

# JOTUN Spartel Væg og Loft - Medium (tube)

## JOTUN Sparkel vegg og tak - medium (tube)

### Type

Let spartelmasse til brug indendørs i tørre rum.

### Egenskaber og fordele

Kan udspartles i tykkelse 0-4 mm uden at danne sprækker. Minimal krympning. Meget god vedhæftning til underlaget.

### Anvendelsesområde

Spartling af samlinger og pletspartling af gipsplader og andre bygningsplader.

Kan også anvendes til spartling af puds og beton.

## Produktdata

<b>Emballagestørrelser</b>	Iht. den til enhver tid gældende prisliste.	
<b>Kulører</b>	Lysegrå	
<b>Generisk type</b>	Baseret på cellulosederivater, der er tilsat lette fyldstoffer og kombineret med finknust dolomitmarmor.	
<b>Tørstof</b>	52 ± 2 volumen%	
<b>Litervægt</b>	1	ca.
<b>Partikkel størrelse</b>	0 - 0,2	mm
<b>Fyldeegenskaber</b>	0-4 mm	mm

## Påføringsinformation

### Påføringsmetoder

Maskinel påføring, egnet airless sprøjte eller lign. Håndspartling med stålspartel.

### Rengøring af maleværktøj

Vand

### Forbrug pr. strøg

- 1 m<sup>2</sup>/l

Afhængig af underlagets beskaffenhed.

### Anbefalet filmtykkelse per strøg

#### Våd (beregnet)

Anbefalet 1000 Mym

#### Tør (beregnet)

Anbefalet 520 Mym

#### Forhold under påføring

Underlagets temperatur skal min. være +10°C.

Massen indeholder aluminiumsilikat, og man skal derfor beskytte øjnene med ansigtsskærm ved slibning.

#### Tørretider

Tykket lag, lav temperatur, høj luftfugtighed og dårlig ventilation forlænger tørretiden.

\*\*\*TO BE TRANSLATED\*\*\*:

#### Relativ Fugtighed (RF) 50%

Lufttemperatur	23°C
Overfladetemperatur	23°C

Støvtør	30 min.
Berøringstør	24 time(r)
Overmalbar efter	24 time(r)

## Brugsanvisning

### Forarbejde

Udstående ujævnheder og betonrader fjernes med spartel eller ved slibning. Inden spartling skal underlaget være tørt, bæredygtigt, rengjort for støv, sand, formolie og andre urenheder.

Blanke underlag rengøres med JOTUN Specialvask Før Maling og slibes matte.

### Forbehandling

Der forspartles med JOTUN Spartel Hærdende Masse Filler ved afstand mellem gipspladerne på mere end 3 mm samt på skader.

### Spartel, fugemasse

Forsænkede samlinger fyldes med JOTUN Spartel Gipsplade - Fin. JOTUN Spartelremse Papir (malerremse) lægges i den våde spartel og presses godt ind med en bredspartel. Fjern overskydende spartelmasse. Malerremse anvendes kun på gipsplader.

Skrue-/sømhuller og andre bygningsplader end gipsplader pletspartles/samlinger spartles 2-3 gange. Samlingen skal spartles to gange til og trækkes ud/førdeles med et egnet spartelværktøj. Det er vigtigt, at spartlen er gennemtør mellem hver behandling.

Påføring og fordeling af spartelmassen udføres med spartel, stålbørst eller maskinelt. Til slibning af spartelmasse anvendes slibepapir eller filtsebræt.

### Bemærk

Under tøre og kolde klimaforhold anbefaler Jotun, at der spartles et tyndt lag spartel i en spids vinkel på papirremsen for at fugte den og undgå kantslip.

### Rengøring af spild

JOTUN Special Wipes anbefales for at rengøre spild. JOTUN Special Wipes er en praktisk vådserviet, som anvendes før og under malearbejdet.

# Teknisk datablad

## JOTUN Spartel Væg og Loft - Medium (tube)



JOTUN Sparkel vegg og tak - medium (tube)

### Opbevaring

Lagringstid ca. 12 mdr. i uåbnet emballage. Transporteres og opbevares frostfrit og stående.

### Affaldshåndtering

Spartel må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale forskrifter.




### Miljømærkning



### Godkendelser

#### CE-mærkning



### Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: Ikke anmeldelsespligtig.

**00-1**

1993

## Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske version, der er gældende.