

Fenomastic Güzel Evim Saf İpek

Ürün tanımı

Tür

Bu ürün üstün kaliteli su bazlı ipek mat bir boya olup sağladığı renk keskinliği sayesinde iç cepheler için mükemmel bir renk deneyimi sunar. PVA emülsiyon bağlayıcıya sahiptir.

Özellikler ve faydalar

Uzun ömürlü renklerden oluşan geniş bir renk seçeneği sunar. Yüksek örtücülük ve kapatıcılık özellikleri ile geliştirilmiş yıkanabilme özelliği duvarlara pürüzsüz, ipeksi bir bitiş verir. Teneke içi bakteri dayanımı sağlar. Düşük VOC değeri ile iç mekan hava kalitesine katkıda bulunur. APEO, Formaldehit, ağır metaller gibi zararlı kimyasallar içermez.

Tavsiye edilen kullanım

Daireler, villalar ve oteller dahil olmak üzere tüm iç cepheler için özel olarak formüle edilmiştir.

Yüzey

Çimento esaslı sıva, brüt beton, macunlanmış yüzeyler, saten alçı, alçı levha

Ürün bilgileri

Ambalaj boyutu	1 L, 2 . 5 L ve 15 L
Renkler	Renk kartelasında ve Jotun Multicolor renklerde sistemde mevcuttur.
Katı madde oranı	38 ± 2 Hacim% Teorik olarak
Özgül ağırlık	1,36
Uçucu organik bileşik	1 g/l ISO 11890 EU

Uygulama bilgisi

Ürün aşağıdaki ekipmanlarla uygulanabilir:

Rulo : Önerilir.

Fırça : Köşeler ve kenarları boyamak için tavsiye edilir.

Sprey : Airless sprej veya konvansiyonel sprej kullanınız.

Airless sprej uygulaması için temel değerler

Meme tipi	0.46-0.53 mm (0.018-0.021")
Sprey açısı dereceleri	65°- 80°
Memedeki basınç	15 MPa (100 kp/cm ² , 1400 psi)

Uygulama sırasında ortam şartları

Uygulama yapılacak yüzey sıcaklığı en az 10°C ve çöğlenme noktasından en az 3°C yüksek olmalıdır. Sıcaklık ve bağıl nem ölçümleri uygulama yapılacak yüzey yakınında gerçekleştirilmelidir.

Her kat için tavsiye edilen kuru film kalınlığı

Kuru	En düşük	25 µm
Kuru	En yüksek	35 µm
Kuru	Tipik	30 µm
Islak	En düşük	66 µm
Islak	En yüksek	92 µm
Islak	Tipik	79 µm

Film kalınlığı ortalama olarak hesaplanmıştır.

Her kat için yayılma oranı

Teorik olarak	En düşük	10,8 m ² /l
Teorik olarak	En yüksek	15,2 m ² /l
Teorik olarak	Tipik	12,6 m ² /l

Yayılma oranı, uygulanan film kalınlığına, tekstür tipine, yüzey gözenekliliğine, yüzey bozukluklarına, sıcaklığa ve uygulama sırasındaki boya kaybına bağlıdır.

Tiner

Su

Seyreltme

En yüksek 10 %

Boya uygulama ekipmanlarının temizliği

Su

Kuruma süreleri

Kuruma süresi; hava sirkülasyonu, sıcaklık, film kalınlığı ve uygulanan kat sayısı ile doğrudan ilgilidir.

1. Verilen bilgiler, tekrar boyama işleminin aynı tip boya ile yapılması durumuna göre verilmiştir.
2. Çok katlı uygulamalarda kuruma süresi, önceki katların sayısı ve toplam kalınlığından etkilenir.
3. Uygulama önerilen yeni boyama zamanında yapıldıysa, maksimum adezyona ulaşmak için yüzey zımparalanmalı.

Bağıl nem (BN) 50 %

Yüzey sıcaklığı	10 °C	23 °C	40 °C
Yüzey Kuruması	2 saat	1 saat	0.5 saat
Sert Kuruma	48 saat	24 saat	12 saat
Üzerine kat uygulama, minimum	6 saat	3 saat	1.5 saat

Kullanım talimatları

Yüzey Hazırlığı

Yüzey temiz ve kuru olmalı. Her türlü toz, kir, serbest tanecik, kimyasal madde ve yağdan arındırılmalıdır. Gerekmesi halinde, uygun aşındırıcı materyal ile hafif zımpara yapılmalıdır. Toz ve gevşek partiküller alınmalıdır.

Tavsiye edilen boya sistemi

Astar

Fenomastic Emulsion Primer veya PVA Primer : 1 kat

Macun

Stucco : 2 kat

Son kat

Fenomastic Güzel Evim Saf İpek : 2 kat

Uyarılar

Diğer sistemler kullanım alanına bağlı olarak belirlenebilir.

Farklı kazan numaralarına sahip ambalajlar beraber kullanılacaksa, kullanmadan önce birlikte karıştırılmalıdır.

Teknik danışma için lütfen Dekoratif Satış Departmanına başvurunuz.

Depolama

Ürün, ulusal düzenlemelere uygun olarak depolanmalıdır. Ambalajlar, kuru, serin, iyi havalandırılan yerlerde, ısı ve kıvılcım kaynaklarından uzakta depolanmalıdır. Dikkatlice taşıyınız.

Sağlık ve Güvenlik

Lütfen ambalaj üzerinde yazan güvenlik uyarılarına dikkat edin.

Bu ürün için güvenlik bilgi formu yayınlanmıştır.

Ürünün güvenlik bilgi formunda kullanım için dikkat edilecek hususlar, güvenlik riskleri ve sağlık ile ilgili detaylı bilgi tanımlanır.

İlk yardım önlemleri için, 4 no'lu bölüme danışın.

Kullanma ve depolama için, 7 no'lu bölüme danışın.

Nakil bilgisi için, 14 no'lu bölüme danışın.

Yönetmelik bilgisi için, 15 no'lu bölüme danışın.

Yasal Uyarı

Bu belgedeki bilgiler, Jotun'un laboratuvar testleri ve saha tecrübelerine dayanarak verilmiştir. Jotun ürünleri yarı mamul olarak değerlendirilir, fakat Jotun'un kontrolü dışındaki durumlarda da kullanılabilirliğinden dolayı sadece ürünün kalitesi garantilenmektedir. Yerel yönetmelik ve piyasa gereksinimlerini karşılamak için üründe bazı değişiklikler uygulanabilir. Jotun, yayınladığı bilgileri önceden haber vermeden değiştirme hakkını saklı tutar.

Kullanıcılar, ihtiyaçları ve özel uygulamalar konusunda yönlendirme almak için mutlaka Jotun'a danışmalıdır.

Bu belgenin farklı dillerdeki düzenlemeleri arasında herhangi bir tutarsızlık varsa, İngilizce (UK) versiyonu geçerli olacaktır.