

Jotapipe FC 406

Ürün tanımı

Çift bileşenli poliamin kürlenmeli epoksi esaslı bir boyadır. Solvent bazlı bir üründür. Özellikle boru içleri için dizayn edilmiş, gaz borularında sürtünmeyi azaltan bir kaplamadır. Tek katlı sistemlerde kullanılır.

Kullanım alanları

Özellikle gaz iletim boru devrelerinde korozyon dayanımı ve iç akış verimliliği sağlamak için tasarlanmıştır.

Onaylar ve sertifikalar

API RP 5L2 gereksinimlerini karşılar
ISO 15741 gereksinimlerini karşılar

Diğer sertifika ve onaylar için Jotun ile irtibata geçiniz.

Renkler

kırmızı

Ürün bilgileri

| Özellikler | Test/Standart | Tanım |
|--------------------|---|----------|
| Hacimce katı madde | ISO 3233 | 62 ± 2 % |
| Parlama noktası | ISO 3679 Method 1 | 28 °C |
| Yoğunluk | yaklaşık | 1.3 kg/l |
| VOC-US/Hong Kong | US EPA metod 24 (test edildi) (CARB(SCM)2007, SCAQMD rule 1113, Hong Kong) | 320 g/l |
| VOC-EU | IED (2010/75/EU) (teorik) | 325 g/l |

Verilen bilgiler, fabrika üretimi standart ürünler için geçerlidir. Renge bağlı olarak küçük farklılıklar gözlemlenebilir.

Tüm bilgiler karıştırılmış boya için geçerlidir.

Her kat için film kalınlığı

Önerilen tipik spesifikasyon aralığı

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Kuru film kalınlıkları | 80 - 150 µm |
| Yaş film kalınlıkları | 130 - 240 µm |
| Teorik Yayılma Oranı | 7.8 - 4.1 m ² /l |

Kesin tabaka kalınlığı gereksinimleri müşteri/proje ayrıntılarına göre belirlenecektir.

Yüzey Hazırlığı

Yapışma seviyesinin korunabilmesi için bir önceki boya katının yüzeyinin temiz, kuru ve her türlü kirlilikten arındırılmış olması gerekir.

Yüzey hazırlığı özet tablosu

| Yüzey | Yüzey Hazırlığı | |
|--------------|--|--|
| | En düşük | Tavsiye edilen |
| Karbon çelik | Sa 2½ (ISO 8501-1) Yüzey profili 35-50 µm, kademe 'Fine G' (ISO 8503-2) | Sa 2½ (ISO 8501-1) Yüzey profili 35-50 µm, kademe 'Fine G' (ISO 8503-2) |

Uygulama

Uygulama metodları

Ürün aşağıdaki ekipmanlarla uygulanabilir:

Sprey: Airless sprej kullanınız.

Karışım Oranı (hacmen)

| | |
|------------------------|---------|
| Jotapipe FC 406 Comp A | 1 birim |
| Jotapipe FC 406 Comp B | 1 birim |

Tiner / Temizlik solventi

Temizleyici çözücü: Jotun Thinner No. 17

Tinerler temizleme çözücüsü olarak kullanıldığında, kullanımları yerel düzenlemeler ile uyum içerisinde olmalıdır.

Airless sprej uygulaması için temel değerler

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Meme tipi (inch/1000): | 19-23 |
| Memedeki basınç (en düşük): | 130-150 bar/1885-2175 psi |

Kuruma ve kürlenme zamanları

| Yüzey sıcaklığı | 10 °C | 23 °C | 40 °C |
|----------------------------------|----------|--------|--------|
| Yüzey Kuruması | 2.5 saat | 1 saat | 50 dak |
| Dokunma kuruluğu | 24 saat | 8 saat | 3 saat |
| Tam kürlenme/servise alma süresi | 24 gün | 7 gün | 6 gün |

Kuruma ve kürlenme süreleri, % 85 'in altında nem seviyesinde ve ürünün bilgi föyünde belirtilen kuru film kalınlıklarına bağlı olarak, laboratuvar sıcaklığında kontrollü olarak belirlenmiştir.

Yüzey (dokunma) kuruluğu: parmakla hafifçe bastırınca iz bırakmayan veya yapışkanlık oluşturmayan kuruma seviyesini belirtir.

Dokunma kuruluğu: Boyanmış objelere fiziksel bir hasar oluşturmadan dokunulabilmesi için geçmesi gereken minimum süre.

Tam kürlenme/servise alma süresi: boya sisteminin hedeflenen çalışma koşullarına kalıcı olarak maruz bırakılmadan önce beklenmesi gereken minimum süredir.

Karışım ön bekleme süresi ve karışım ömrü

| Boya sıcaklığı | 23 °C |
|----------------|--------|
| Karışım Ömrü | 1 saat |

Ambalaj (Standart)

| | Miktar (litre) | Ambalaj hacmi (litre) |
|------------------------|-------------------|--------------------------|
| Jotapipe FC 406 Comp A | 200 / 20 | 200 / 20 |
| Jotapipe FC 406 Comp B | 200 / 20 | 200 / 20 |

Özel siparişlerde 1000 litrelik ambalajlarda mevcuttur. Daha fazla bilgi için yerel JOTUN ofisine başvurun.

Belirtilen miktarlar, fabrikada üretilen renkler içindir. Ambalaj miktarları ve dolulukları lokal kurallara göre farklılık gösterebilir.

Depolama

Ürün, ulusal düzenlemelere uygun olarak depolanmalıdır. Ambalajlar, kuru, serin, iyi havalandırılan yerlerde, ısı ve kıvılcım kaynaklarından uzakta depolanmalıdır. Dikkatlice taşıyınız.

23 °C 'deki Raf Ömrü

| | |
|------------------------|-------|
| Jotapipe FC 406 Comp A | 12 Ay |
| Jotapipe FC 406 Comp B | 12 Ay |

Bazı lokasyonlarda, yerel ticari mevzuatlar sebebiyle ambalaj üzerindeki raf ömrü daha kısa yazılabilir. Yukarıda belirtilen asgari raf ömrü denetimlerle kontrol edilmelidir.

Uyarı

Bu ürün sadece profesyonel kullanım içindir. Uygulamacılar ve operatörler eğitimli, tecrübeli, Jotun'un teknik dokümantasyonlarına bağlı kalarak ürünü karıştırma ve uygulamaya yetkin ve donanımlı olmalıdır. Uygulamacılar ve operatörler bu ürünü kullanırken uygun kişisel korunma ekipmanları kullanmalıdır. Bu teknik doküman güncel ürün bilgilerine göre düzenlenmiştir. Saha koşullarına uyum sağlamak maksatlı düzenlemeler için önerilecek değişiklikler, işe başlamadan önce ilgili Jotun yetkilisine onay için bildirilmelidir.

Sağlık ve güvenlik

Lütfen ambalaj üzerindeki uyarılara dikkat ediniz. İyi havalandırma koşullarında kullanınız. Cilt ile temasından sakınınız. Cilde temas etmesi durumunda uygun temizleyici, sabun ve su ile derhal temizlenmelidir. Göze temas durumunda, gözler bol su ile yıkanmalı ve tıbbi müdahalede bulunulmalıdır.

Renk değişkenliği

Zaman zaman, öncelikle ilk kat olarak kullanılan astarlar veya antifouling boyalar, kazandan kazana hafif renk tonu farklılıkları gösterebilir. Bu tip ürünler atmosferik koşullara ve güneş ışınlarına maruz kaldığında renk solması ve tebeşirlenme gözlemlenebilir.

Son ya da bitiş kat boyaların renk ve parlaklık dayanımı renge, sıcaklık ile UV yoğunluğu gibi çevreleyen ortama, ve uygulama kalitesine bağlı olarak farklılık gösterebilir. Daha fazla bilgi için lokal Jotun ofisine başvurun.

Yasal Uyarı

Bu belgedeki bilgiler, Jotun'un laboratuvar testleri ve saha tecrübelerine dayanarak verilmiştir. Jotun ürünleri yarı mamul olarak değerlendirilir, fakat Jotun'un kontrolü dışındaki durumlarda da kullanılabilirliğinden dolayı sadece ürünün kalitesi garantilenmektedir. Yerel yönetmelik ve piyasa gereksinimlerini karşılamak için üründe bazı değişiklikler uygulanabilir. Jotun, yayınladığı bilgileri önceden haber vermeden değiştirme hakkını saklı tutar.

Kullanıcılar, ihtiyaçları ve özel uygulamalar konusunda yönlendirme almak için mutlaka Jotun'a danışmalıdır.

Bu belgenin farklı dillerdeki düzenlemeleri arasında herhangi bir tutarsızlık varsa, İngilizce (UK) versiyonu geçerli olacaktır.