

DEMIDEKK Brilliant White

Productbeschrijving

Type

Dekkende houtbescherming voor buiten, speciaal ontworpen voor witte kleuren. Uitermate vuilafstotend. Op basis van AMA (Alkyd gemodificeerde Acrylic) technologie.

Kenmerken en voordelen

De geavanceerde bindmiddel technologie geeft de verf een goede kleur stabiliteit en een lange onderhoudsinterval. Speciale formule met een extreem lage vuil aanhechting, waardoor het risico van vervuiling aan het oppervlak heel klein wordt. Behoud witte kleuren langer. Bevat effectieve film conserveringsmiddelen die schimmelvorming tegen gaan. De bindmiddel technologie in combinatie met speciale pigmenten beschermt het hout tegen zonlicht en geeft een goede water resistentie. Behoud kleur en glans voor een lange tijd, droogt snel en is makkelijk om aan te brengen.

Verbruik.

Te gebruiken in combinatie met VISIR Oljegrunding, als onderdeel van een systeem behandeling. Te gebruiken op eerder gebeitst of geschilder houtwerk, of geïmpregneerd hout. Ook geschikt als topcoat op reeds gegronde onderdelen van kunststof. Het kunststof moet gegrond zijn met een daarvoor geschikte grondverf.

Product data

Verpakkings grootte	0,75 L (BASE 0,68 L), 3 L (BASIS 2.7 L) en 10 L (BASIS 9 L)
Basis beschikbaarheid.	Wit basis
Verven	Moet worden getint met Jotun Multicolor.
Kleuren	Wit basis kan onaangekleurd gebruikt worden als wit.
Glans graad	15-22
Algemeen type	Alkyd gemodificeerde Acrylics.
Vaste stoffen	37 ± 2 Volume%
Soortelijk gewicht	1,28
VOS voor gebruiksklare mengsels	EU grenswaarde voor dit product (cat.A/d): 130 g/l. Dit product bevat maximaal 50 g/l VOS.

Applicatie gegevens

Opmerkingen

Inhoud van blikken met verschillende productie nummers moeten worden gemengd om mogelijke kleurafwijkingen voorkomen. Goed doormengen. Coating op brandbeschermende beplating kan zoutneerslag/schilferen veroorzaken. Teer/minerale olie behandelingen kan verkleuring van de toplaag veroorzaken. Voer een test applicatie uit. Zon op half gedroogde verf kan de topfilmlaagdroging en blazen veroorzaken. Houd rekening met lijnzaad/vocht problemen. Dauw kan doffe plekken veroorzaken.

Applicatie methoden

Kwast of roller. Airless spuit mag ook worden gebruikt.

Richtlijnen voor gebruik Airless spray

Nozzle	0.46 mm (0.018")
Spuithoek	65°-80°

Nozzle druk 15-18 MPa (150-180 kg/cm²)

Reiniging van applicatie materiaal

Water of een geschikt middel om applicatie materiaal mee te reinigen.

Verbruik

Aanbevolen, gezaagd hout	6	m ² /l	-	10	m ² /l
Aanbevolen, geschaafd hout.	9	m ² /l	-	12	m ² /l

Aanbevolen laagdikte per laag

Nat (berekend)

Aanbevolen, gezaagd hout	100	µm	-	167	µm
Aanbevolen, geschaafd hout.	83	µm	-	111	µm

Droog (berekend)

Aanbevolen, gezaagd hout	37	µm	-	62	µm
Aanbevolen, geschaafd hout.	31	µm	-	41	µm

Voor een lange levensduur is het belangrijk om voldoende verf aan te brengen op de kopse kanten en op geschaafd hout minimaal 3 lagen (100 micrometer aan droge film laag).

Verdunning

Niet mengen met Olie additieven.

Conditie tijdens de applicatie.

Ga niet schilderen als er een risico is op condens of regen als de verf nog niet droog is. Lucht en ondergrond temperatuur moeten boven de 5 °C zijn Tijdens applicatie.

Droogtijden

Relatieve luchtvochtigheid (RH)	50%	50%	50%
Luchttemperatuur	5 °C	15 °C	23 °C
Substraat temperatuur	5 °C	15 °C	23 °C
Stofdroog	1.5 h	1 h	0.5 h
Overschilderbaar na	6 h	3 h	2 h

Gebruiksaanwijzing

Oppervlakte voorbehandeling

De ondergrond moet gezond, schoon en droog zijn. Schuur de scherpe randen. Behandel nieuw houtwerk voor of direct na de installatie. Vers hout onbehandeld gedurende meer dan 4 weken moet worden gereinigd met JOTUN Husvask en geborsteld met een borstel. Eerder behandeld hout moet worden schoongemaakt met JOTUN Kraftvask. Verwijder loszittende delen en houtvezel door middel van schrapen. Schuur glanzende ondergronden of gebruik JOTUN Kraftvask.

Voorbehandeling

Breng een geschikt anti schimmel middel volgens de gebruiksaanwijzing aan.

Grondverf

Breng VISIR Oljegrunding aan op kaal hout. De grondverf moet grondig worden geschuurd. Breng 3-4 lagen nat in nat aan op de kopse kanten.
Gebruik VISIR Oljegrunding Klar in het koude seizoen.

Topcoat

DEMIDEKK Brilliant White. Nieuw, geschaafd hout: 3 lagen. Eerder behandeld en ruw houtwerk: 2 lagen.

Onderhoud

Opslag

Bij opslag en transport houd de container vorstvrij en rechtop.

Verwijdering van afval

Verfresten afleveren bij een daarvoor geschikt afvalverwerkingsbedrijf of milieustation.

Milieu Etikettering



Gezondheid en veiligheid

Houd rekening met de milieu-en veiligheids notities op het blik.

Een veiligheid informatieblad is uitgegeven voor dit product.

Gedetailleerde informatie over gezondheids-en veiligheidsrisico's en voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van dit product wordt vermeld in het product veiligheidsinformatieblad.

Eerste hulp maatregelen, zie paragraaf 4.

Behandeling en opslag, zie paragraaf 7.

Transport informatie verwijzen naar sectie 14.

Wettelijk verplichte informatie, zie paragraaf 15.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt gegeven naar de beste kennis van Jotun, gebaseerd op laboratorium testen en praktische ervaring. Jotun producten worden beschouwd als halffabrikaten en als zodanig, worden de producten vaak gebruikt onder condities buiten de controle van Jotun. Jotun kan niets dan de kwaliteit van het product zelf garanderen. Kleine productvariaties kunnen om te voldoen aan de lokale eisen worden uitgevoerd. Jotun behoudt zich het recht voor om de informatie te wijzigen zonder nadere aankondiging.

Gebruikers dienen altijd Jotun te raadplegen voor de specifieke leidraad en algemene geschiktheid van dit product en de specifieke praktische toepassing.

Als er enige inconsistentie is tussen de verschillende taalkwesties van dit document gaat de Engelse (Verenigd Koninkrijk) versie voor.