

## DEMIDEKK Brilliant White

### Produktbeskrivning

#### Typ

Täckande träskydd för utomhusbruk, speciellt utvecklad för vita kulörtoner. Extremt smutsavvisande. Baserad på AMA-teknologi (AlkydoljeModifierad Akryl).

#### Egenskaper och fördelar

Den avancerade bindemedelsteknologin gör att färgen har mycket god kulörstabilitet och långa underhållsintervaller. Specialformulering som är extremt smutsavvisande vilket motverkar att smuts fäster på ytan. Bevarar den vita kulörtonen längre. Innehåller filmkonserverande medel mot svartmögel. Bindemedelsteknologin i kombination med beständiga pigment skyddar träet mot nedbrytning på grund av solljus och gör att produkten är mycket väderbeständig. Bibehåller kulör och glans över lång tid, torkar snabbt och är enkel att applicera.

#### Användningsområde

Används i system med VISIR Oljegrundning. Används på nytt trä, tidigare laserat, täcklaserat eller täckfärgsmålat trä, även tryckimpregnerat. Även lämplig för hängrännor, beslag av plast och metall som vanligtvis används på byggkonstruktioner. Metall grundas först med Quick Bengalack Rostskyddsfärg.

### Produktdata

<b>Emballagestorlek</b>	0,75 L (BAS 0,68 L), 3 L (BAS 2,7 L) och 10 L (BAS 9 L)
<b>Tillgängliga baser</b>	Vit bas
<b>Brytning</b>	Skall brytas över Jotun Multicolor.
<b>Kulör</b>	Vit bas kan användas obruten som vit.
<b>Glans</b>	15-22
<b>Generisk typ</b>	Alkydolj modifierad akryl.
<b>Torrhalt</b>	37 ± 2 volym%
<b>Litervikt</b>	1,28
<b>VOC för bruksfärdig blandning</b>	EU gränsvärde för denna produkt (kat. A/d): 130 g/l. Denna produkt innehåller max 50 g/l VOC.

### Appliceringstekniska data

#### Anmärkning

Blanda innehållet i emballage med olika produktionsnummer för att undvika kulörskillnader. Rör om noga. Vid ytbehandling på brandskyddsbehandlad panel kan man få problem med avflagnings/saltutfällning. Gammal tjära-, mineralolja- eller linolja-behandling o.dyl. kan ge missfärgning vid ny behandling. Gör en provstrykning. Sol på halvtorr färg kan orsaka skinnbildning och solblåsor. Gammal linolja/linoljafärg kan orsaka linolja-blåsor. Var uppmärksam på fuktproblem. Dagg kan leda till daggmattning.

#### Appliceringsmetoder

Pensel eller roller. Högtrycksspruta kan också användas.

#### Riktlinjer vid högtryckssprutning

**Munstyckets diameter** 0.46 mm (0.018")

**Sprutvinkel** 65°-80°  
**Färgtryck** 15-18 MPa (150-180 kg/cm<sup>2</sup>)

### Rengöring av verktyg

Vatten och JOTUN Penseltvätt.

### Förbrukning per strykning

Rekommenderad, ohyvlad trä 6 m<sup>2</sup>/l - 10 m<sup>2</sup>/l  
Rekommenderad, hyvlad trä 9 m<sup>2</sup>/l - 12 m<sup>2</sup>/l

### Rekommenderad skiktjocklek per skikt

#### Våt (beräknad)

Rekommenderad, ohyvlad trä 100 µm - 167 µm  
Rekommenderad, hyvlad trä 83 µm - 111 µm

#### Torr (beräknad)

Rekommenderad, ohyvlad trä 37 µm - 62 µm  
Rekommenderad, hyvlad trä 31 µm - 41 µm

För att säkra långa underhållsintervall är det viktigt att påföra tillräckligt med färg på kanter och hyvlade ytor, minst 3 strykningar (100 µm torr färgfilm).

### Spädning

Tillsätt inga främmande oljor.

### Förhållanden under applicering

Måla inte om det är risk för regn eller dagg innan färgfilmen är torr. Luftens och underlagets temperatur skall vara över +5 °C vid applicering.

### Torktider

<b>Luftfuktighet (RH)</b>	50 %	50 %	50 %
<b>Luftens temperatur</b>	5 °C	15 °C	23 °C
<b>Underlagets temperatur</b>	5 °C	15 °C	23 °C
<b>Dammtorr</b>	1,5 t.	1 t.	0,5 t.
<b>Övermålningsbar efter</b>	6 t.	3 t.	2 t.

## Bruksanvisning

### Förarbete

Underlaget skall vara rent, fast och torrt. Avrunda skarpa kanter. Nytt trä behandlas innan eller omedelbart efter montering. Nytt trä som stått obehandlat utomhus i mer än 4 veckor rengöres med JOTUN Husvask och stålborstas. Tidigare behandlat trä rengöres med JOTUN Kraftvask. Lös färg/lasyr/täcklasyr avlägsnas genom skrapning/slipning. Blanka, hårda ytor mattas ned mekaniskt eller med JOTUN Kraftvask.

### Förbehandling

Påför JOTUN Alg - och mögeldesinfektion enligt bruksanvisning.

### Grundning

Bart, friskt trä påföres VISIR Oljegrundning. Stryk ut grundningen noga. Bart ändträ påföres 3-4 strykningar vått-i-vått.

VISIR Oljegrundning klar används vid grundning av trä under vinterhalvåret.

---

## Slutstrykning

DEMIDEKK Brilliant White. Nytt hyvlat trä: 3 strykningar. Tidigare behandlat och ohyvlat trä: 2 strykningar.

## Underhåll

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, reparationer osv. se FDU-databladet.

## Lagring

Fraktas och förvaras frostfritt och stående.

## Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.

---

## Miljömärkning



---

## Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

---

## Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska versionen (United Kingdom) som är giltig.