

JOTUN Målarfog

JOTUN Malerfug

Produktbeskrivning

Typ

JOTUN Målarfog är en elastisk, 1-komponent akrylbaserad fogmassa som torkar genom avdunstning av vatten.

Egenskaper och fördelar

Produkten har god vidhäftning till de flesta underlag som betong, trä, metall, plast och målade ytor. Missfärgar inte omgivande material och är övermålningsbar med de flesta färger. Produkten kan appliceras ned till +5°C, är yttorr efter ca. 30 minuter och genomtorr efter 1-3 dygn beroende på fogdimension, temperatur och luftfuktighet.

Användningsområde

JOTUN Målarfog används inomhus i fogar runt fönster och dörrar, vägg och metallpartier, ventilations- och rörgenomföringar liksom för tätning av springor och sprickor för att förhindra luftläckage. Om fogrörelsen överstiger $\pm 10\%$ (drag/tryck) av fogbredden, rekommenderas höglastiska fogmassor.

Produktdata

Emballagestorlek	300 ml
Kulör	Vit
Generisk typ	Vattenburen, 1-komponent, elastisk akrylbaserad fogmassa.
Viskositet	Lättsprutad, mjuk pasta.
Torrhalt	85 \pm 2 volym%
Litervikt	1600 kg/m ³

Appliceringstekniska data

Anmärkning

Temperaturbeständighet: -30°C till + 70°C. Max. tillåten rörelse: +/- 10% drag/tryck. Mycket god beständighet mot ozon och UV-ljus. Hårdhet: Shore A: Ca. 47°C.

Appliceringsmetoder

Applicera JOTUN Målarfog med fogpistol. Pressa fogmassan mot underlaget så att inga luftfickor bildas. Avjämna direkt efter applicering med lämpligt verktyg som gummi- eller stålspackel, fuktad svamp eller pensel. Skydda fogen mot väta under de första dagarna. Mindre fogningar för hand görs effektivt i kombination med JOTUN Special Wipes. Händerna fuktas med wipesen för att därefter jämna ut/ släta ut fogmassan. För bästa resultat, kom ihåg att dra ut fogmassan för att undvika kanter och synliga övergångar.

Rengöring av verktyg

Verktygen rengörs omedelbart med vatten.

Förhållanden under applicering

Temperatur i luft och underlag skall vara över +5 °C.

Torktider

Luftfuktighet (RH)	50 %
Luftens temperatur	23 °C
Underlagets temperatur	23 °C
Torr för beröring	30 min.
Övermålningsbar efter	24 t.
Brukstorr	1-3 dagar

Bruksanvisning

Förarbete

Underlaget skall vara rent och utan olja, fett och lösa partiklar. Rengör med JOTUN Special Målarvätt. Metalltytor avfettas och löst sittande färg slipas bort.

Grundning

På starkt sugande underlag skall fogytorna förstrykas med en primer bestående av 1 del fogmassa + 2 delar vatten. Primern skall torka ca. 1 timme vid +20°C.

Spackel, fogmassa

Fogdimension:

Bredd (mm)	Djup (mm)
5-7	3-5
8-12	5-7
13-20	5-8

Behandling efter montering

Övermålningsbar med de flesta färgtyper. Dock rekommenderas en provstrykning innan större ytor målas. Gäller framför allt mattare färger med glans 2-3.

Rengöring av spill

Spill och verktyg kan renögras med JOTUN Special Wipes. JOTUN Special Wipes avlägsnar enkelt fläckar och spill av ohärdad målarfog.

Lagring

Kan lagras i min. 24 månader i obruten förpackning. Produkten är frys- och töstabil ned till -18 °C, max tre cykler.

Avfallshantering

Rester av produkten skall lämnas på lokal miljöstation.

Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska versionen (United Kingdom) som är giltig.