

JOTUN Spackel Medium plus

JOTUN Spackel Medium pluss

Typ

Lättspackel

Användningsområde

Fläck- och bredspackling av tidigare målade och nya gipskivor och andra byggkivor. Kan även användas som spackel på puts och betong. Endast för inomhusbruk i torra rum.

Lagringstid ca. 12 månader i oöppnat emballage.

Produktdata

Emballagestorlek	10 L
Kulör	Ljusgrå
Torrhalt	61 ± 2 volym%
Litervikt	Ca 1 250 kg/m ³
Fyllnadsegenskaper	Max. 4 mm mm
pH värde	7 till 7,5

Appliceringstekniska data

Appliceringsmetoder

Handspackling med spackelspade.

Rengöring av verktyg

Vatten

Förbrukning per strykning

1 m²/liter vid en skiktjocklek på 1 mm.

Blandningsförhållande (volym)

Förtunning

Vatten

Förhållanden under applicering

Underlagets temperatur skall minst vara +10 °C. Produkten innehåller aluminiumsilikat och det är därför viktigt att skydda ögonen med ansiktsskärm vid slipning.

Torktider

Tjocka lager, låg temperatur, hög luftfuktighet och liten luftväxling förlänger torktiden.

Angiven torktid är uppmätt under följande förutsättningar:

Luftfuktighet (RH)	50 %
Luftens temperatur	23 °C
Underlagets temperatur	23 °C

Torr för beröring	24 t.
Övermålningsbar efter	24 t.

Bruksanvisning

Förarbete

Utstående ojämnheter och betonggrader avlägsnas med spackelspade eller genom slipning. Blanka ytor rengöres med JOTUN Målartvätt och mattslipas. Före spackling utföres skall ytan vara torr och fri från damm, sand, olja och andra föroreningar.

Spackel, fogmassa

Spackling av tidigare målad väv/målat underlag: Slipa ytan lätt och avlägsna slipdammet. Påför JOTUN Spackel medium plus och fördela spacklet över ytan så att luft pressas ur spackelmassan. Avrett spackelmassan med stål Brett/spackelspade. Efter en kort tid skall ytan jämnas på nytt för att avlägsna nya luftblåsor. Första lagret spackel skall vara tjockare än andra lagret spackel. Andra lagret spackel påförs när underliggande spackelskikt är torrt och genomhärdat. Använd samma teknik som vid applicering av första lagret spackel. Det är viktigt att spacklet är helt genomtorrt innan nästa behandling. Använd spackelspade för applicering och bearbetning av spacklet. Större utfyllnad än 4 mm skall läggas i flera lager. Om avståndet mellan gipsplattorna är mer än 3mm skall de förspacklas med JOTUN Spackel lagningspackel. För slipning av spackelmassan används sandpapper. Vid skarvspackling rekommenderas JOTUN Spackel gipsskiva - fin.

Anmärkning

Vid torra och kalla förhållanden rekommenderar Jotun att skrapspackla i samband vid skarvspackling.

Rengöring av spill

JOTUN Special wipes rekommenderas för att rengöra spill. JOTUN Special wipes är en praktisk tvätt- och rengöringsservett för rengöring innan och under målning.

Lagring


Fraktas och förvaras frostfritt.

Avfallshantering

Spackelrester får inte tömmas i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



Godkännanden



Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten. Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad. Första hjälpen, se punkt 4. Hantering och lagring, se avsnitt 7. Transportinformation, se punkt 14. Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska versionen (United Kingdom) som är giltig.