

JOTUN Spartel Medium Pluss

JOTUN Sparkel Medium pluss

Produktbeskrivelse

Type

Let spartelmasse.

Anvendelsesområde

Til plet- og fuldspartling af tidligere malede og nye gipsplader samt andre bygningsplader. Kan også anvendes til spartling af puds og beton. Anvendes kun i tørre rum.

Produktdata

Kulører	Lysegrå
Tørstofindhold efter volumen	61 ± 2 volumen%
Litervægt	Ca 1 250 kg/m ³
Fyldeegenskaber	Max. 4 mm mm
pH værdi	7 til 7,5

Påføringsinformation

Påføringsværktøjer / -metoder

Håndspartling med stålspartel.

Rengøring af maleværktøj

Vand

Spreddeevne og filmtykkelse

	Forbrug pr. strøg (m ² /liter)	Anbefalet filmtykkelse per strøg (µm)	
		Våd (beregnet)	Tør (beregnet)
Kommentarer:	1 m ² /liter ved 1 mm lagtykkelse.		

Blandingsforhold for produktet (volumen)

Fortynder

Vand

Forhold under påføring

Underlagets temperatur skal min. være +10°C. Massen indeholder aluminiumsilikat, og man skal derfor beskytte øjnene med ansigtsskærm ved slibning.

Tørretider

Tykkere lag, lav temperatur, høj luftfugtighed og dårlig ventilation forlænger tørretiden.

Angiven tørretid måles ved nævnte værdier:

Relativ Fugtighed (R.F.)	50%
Lufttemperatur	23°C
Overfladetemperatur	23°C

Berøringstør	24 time(r)
Kan overmales efter	24 time(r)

Brugsanvisning

Forarbejde

Udstående ujævnheder og betongrader fjernes med spartel eller ved slibning. Blanke underlag rengøres med JOTUN Specialvask Før Maling og slibes matte. Inden spartling skal underlaget være tørt, bæredygtigt, rengjort for støv, sand, formolie og andre urenheder.

Spartel, fugemasse

Spartling af tidligere malebehandlet glasvæv/-filt/malet underlag: Slib overfladerne let og afstøv. Påfør JOTUN Spartel Medium Pluss og fordel spartlen udover underlaget med bevægelser, som presser luft ud af spartelmassen. Afret spartelmassen med en spartel. Efter kort tid overtrækkes/efterspartles den spartlede flade for at fjerne eventuelle luftblærer. Første lag spartel påføres tykkere end andet lag. Når første spartellag er tørt og gennemhærdet kan andet lag påføres. Anvend samme teknik som ved første lag. Det er vigtigt, at spartlen er gennemtør mellem hver behandling. Påføring og fordeling af spartelmassen udføres med en spartel. Udfyldninger større end 4 mm skal lægges i flere lag. Der forspartles med JOTUN Spartel Hærdende Masse Filler ved afstand mellem gipspladerne på mere end 3 mm samt på skader. Til slibning af spartelmasse anvendes slibepapir eller filtsebræt. Ved strimling anbefales JOTUN Spartel Gipsplade - Fin.

Bemærk

Under tørre og kolde klimaforhold anbefaler Jotun, at der spartles et tyndt lag spartel i en spids vinkel på papirremsen for at fugte den og undgå kantslip.

Rengøring af spild

JOTUN Special Wipes anbefales for at rengøre spild. JOTUN Special Wipes er en praktisk vådserviet, som anvendes før og under malearbejdet.

Opbevaring


Transporteres og opbevares frostfrit.

Affaldshåndtering

Spartel må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale forskrifter.



Godkendelser



Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.



Produktregistreringsnummer: Ikke anmeldelsespligtig.

Diverse

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske (Eng) version, der er gældende.