

DEMIDEKK Terrasslasyr

Produktbeschreibung

Typ

Hochwertige Qualität, wasserbasierendes Öl, basierend auf Alkydöl.



Besondere Merkmale und Nutzen

Bei nur einem Anstrich erzeugt das Öl einen guten Deckschutz und eine dauerhafte Farbe (Wartungsintervalle bis zu drei Jahren). Schützt das Holz effizient vor Feuchtigkeit und Rissen sowie vor Vergrauung und Verwitterung durch die UV-Strahlen. Es enthält Mittel, die vor Algen- und Schimmelwachstum schützen. Hat stark penetrierende und wasserabweisende Eigenschaften. Kann bereits eine Stunde nach dem Auftragen vor Feuchtigkeit schützen. Im Abschnitt Trocknungszeiten können Sie sehen, wann der Untergrund wieder voll belastbar ist.

Empfohlener Anwendungsbereich

Empfohlen auf Terrassenböden, Sichtschutzzäunen, Gartenmöbeln etc.

Untergrund

Empfohlen zur Anwendung auf Untergründen, wo ein matt transparentes Aussehen gewünscht wird.



JOTUN 3-i-1 Kraftvask
och mögeldesinfektion



Vatten/
JOTUN Penseltvätt

Produktdaten

Verpackungsgrößen	0,75 L (Füllmenge 0,68 L), 3 L (Füllmenge 2,7 L) und 10 L (Füllmenge 9 L)
Farbtöne	Gemäß Farbtonmuster.
Generischer Typ	Alkyd Emulsion.
Festkörpervolumen	21 ± 2 Volumen%
Spezifisches Gewicht	1
pH-Wert	6.5 bis 8.5
VOC für gebrauchsfertige Mischung	EU Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie A/e): 130 g/l. Dieses Produkt enthält max. 60 g/l VOC.

Anwendungsdaten

Inhalte von Dosen mit unterschiedlichen Produktionsnummern sollten gemischt werden. Gut durchrühren. Lasur dringt in Astbereichen weniger tief ein als auf saugfähigeren Stellen. Ergibt einen irisierenden Effekt, kann jedoch zu geringerer Haltbarkeit führen an Stellen mit geringerer Penetration. Anwendung auf geringer saugenden Untergründen wie z.B. Lärche kann wg. der schlechteren Penetration zu verringerter Haltbarkeit führen.

Auftragsverfahren

Aufstreichen oder Rollen und Aufstreichen. Das Produkt ist nicht für Spritzapplikation geeignet.

Reinigung der Malerwerkzeuge

Wasser und **JOTUN Penselrens**.

Verdünnung

Das Produkt ist ein Fertigprodukt und sollte nicht verdünnt werden.

Ergiebigkeit (pro Anstrich) und Schichtdicke

Ergiebigkeit pro Anstrich (m ² /Liter)	
Empfohlen:	6 – 10
Kommentare:	Das Produkt soll in das Holz eindringen und nur einen leichten Film auf der Oberfläche bilden.

Bedingungen während des Auftrags

Nicht verarbeiten bei direkter Sonneneinstrahlung, feuchtem Wetter und niedrigen Temperaturen. Niedrige Temperaturen im Frühjahr und Herbst können zu Taubildung und somit zu matten Stellen im Anstrich führen. Bitte beachten Sie die Wettervorhersage.

Trocknungszeiten

Hohe Luftfeuchtigkeit und niedrige Temperaturen verlängern die Trocknungszeit.

Die Trocknungszeit wurde mit den angegebenen Werten gemessen:

Relative Luftfeuchtigkeit (RH)	50 %	50 %	50 %
Lufttemperatur	23 °C	15 °C	10 °C
Untergrundtemperatur	23 °C	15 °C	10 °C

Staubtrocken	3 Std.	5 Std.	8 Std.
Trocken (voll belastbar)	8 Std.	12 Std.	16 Std.

TORKTID/ TØRRETID	Dammtorr/ Støvtør	Vid/Ved ca. 50 % luftfuktighet/luftfugtighed			
		0t (h)	3t (h)	5t (h)	8t (h)
		+23 °C	+15 °C	+10 °C	
			8t (h)	12t (h)	16t (h)
	Brukstorr/Brugstør	+23 °C	+15 °C	+10 °C	

Verarbeitungshinweise

Der Untergrund muss tragfähig, sauber und trocken sein.

Untergrund	Behandlung
Neues, imprägniertes Holz:	<p>1-2 Monate trocknen lassen. Ablagerungen von Kupfersalz (Grünspan) mittels Bürste sorgfältig entfernen. Sorgfältig mit Wasser reinigen (mit Gartenschlauch) und trocknen lassen.</p> <p>Decklack: DEMIDEKK Terrasslasyr. Wenn der Untergrund trocken ist nur einen dünnen Anstrich aufbringen. Produkt über die gesamte Länge und auf bis zu zwei Brettern gleichzeitig aufbringen. Überschüsse mit einem fuselfreien Lappen entfernen. Das Produkt soll in das Holz eindringen und nur einen leichten Film auf der Oberfläche bilden. Um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen wird empfohlen in die angrenzenden Flächen zu arbeiten.</p>
Altes, imprägniertes Holz:	<p>Muss gemäß Verarbeitungshinweis mit DEMIDEKK Terrassfix vorbehandelt werden. Bitte beachten Sie! Restlichen DEMIDEKK Terrassfix muß mit sauberes Wasser gründlich gespült werden. Vergrautes Holz bis zur intakten Holzfaser anschleifen.</p> <p>Decklack: DEMIDEKK Terrasslasyr. Wenn der Untergrund trocken ist nur einen dünnen Anstrich aufbringen. Produkt über die gesamte Länge und auf bis zu zwei Brettern gleichzeitig aufbringen. Überschüsse mit einem fuselfreien Lappen entfernen. Das Produkt soll in das Holz eindringen und nur einen leichten Film auf der Oberfläche bilden. Um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen wird empfohlen in die angrenzenden Flächen zu arbeiten.</p>
Unbehandeltes, geöltes oder lasiertes Holz:	<p>Muss gemäß Verarbeitungshinweis mit DEMIDEKK Terrassfix vorbehandelt werden. Bitte beachten Sie! Restlichen DEMIDEKK Terrassfix muß mit sauberes Wasser gründlich gespült werden.</p> <p>Decklack: DEMIDEKK Terrasslasyr. Wenn der Untergrund trocken ist nur einen dünnen Anstrich aufbringen. Produkt über die gesamte Länge und auf bis zu zwei Brettern gleichzeitig aufbringen. Überschüsse mit einem fuselfreien Lappen entfernen. Das Produkt soll in das Holz eindringen und nur einen leichten Film auf der Oberfläche bilden. Um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen wird empfohlen in die angrenzenden Flächen zu arbeiten.</p>

Wartung

Dielen jährlich mit **JOTUN 3-i-1 Kraftvask og Træ- og Murrens** reinigen (entfernt Schmutz und frischt die Farbe auf).

Lagerung

Bei Lagerung oder Transport die Gebinde aufrecht und frostfrei lagern/transportieren.

Abfallbeseitigung

Flüssige Farbe darf nicht in die Kanalisation oder in Gewässer gelangen. Entsorgen Sie flüssige Farbe bei einem zugelassenen örtlichen Recyclinghof bzw. bei den Sammelstellen für Lacke und Farben.



Gesundheit und Sicherheit

Bitte beachten Sie die Umwelt- und Vorsichtsmaßnahmen auf dem Gebinde.

Es wurde ein Sicherheitsdatenblatt für das Produkt ausgestellt.
Detaillierte Informationen zu Gesundheits- und Sicherheitsrisiken sowie zu Vorsichtsmaßnahmen bei der Anwendung dieses Produkts werden in den Sicherheitsdatenblättern aufgeführt.

Erste-Hilfe-Maßnahmen, siehe Punkt 4.

Bedienung und Lagerung, siehe Abschnitt 7.

Transportinformationen finden Sie in Abschnitt 14.

Zulassungsinformationen finden Sie in Abschnitt 15.

Kontaktinformation

Jotun (Deutschland) GmbH
Haferweg 38
22769 Hamburg

Tel: +49 40 85 19 60
info@jotun.de
jotun.decorative.de@jotun.com
<http://www.jotun.de>

Haftungsausschluss

Die Angaben in diesem Dokument erfolgen nach bestem Wissen auf der Grundlage von Laborversuchen und praktischen Erfahrungen von Jotun. Die Produkte von Jotun werden als Halbfertigerzeugnisse betrachtet und als solche oft unter Bedingungen verarbeitet, die sich der Einflussnahme von Jotun entziehen. Jotun kann für nichts anderes als die Qualität des Produktes selbst garantieren. Geringfügige Produktanpassungen können vorgenommen werden, um den lokalen Anforderungen zu entsprechen. Jotun behält sich das Recht vor, die gegebenen Daten ohne Ankündigung zu ändern.

Verarbeiter sollten Jotun stets zwecks spezifischer Beratung zur generellen Eignung des Produkts für ihre Zwecke und spezifischen Applikationspraktiken konsultieren.

Bei Unstimmigkeiten zwischen verschiedensprachigen Ausgaben dieses Dokumentes ist die englische Version (Eng) ausschlaggebend.