

DEMIDEKK Terrasslasyr

Descrierea produsului

Tip

Bait pe bază de apă, de înaltă calitate pe bază de ulei alchidic.



Proprietăți și beneficii

Baitul conferă protecție pentru terase și oferă o culoare durabilă (până la trei ani de întreținere) în doar un strat. Protejează lemnul în mod eficient împotriva umezelii, fisurilor, grăsimii și exfolierii datorată luminii. Conține agenți de prevenire a mușcăturilor care protejează împotriva algelor și a mușcăturii. Are bune proprietăți de penetrare și rezistență la apă. Poate rezista umezelii la o oră după aplicare. Uscat pentru utilizare, consultați timpii de uscare.

Utilizare recomandată

Recomandat pentru podele de terasă, paravânt, mobilier de grădină etc.

Substrat

Recomandat pentru utilizarea pe substraturi pentru care doriți un aspect translucenț mat.



JOTUN 3-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion



Vatten/
JOTUN Penseltvätt

Date produs

Capacitate de ambalare	0,75 L nivelul de umplere 0,68 L), 3 L (nivelul de umplere 2,7 L) și 10 L (nivelul de umplere 9 L)
Baze disponibile	Bază galbenă și translucida.
Pigmentare	Bazele trebuie colorate folosind Jotun Multicolor .
Culori	În concordanță cu mostrele.
Tipul generic	Emulsie alchidică.
Volum de solide	21 ± 2 volum%
Greutate specifică	1
Valoarea PH-ului	6.5 la 8.5
COV pentru Amestec gata preparat pentru a fi folosit	Limita EU pentru produs (categoria A/e): 130 g/l. Produsul conține maxim 60 g/l COV.

Date privind aplicarea

Conținutul ambalajelor cu loturi de producție diferite ar trebui să fie amestecate. Amestecați bine. Baițul va penetra suprafața diferit în yonele noduroase și poroase. Acest lucru va da un Iridescentță frumoasă, dar poate reduce durabilitatea cumva în cazul în care lemnul are penetrare mai scăzută. Aplicarea pe suprafețe mai puțin absorbante ca de ex. zădă siberiana poate duce la o durabilitate redusă din cauza unei penetrări mai scăzute a produsului în lemn.

Metode de aplicare

Pensula sau rola și pensula. A nu se aplica produsul prin spreiere.

Agent de curățare a ustensilelor

Apă sau JOTUN Penselrens.

Diluant

Acest produs este gata de folosire și nu trebuie diluat.

Rata de acoperire și grosimea filmului

Rata de acoperire per strat (m²/liter)

Recomandat: 6 - 10

Comentarii: Produsul trebuie să pătrundă în lemn și să formeze doar o peliculă subțire la suprafață.

Condiții în timpul aplicării

Se va evita aplicarea în lumina directă a soarelui, pe vreme umedă și la temperaturi scăzute. Temperaturile scăzute pe timpul nopții, primavara sau toamna pot cauza formarea condensului care poate duce la patarea sau maturirea stratului aplicat. Verificați prognoza meteo.

Timpii de uscare

Umiditatea ridicată și temperaturile scăzute, lungesc procesul de uscare.

Timpii de uscare sunt măsurați în valorile indicate:

Umiditatea relativă	50%	50%	50%
Temperatura aerului	23 °C	15 °C	10 °C
Temperatură substrat	23 °C	15 °C	10 °C

Uscare la atingere	3 h	5 h	8 h
Uscat pentru folosire	8 h	12 h	16 h

TORKTID/ TØRRETID	Dammtorr/ Støvtør	Ot (h)	3t (h)	5t (h)	8t (h)	Vid/Ved ca. 50 % luftfuktighet/luftfugtighed
		+23 °C	+15 °C	+10 °C		
	Brukstorr/ Brugstør	Ot (h)	8t (h)	12t (h)	16t (h)	
		+23 °C	+15 °C	+10 °C		

Indicații de utilizare

Substratul trebuie să fie curat și uscat.

Substrat	Tratament
Lemn nou, impregnat:	<p>Trebuie lasat sa se usuce 1-2 luni. Orice exudatie de sare cuproasa (cristale verzi) trebuie să fie îndepărtate în prealabil, folosind o perie rigida. Clatiti bine cu apa(folositi un furtun de gardina) si lasati sa se usuce.</p> <p>Strat final: DEMIDEKK Terrasslasyr. Se aplică numai un singur strat subțire, atunci când substratul este uscat. Se aplică produsul pe toată lungimea a 1 - 2 panouri in acelasi timp. Ștergeți orice exces folosind o cârpă fără scame. Produsul trebuie să pătrundă în lemn și să formeze doar o peliculă subțire la suprafață. Pentru a obține un rezultat uniform, se recomandă să se pensuleze peste în zona anterioară.</p>
Lemn vechi, impregnat:	<p>Trebuie tratat cu DEMIDEKK Terrassfix conform instrucțiunilor. Atentie! Este important sa folosim apa curata la curatarea DEMIDEKK Terrassfix. Lemnul cenușiu este îndepărtat prin șlefuire.</p> <p>Strat final: DEMIDEKK Terrasslasyr. Se aplică numai un singur strat subțire, atunci când substratul este uscat. Se aplică produsul pe toată lungimea a 1 - 2 panouri in acelasi timp. Ștergeți orice exces folosind o cârpă fără scame. Produsul trebuie să pătrundă în lemn și să formeze doar o peliculă subțire la suprafață. Pentru a obține un rezultat uniform, se recomandă să se pensuleze peste în zona anterioară.</p>
Lemn netratat, uleiat sau vopsit:	<p>Trebuie tratat cu DEMIDEKK Terrassfix conform instrucțiunilor. Atentie! Este important sa folosim apa curata la curatarea DEMIDEKK Terrassfix.</p> <p>Strat final: DEMIDEKK Terrasslasyr. Se aplică numai un singur strat subțire, atunci când substratul este uscat. Se aplică produsul pe toată lungimea a 1 - 2 panouri in acelasi timp. Ștergeți orice exces folosind o cârpă fără scame. Produsul trebuie să pătrundă în lemn și să formeze doar o peliculă subțire la suprafață. Pentru a obține un rezultat uniform, se recomandă să se pensuleze peste în zona anterioară.</p>

Mentenanță

Întrețineți terasele spălând-o în fiecare an folosind **JOTUN 3-i-1 Kraftvask og Træ- og Murrens** sau un agent de curățare adecvat (îndepărtează murdăria, protejează împotriva ciupercilor și algelor decolorante și împropătează culoarea).

Depozitare

Se depozitează și transportă în poziție verticală și ferit de îngheț.

Eliminarea deșeurilor

Vopsele nu trebuie aruncate in sistemul de canalizare sau scurgerile de apa. Acestea trebuie predate centrelor autorizate de eliminare a deșeurilor.



Sănătate și siguranță

Vă rugăm să respectați avizele de mediu și de precauție afișate pe container.

A fost emisă Fișă Tehnică de Securitate pentru acest produs.

Informații detaliate cu privire la riscurile și precauțiile de sănătate și siguranță pentru folosirea acestui produs sunt specificate în

Măsuri de prim-ajutor, consultați secțiunea 4.

Manipularea și depozitarea, consultați secțiunea 7.

Informații despre transport, consultați secțiunea 14.

Informații de reglementare, consultați secțiunea 15.

Informații de contact

Jotun Romania SRL
077190 Voluntari, Ilfov, B-dul Pipera, Nr.1 /VI
Cladirea Nr. 1, Complexul Hyperion Towers, Etaj 7, Birou Nr.1
Romania

Tel: +40213675253

Termeni și condiții

Informațiile din acest document au la bază cele mai bune cunoștințe Jotun fondate în urma testelor de laborator și experiența practică. Produsele Jotun sunt considerate ca fiind produse semi-finite, ca atare, acestea sunt adesea folosite în medii necontrolate de Jotun. Jotun nu poate garanta nimic altceva în afară calitatea produsului în sine. Variații minore de produs pot fi puse în aplicare pentru a se conforma cu cerințele locale. Jotun își rezervă dreptul de a modifica datele furnizate fără notificare prealabilă.

Utilizatorii ar trebui să se consulte întotdeauna cu Jotun pentru instrucțiuni specifice privind adecvarea generală a acestui produs pentru nevoile și practicile specifice aplicării lor.

Dacă există o inconsecvență de traducere în textul acestui document, versiunea în limba engleză (Eng) va prevala.