

## DEMIDEKK Terrasslasyr

### Ürün tanımı

#### Tür

Yüksek kalitede, su bazlı alkid ahşap verniği.

#### Özellikler ve faydalar

Tek kat uygulama ile ahşap zeminleri zorlu hava şartlarına karşı korurken uzun ömürlü renkler sunar. Küf oluşumuna karşı dirençlidir. İyi bir penetrasyona ve su itici etkiye sahiptir. Uygulama sonrası 1 saate kadar neme dayanım gösterir. Kullanım için gereken süre, Kuruma süreleri.

#### Tavsiye edilen kullanım

Ahşap veranda, merdiven ve bahçe mobilyalarında kullanılabilir.

#### Yüzey

Mat ve transparan görünüm istenen yüzeyler için tavsiye edilir.



JOTUN 3-i-1 Kraftvask  
och mögeldesinfektion



Vatten/  
JOTUN Penseltvätt

### Ürün bilgileri

|   |   |
|---|---|
| <b>Ambalaj boyutu</b>                   | 0,75 L (BAZ 0,68 L), 3 L (BAZ 2,7 L) ve 10 L (dolum seviyesi 9 L)   |
| <b>Baz bilgisi</b>                      | Sarı ve şeffaf baz.   |
| <b>Renklendirme</b>                     | Bazlar <b>Jotun Multicolor</b> sistemi ile renklendirilmelidir.   |
| <b>Renkler</b>                          | Numunelere göre.  |
| <b>Genel tip</b>                        | Alkid emülsiyon.  |
| <b>Hacimce katı madde</b>               | 21 ± 2 Hacim%   |
| <b>Özgül ağırlık</b>                    | 1   |
| <b>pH değeri</b>                        | 6.5 - 8.5   |
| <b>Kullanıma hazır karışım için VOC</b> | AB normlarına göre bu ürün için uçucu organik bileşik limiti (cat. A/e): 130 g/L 'dir. Bu ürünün içerdiği uçucu organik bileşik miktarı ise 60 g/L'dir. |

## Uygulama bilgisi

### Uyarılar (remarks)

Farklı kazan numaralarına sahip ambalajlar beraber kullanılacaksa, kullanmadan önce birlikte karıştırılmalıdır. İyiçe karıştırın.  
Renkli ahşap koruyucu, budaklara, ahşabın daha poröz kısımlarına göre daha farklı nüfuz eder. Güzel bir renk dağılımı verir, ancak ahşaba fazla nüfuz etmemesi durumunda dayanımı düşük olacaktır.  
Sibiry melezçamı gibi az emici yüzeylerde ürünün ahşaba az nüfuz etmesi nedeniyle dayanıklılık az olur.

### Uygulama metodları

Tek başına fırça ya da rulonun fırça ile kullanımı önerilir. Bu ürün spray ile uygulamaya uygun değildir.

### Boya uygulama ekipmanlarının temizliği

Su ve uygun deterjan.

### Seyreltme

Ürün kullanıma hazırdır ve inceltmemelidir.

### Her kat için yayılma oranı ve tavsiye edilen film kalınlığı

#### Her kat için yayılma oranı (m<sup>2</sup>/liter)

**Tavsiye edilen:** 6 – 10

**Yorumlar:** Malzemenin yüzeye nüfuz etmesini sağlamak için ince bir tabaka halinde uygulanmalıdır.

### Uygulama sırasında ortam şartları

Direkt güneş ışığında, nemli havada ve düşük sıcaklıklarda uygulamadan kaçının.  
İlkbahar ve sonbaharda gece sıcaklığın düşmesi, yağışmaya ve renkli ahşap koruyucusunun matlaşmasına neden olur.  
Lütfen hava durumunu kontrol et.

### Kuruma süreleri

Yüksek nem ve düşük sıcaklık kuruma prosesini uzatacaktır.

#### Kuruma süresi şu değerlere göre hesaplanmıştır:

|                        |       |       |       |
|------------------------|-------|-------|-------|
| <b>Bağıl nem (BN)</b>  | 50 %  | 50 %  | 50 %  |
| <b>Hava sıcaklığı</b>  | 23 °C | 15 °C | 10 °C |
| <b>Yüzey sıcaklığı</b> | 23 °C | 15 °C | 10 °C |

|   |        |         |         |
|---|--------|---------|---------|
| <b>Toz tutma kuruması</b>                 | 3 saat | 5 saat  | 8 saat  |
| <b>Kullanım için geçmesi gereken süre</b> | 8 saat | 12 saat | 16 saat |

|                                |                      |        |         |         |        |   |
|--------------------------------|----------------------|--------|---------|---------|--------|---|
| <b>TÖRKİD/<br/>TÖRRETİD</b>    | Dammtorr/<br>Støvtør | 0t (h) | 3t (h)  | 5t (h)  | 8t (h) | Vid/Ved ca. 50 %<br>luftfuktighet/luftfugtighed |
|                                |                      | +23 °C | +15 °C  | +10 °C  |        |   |
| <b>BRUKSTORR/<br/>BRUGSTØR</b> | 0t (h)               | 8t (h) | 12t (h) | 16t (h) |        |   |
|                                |                      | +23 °C | +15 °C  | +10 °C  |        |   |

## Kullanım talimatları

Yüzey temiz, sağlam ve kuru olmalı.

| Yüzey                                    | Uygulama  |
|--|---|
| Yeni emrenye ahşap:                      | <p>1-2 ay kuruması beklenmeli. Bakır tuzu akıntılarını (yeşil kristaller) sert kıllı fırça ile önceden uzaklaştırılmış olmalıdır. Su ile iyice durulayın (bahçe hortumu kullanın) ve kurumasına izin verin.</p> <p>Sonkat: <b>DEMIDEKK Terrasslasyr.</b><br/><b>Yüzey kuru iken sadece ince bir kat halinde uygulayın.</b> Bir defada 1-2 levhanın uzunluğu kadar ürünü uygulayın. Fazlalığı tiftiksiz pamukla uzaklaştırın. Malzemenin yüzeye nüfuz etmesini sağlamak için ince bir tabaka halinde uygulanmalıdır.<br/>İyi bir sonuç almak için, önceki alanın üstüne fırçalama yapılması önerilir.</p>  |
| Eski, emrenye ahşap:                     | <p>Eski boya tabakasını yüzeyden kaldırabilmek için <b>DEMIDEKK Terrassfix</b> ürünü kullanım talimatı doğrultusunda uygulanmalıdır.<br/><b>DEMIDEKK Terrassfix</b>'in durulanmasında temiz su kullanımı önemlidir. Formunu kaybetmiş ahşap dokusu yüzeyden zımpara ile alınmalıdır.</p> <p>Sonkat: <b>DEMIDEKK Terrasslasyr.</b><br/><b>Yüzey kuru iken sadece ince bir kat halinde uygulayın.</b> Bir defada 1-2 levhanın uzunluğu kadar ürünü uygulayın. Fazlalığı tiftiksiz pamukla uzaklaştırın. Malzemenin yüzeye nüfuz etmesini sağlamak için ince bir tabaka halinde uygulanmalıdır.<br/>İyi bir sonuç almak için, önceki alanın üstüne fırçalama yapılması önerilir.</p> |
| İşlenmemiş, yağlanmış veya lekeli ahşap: | <p>Eski boya tabakasını yüzeyden kaldırabilmek için <b>DEMIDEKK Terrassfix</b> ürünü kullanım talimatı doğrultusunda uygulanmalıdır.<br/><b>DEMIDEKK Terrassfix</b>'in durulanmasında temiz su kullanımı önemlidir.</p> <p>Sonkat: <b>DEMIDEKK Terrasslasyr.</b><br/><b>Yüzey kuru iken sadece ince bir kat halinde uygulayın.</b> Bir defada 1-2 levhanın uzunluğu kadar ürünü uygulayın. Fazlalığı tiftiksiz pamukla uzaklaştırın. Malzemenin yüzeye nüfuz etmesini sağlamak için ince bir tabaka halinde uygulanmalıdır.<br/>İyi bir sonuç almak için, önceki alanın üstüne fırçalama yapılması önerilir.</p>  |

## Bakım

Deckleri **JOTUN 3-i-1 Kraftvask og Træ- og Murrens** ile her yıl temizleyin. (kirleri uzaklaştırır ve rengi tazeler).

## Depolama

Muhafaza ve nakil esnasında dondan koruyun. Ambalajı yukarı doğru tutun.

## Atığın imha edilmesi

Sıvı boyalar, su borularına veya kanallara boşaltılmamalıdır. Onaylanmış yerel çevresel koruma statüsüne göre yapılmalıdır.



## Sağlık ve güvenlik

Lütfen ambalaj üzerinde yazan güvenlik uyarılarına dikkat edin.

Bu ürün için güvenlik bilgi formu yayınlanmıştır.

Ürünün güvenlik bilgi formunda kullanım için dikkat edilecek hususlar, güvenlik riskleri ve sağlık ile ilgili detaylı bilgi tanımlanır.

**İlkyardım önlemleri için**, 4 no'lu bölüme danışın.

**Kullanma ve depolama için**, 7 no'lu bölüme danışın.

**Nakil bilgisi için**, 14 no'lu bölüme danışın.

**Yönetmelik bilgisi için**, 15 no'lu bölüme danışın.

## İletişim bilgileri

Jotun Boya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi  
Balabandere Cad. Hilpark Suites Sitesi  
No:10 İstinye 34460  
Sarıyer, İstanbul / Türkiye  
Telefon: +90 212 279 78 78

## Yasal Uyarı

Bu belgedeki bilgiler, Jotun'un laboratuvar testleri ve saha tecrübelerine dayanarak verilmiştir. Jotun ürünleri yarı mamul olarak değerlendirilir, fakat Jotun'un kontrolü dışındaki durumlarda da kullanılabilirliğinden dolayı sadece ürünün kalitesi garantilenmektedir. Yerel yönetmelik ve piyasa gereksinimlerini karşılamak için üründe bazı değişiklikler uygulanabilir. Jotun, yayınladığı bilgileri önceden haber vermeden değiştirme hakkını saklı tutar.

Kullanıcılar, ihtiyaçları ve özel uygulamalar konusunda yönlendirme almak için mutlaka Jotun'a danışmalıdır.

Bu belgenin farklı dillerdeki düzenlemeleri arasında herhangi bir tutarsızlık varsa, İngilizce (Eng) versiyonu geçerli olacaktır.