

## LADY Minerals

### Produktbeskrivning

#### Typ

**LADY Minerals** är en kalkfatt mineralfärg som ger vackra väggar med ett kalkat utseende och ett unikt kulöruttryck.



#### Användningsområde

För släta väggar på underlag så som byggskivor, puts, betong, spacklade underlag och målade underlag. För inomhusbruk i torra rum.

Produkten skall användas i torra rum med moderat belastning/slitage på väggar. Målade väggar skall enbart dammtorkas med torr mikrofiberduk.

23°C-50% R.H. 23°C-50% R.H.



Overmalbar  
Övermålningsbar

Vann/  
JOTUN Penselrens

### Produktdata

#### Emballagestorlek

0,75 L (fyllningsgrad 0,68 L) och 3 L (fyllningsgrad 2,7 L).

#### Brytning


Basen skall brytas över **Jotun Multicolor**.

**Skaktid: LADY Minerals** skall skakas 3 minuter innan man tillsätter brytpasta. Efter tillsats av brytpasta skall emballaget skakas ytterligare 3 minuter.

#### Glans

01

#### Glansgradtabell for LADY Minerals



#### Volymtorrhalt

58 ± 2 volym%

#### Litervikt

1.4

#### pH värde

13.45

#### Flampunkt

Öppen degel: 61°C (141.8°F)

#### VOC för bruksfärdig blandning

EU gränsvärde för produkten (kat. A/I): 200 g/l. Produkten innehåller max 2.54 g/l VOC.

## Appliceringstekniska data

### Anmärkning

Innehållet i emballage med olika produktionsnummer blandas samman innan användning. Rör om noga.

### Appliceringsverktyg / -metoder

Pensel: Av god kvalitet. Valfri bredd, men vi rekommenderar 100 mm bredd till vägg.

## Sträckförmåga och skiktjocklek

	Förbrukning per strykning (m <sup>2</sup> /liter)	Filmtjocklek per skikt (µm)	
		Våt (beräknad)	Torr (beräknad)
<b>Rekommenderad (1 strykning):</b>	8 - 10	100 - 125	59 - 74
<b>Kommenterar:</b>	Förbrukningen blir något större vid andra strykningen, beräkna en åtgång på: 5-6 m <sup>2</sup> /l till andra strykningen. Kan vid behov spädas med upp till 10% vatten för att underlätta applicering av 2:a strykningen.	Gäller för första strykningen.	

## Förtunning

Produkten är färdig att använda och skall inte spädas. Vid påföring av 2:a strykningen kan produkten spädas med upp till 10% vatten, rör om ordentligt.

## Förhållanden under applicering

Underlagets och luftens temperatur skall minst vara +10 °C. Bäst resultat uppnås då bruksanvisningen följs och om man bara påför en strykning med **LADY Minerals**. Undvik kraftigt drag och att ha fläktar riktade mot väggen när den målas.

## Rengöring av verktyg

Vatten och **JOTUN Penseltvätt**.

## Torktider

Torktiden avviker vid ändrad temperatur, luftfuktighet, ventilation och filmtjocklek.

### Angiven torktid är uppmätt under följande förutsättningar:

<b>Luftfuktighet (RH)</b>	50 %
<b>Luftens temperatur</b>	23 °C
<b>Underlagets temperatur</b>	23 °C

<b>Torr för beröring</b>	1 t
<b>Övermålningsbar efter</b>	4 t

## Bruksanvisning

<b>Förarbete</b>	Underlaget skall vara rent, fast och torrt. Rengör med <b>JOTUN Special Målar tvätt</b> .
<b>Grundning</b>	Som huvudregel skall alla underlag grundas med <b>JOTUN Kvist- och spärrgrundning</b> . Orsaken till detta är att kalkfärg genom att väta underlaget och kan visa genomslag från tidigare behandlingar. Har du dock ett jämnt, icke sugande underlag, kan <b>LADY Minerals vid enstaka tillfällen</b> påföras utan <b>JOTUN Kvist- och spärrgrundning</b> .
<b>Mellanstrykning</b>	En strykning med <b>LADY Vägg 10</b> , <b>LADY Balance</b> , <b>LADY Wonderwall</b> eller <b>LADY Pure Color</b> i samma kulör som toppstrykningen med <b>LADY Minerals</b> .

#### Slutstrykning

1–2 strykningar **LADY Minerals**. Påføres med pensel-korsstrykes. Produktens kan inte fläckbättras, det fungerar inte heller att fläckbättra under torkprocessen. Om målningsarbetet pågår under flera dagar, säkra upp att locket sätts på ordentligen så att det blir helt tätt mot kanten.

#### Förvaltning, Drift och Underhåll

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, reparationer osv. se FDU-databladet.

#### Lagring

Fraktas och lagras frostfritt och stående.

#### Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester och tvättvätska med färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



#### Miljömärkning



Produkten är godkänd av Nordisk Miljömärkning och tillgodoser kraven för miljömärkning Svanen.

#### Produktgaranti

Närmare om LADY Täckgaranti:

**Garantivillkor:** Bruksanvisningen skall följas.

**Garantis innehåll:** Med garanti "täcker på två strykningar" menas att den underliggande kulören är täckt på två strykningar på icke sugande underlag. Garanti ger rätt till ny färg som skall täcka den underliggande kulören; ej ersättning för utfört målningsarbete. Garantin omfattar inte skador på färgfilmen som beror på fel i underlaget eller vid appliceringen. Konsumentens rättigheter i enlighet med aktuell lagstiftning kommer i tillägg och begränsas inte av garantin.

#### Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

**Första hjälpen,** se punkt 4.

**Hantering och lagring,** se avsnitt 7.

**Transportinformation,** se punkt 14.

**Gällande föreskrifter,** se punkt 15.

## Diverse

### Kontaktinformation

Jotun Sverige AB  
Box 151  
421 22 Västra Frölunda  
Tlf.: 031 69 63 00

### Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska (Eng) versionen som är giltig.