

JOTUN Fasadakryl

Produktbeskrivning

Typ

En välpigmenterad akrylfärg. Används i system med **VISIR Oljegrunning**.

Egenskaper och fördelar

Innehåller filmkonserverande medel som minskar risken för beväxning av svartmögel. Det höga pigmentinnehållet skyddar träet mot nedbrytning på grund av skadligt solljus och gör att produkten är mycket väderbeständig.

Användningsområde

För utomhusbruk på fasadskivor och träpanel.

Produktdata

Emballagestorlek	3 L (fyllningsgrad 2,7 L) och 10 L (fyllningsgrad 9 L)
Tillgängliga baser	Vit, A, B och C. Baser skall inte användas obrutna.
Kulör	1001 Eggvit och Dalarød.
Generisk typ	Baserad på akrylat.
Volymtorrhalt	35 ± 2 volym% Vit
Litervikt	1.3 Vit
pH värde	8.2 till 8.9
VOC för bruksfärdig blandning	EU gränsvärde för produkten (kat. A/d): 300 g/l. Produkten innehåller max 130 g/l VOC.

Appliceringstekniska data

Anmärkning

Blanda innehållet i emballage med olika produktionsnummer för att undvika kulörskillnader. Rör om noga. Vid ytbehandling på brandskyddsbehandlad panel kan man få problem med avflagnings/saltutfällning. Gammal tjära-, mineralolja-behandling o.dyl. kan ge missfärgning vid ny behandling. Gör en provstrykning. Sol på halvtorr färg kan orsaka skinnbildning och solblåsor. Gammal linolja/linoljafärg kan orsaka linolja-blåsor. Var uppmärksam på fuktproblem. Dagg kan leda till daggmattning. Måla inte om det är risk för regn eller dagg innan färgfilmen är torr. Kom ihåg att behandla ändträ.

Appliceringsverktyg / -metoder

Pensel, roller eller spruta.

Riktlinjer vid högtryckssprutning

Munstyckets diameter	0.46 mm (0.018")
Sprutvinkel	65–80°
Färgtryck	15–18 MPa (150–180 kg/cm ²)

Sträckförmåga och skiktjocklek

	Förbrukning per strykning (m ² /liter)	Filmtjocklek per skikt (µm)	
		Våt (beräknad)	Torr (beräknad)
	3 - 6	167 - 333	58 - 117
	8 - 10	100 - 125	35 - 44
	10 - 12	83 - 100	29 - 35

Rengöring av verktyg

Vatten och **JOTUN Penseltvätt**.

Spädning

Tillsätt inga främmande oljor.

Förhållanden under applicering

Temperatur i luft och underlag skall vara över +5 °C.

Torktider

Avviker vid ändrad temperatur, luftfuktighet, vindförhållanden och filmtjocklek.

Angiven torktid är uppmätt under följande förutsättningar:

Luftfuktighet (RH) 50 %

Luftens temperatur

5 °C

15 °C

23 °C

Underlagets temperatur

5 °C

15 °C

23 °C

Dammtorr

1.5 t

1 t

0.5 t

Övermålningsbar efter

8 t

5 t

3 t

Bruksanvisning

Förarbete

Underlaget skall vara rent, fast och torrt: Avrunda skarpa kanter. Nytt trä som stått obehandlat utomhus i mer än 4 veckor rengöres med **JOTUN 2-i-1 Husvask och mögeldesinfektion** och stålborstas. Tidigare behandlat trä rengörs med **JOTUN 2-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion**. Lös färg/lasyr/täcklasyr avlägsnas genom skrapning/slipning.

Förbehandling

Påför **JOTUN Alg - och mögeldesinfektion** enligt bruksanvisning.

Grundning

Bart, friskt trä påføres **VISIR Oljegrundning**. Stryk ut grundningen noga. Bart ändträ påføres 3-4 strykningar vått-i-vått. Bar metall grundas med 2 x **QUICK Bengalack Rostskyddsfärg**.

Slutstrykning

JOTUN Fasadakryl. Nytt, hyvlat trä: 3 strykningar. Tidigare behandlat eller ohyvlat trä 2 strykningar.

Förvaltning, Drift och Underhåll

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, reparationer osv. se FDU-databladet.

Lagring

Fraktas och förvaras frostfritt. Fraktas och lagras ståendes.

Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten/penseltvätt. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten. Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Kontaktinformation

Jotun Sverige AB
Box 151
421 22 Västra Frölunda
Tlf.: 031 69 63 00

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska (Eng) versionen som är giltig.