

JOTUN Linoliemaling

Produktbeskrivelse

Type

Traditionel linolie-zinkhvid maling til udendørs og indendørs brug. Tilsat filmkonserverende middel mod overfladeskimmel. **JOTUN Linoliemaling** er udviklet iht. input fra den norske riksantikvar.

Egenskaber og fordele

Ægte linoliemaling har en gul egenfarve og kan derfor give afvigelser på enkelte farver. Linolie er en vegetabilsk olie, som slides ved påvirkning af sollys, vejr og vind. Den naturlige kridtning påvirker farven over tid. Linoliemaling fungerer som et offerlag på træværket og skal slides af over tid. Farve/Glans dæmpes, når malings ældes. Kridtningen er en naturlig og iboende egenskab for linoliemalingens måde at beskytte træværket på.



Produktdata

Toning	Baser skal tones i Jotun Multicolor . Baser kan kun anvendes, når de er tonet.
Glansgrad	Halvblank
Tørstofindhold efter volumen	75 ± 2 volumen%
Litervægt	1.5 hvid
Flammepunkt	68 °C
VOC for brugsklar blanding	EU grænseværdi for produktet (kat. A/d): 300 g/l. Produktet indeholder max 206 g/l VOC.

Påføringsinformation

Bemærk

Indhold i emballager med forskellige produktionsnumre blandes sammen før brug.
Tidligere tjære-/mineraloliebehandling og knaster kan misfarve nyt topstrøg og danne blærer. Lav prøveopstrøg.

Påføringsværktøjer / -metoder

Pensel.

Det er specielt vigtigt at påføre linoliemaling i tynde strøg for at sikre god gennemtørring og for at hindre rynkedannelse/solblærer.

Produktet må ikke sprøjtepåføres.

Rengøring af maleværktøj

JOTUN Penselrens og vand.

Fortynder

JOTUN White Spirit

Rækkeevne og filmtykkelse

	Forbrug pr. strøg (m ² /liter)	Filmtykkelse pr. lag (µm)	
		Våd (beregnet)	Tør (beregnet)
Anbefalet, uhøvlet træværk:	6 - 9	111 - 167	83 - 125
Anbefalet, høvlet træværk:	10 - 20	50 - 100	38 - 75
Kommentarer:	Afhængig af underlagets beskaffenhed.		

Tørretider

Klæber ikke efter 24 timer.
Kan overmales efter 2-3 døgn, tørretiden afhænger af temperatur (min. +10 °C), sugsevne i underlaget, fugtighed og ventilation.

Oplyst tørretid måles ved nævnte værdier:

Relativ Fugtighed (R.F.) 50%

Lufttemperatur	23 °C
Overfladetemperatur	23 °C

Berøringstør	24 time(r)
Kan overmales efter	48 time(r) - 72 t

Brugsanvisning

Underlaget skal være rent, fast og tørt.

Underlag	Behandling
Ubehandlet træværk:	<p>Smudsige, ubehandlede underlag rengøres med JOTUN 3-i-1 Kraftvask og Træ- og Murrens</p> <p>Ubehandlet træværk grundes med JOTUN Linoliemaling, der er tilsat 20% mineralsk terpentin. På mindre sugende underlag tilsættes kun 10% mineralsk terpentin.</p> <p>Endetræ/snitflader mættes ekstra godt, 3-4 strøg vådt-i-vådt.</p> <p>Fortyndet JOTUN Linoliemaling skal bruges med det samme. Fortyndet linoliemaling tåler ikke lagring, skal anvendes samme dag.</p> <p>Omrør malingen både før og under malerarbejdet.</p> <p>Anbefalet topstrøg: JOTUN Linoliemaling.</p> <p>Påfør høvlet træværk 2 tynde strøg JOTUN Linoliemaling og uhøvlet 1-2 tynde strøg. Første strøg fortyndes med 10% mineralsk terpentin. Sidste strøg påføres altid ufortyndet.</p>
Tidligere behandlet træværk:	<p>Malede underlag rengøres med JOTUN 3-i-1 Kraftvask og Træ- og Murrens og mættes mekanisk.</p> <p>Vejrslidt træværk og løs maling afrenses med et varmluftsapparat og eller stålkardæsk/afbørstning.</p> <p>Hvis rent træværk har overfladeskimmel påføres JOTUN Træ- og Murrens, læs brugsanvisningen. Behandlingen skal tørre på overfladen.</p> <p>Bart træværk mættes med grunder - JOTUN Linoliemaling, der er tilsat 10% mineralsk terpentin.</p> <p>Fortyndet maling skal anvendes med det samme, da det ikke kan gemmes til dagen efter.</p> <p>Omrør malingen både før og under malerarbejdet.</p>

Anbefalet topstrøg: **JOTUN Linoliemaling**.
Påfør høvlet træværk 2 tynde strøg JOTUN Linoliemaling og uhøvlet 1-2 tynde strøg. Sidste strøg påføres altid uførtynnet.

Yderligere oplysninger

Pga. fare for selvantændelse skal brugte klude o.l. straks brændes eller lægges i vand. Se Jotuns farvekort for linoliemaling og riksantikvarens informationsblad om linoliemaling - nr. 3.9.4. (www.ra.no).

Vedligeholdelse

Årlig nedvaskning med **JOTUN 3-i-1 Kraftvask og Træ- og Murrens** (fortyndet med vand 1:15), anbefales ved belægninger. Vejrudsatte overflader bør efter nedvaskning også behandles med **JOTUN Træ- og Murrens**.

Opbevaring

Et tonet produkts kvalitet reduceres ved lagring i mere end 1 år. Transporteres og opbevares stående.

Affaldshåndtering

Flydende maling må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.



Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere. Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: 4471783

Sikkerhedsregler

1-1

1993

Diverse

Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S
Jernet 6
6000 Kolding

Tel: +45 76 30 32 00
mail@jotun.dk

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske (Eng) version, der er gældende.