

Tankguard Special 酚醛环氧液艙漆 (0ZL)

產品描述

這是一種雙組份聚胺固化酚醛環氧塗料。耐化學性很好。在大氣環境和浸沒環境下可作為底漆、中間漆或面漆使用。適用於適當處理的碳鋼、鍍鋅鋼和不銹鋼底材。

典型用途

船舶漆領域：
設計作為艙室內部塗層配套的一部分用於化學品艙。本塗料對很多產品有很好的耐性。請參考www.jotunprl.com 上的船舶塗料耐腐蝕表。

顏色

淺灰色, 淺紅色

產品資料

性能	測試/標準	描述
體積固體含量	ISO 3251	63 ± 2 %
光澤度 (GU 60°)	ISO 2813	啞光 (0-35)
閃點	ISO 3679 方法 1	25 °C
密度	理論值	1.8 公斤/l
VOC - 美國 / 香港	US EPA 方法 24 (測試值) (CARB(SCM)2007, SCAQMD rule 1113, Hong Kong)	320 克/升
VOC- 歐盟	IED (2010/75/EU) (理論值)	308 克/升
VOC- 中國	GB/T 23985-2009 (經測試)	297 克/升

所列資料是基於工廠批量生產的產品，因顏色不同會有些許變化。
所有資料僅針對混合後的塗料有效。
光澤描述: 根據佐敦功能塗料的定義

每道塗層的漆膜厚度

典型推薦的規格書範圍

乾膜厚度	80 - 150	微米
濕膜厚度	125 - 240	微米
理論塗布率	7.9 - 4.2	平方米/升

最大推薦膜厚通常超過重疊區域和不易噴塗區域的膜厚。
配套總膜厚所有點不能超過600微米。

表面處理

為了確保下道塗層具有持久的附着力，所有表面必須清潔、乾燥且無污染物。

通过推荐的表面处理可以获得包括附着力、耐腐蚀性、耐热性及耐化学性等最佳的性能。

表面處理資料總覽

底材	表面處理	
	最小	推薦
碳鋼	Sa 2½ (ISO 8501-1)	Sa 2½ (ISO 8501-1)
已塗裝的表面	清潔、乾燥和完好的可相容底漆)。	清潔、乾燥和完好的可相容底漆)。
不銹鋼	表面应采用非金属磨料或纤维机械或手工砂纸进行手工或机械打磨，以对表面产生出刮擦痕迹。	使用經認可的非金屬磨料進行噴砂清理產生一個尖銳有角的粗糙表面。
鍍鋅鋼	表面應該是清潔、乾燥的且應有合適的粗糙度	应采用非金属磨料进行扫砂，产生出干净、粗糙和均匀的表面。

施工

施工方法

該產品可用以下方式施工

- 噴塗: 使用無氣噴塗。
- 刷塗: 推薦用於預塗和小面積塗裝。注意要達到特定的乾膜厚度。
- 輥塗: 輥塗僅可在使用在流水孔，老鼠洞，小型管道等區域。

產品混合比（體積）

酚醛環氧液體漆 組份A	3 份
酚醛環氧液體漆系列組份B	1 份

稀釋劑/清洗劑

稀釋劑: 佐敦23號稀釋劑

無氣噴塗的指導參數

噴嘴孔徑 (inch/1000):	17-21
噴嘴壓力 (最小):	150 bar / 2100 psi

乾燥和固化時間

底材溫度	0 °C	5 °C	10 °C	15 °C	23 °C	40 °C
表 (觸) 乾	10 小时	5 小时	4 小时	3 小时	2 小时	1 小时
可踩踏乾燥	30 小时	14 小时	10 小时	8 小时	6 小时	4 小时
乾燥後複塗, 最短間隔	24 小时	10 小时	8 小时	6 小时	4 小时	2 小时
乾燥/固化至可浸沒	10 d	7 d	5 d	4 d	3 d	2 d
乾燥/固化至可使用	21 d	14 d	10 d	8 d	6 d	3 d

最大的复涂间隔, 请参考此产品的施工指南 (AG)。

乾燥和固化時間的測定是基於溫度和相對濕度, 相對濕度低於85%, 乾膜厚度在平均乾膜厚度範圍內。

熱固化是可選的, 但在裝載某些侵蝕性貨物之前應予實施. 請參閱佐敦船舶漆液貨艙塗料注意事項第三節的詳細說明。

表 (觸) 乾: 用手指輕壓而無指印殘留或無黏著的狀態。

可踩踏乾燥: 在塗層可以允許正常步行而不留下永久足印、痕跡或其它物理損壞的最短時間。

乾燥後複塗, 最短間隔: 可以施工下道塗層的推薦最短時間間隔。

乾燥/固化至可浸沒: 塗料可永久浸沒在海水前的最短時間。

乾燥/固化至可使用: 塗料可永久暴露於特定環境/介質的最短時間。

熟化時間和混合後使用壽命

油漆溫度	23 °C
熟化時間	10 分钟
混合後使用壽命	2 小时

熟化時間和混合後使用壽命在更高溫度時會縮短。

耐熱性能

	溫度	
	連續的	峰值
乾燥, 大氣環境中	140 °C	160 °C
浸沒的, 海水	70 °C	90 °C
浸沒的, 原油	80 °C	90 °C

更詳細的耐受信息請在佐敦官網的船舶產品耐受清單中查找, 或可聯繫當地的佐敦辦事處。

耐受峰值溫度最長不超過一小時。

以上溫度下, 保護性能不受影響。但是美觀性可能會有影響。

注意, 本塗料可以耐受不同的浸沒溫度, 這取決於具體的化學品以及浸沒是持續還是間歇的。耐熱性受整個塗裝體系的影响。如果和其它塗料配套使用, 應確保此體系中的所有塗料有相似的耐熱

產品相容性

根據使用中不同的實際暴露條件，該產品可與不同的底漆和麵漆配套使用。以下是一些參考配套。對於特定配套，請聯繫佐敦公司。

前道塗層: 它本身
下道塗層: 它本身

典型的包裝規格

	體積 (升)	容器大小 (升)
酚醛環氧液艙漆 組份A	15	20
酚醛環氧液艙漆系列組份B	5	5

以上包裝規格均是工廠批量生產的典型參考規格，由於各地法規不同，各地包裝規格和容量會有不同。

儲存

必須按照國家規定儲存。儲存環境應乾燥、陰涼、通風條件好，遠離熱源和火源。包裝容器必須保持密閉。小心處置。

23 °C時的保質期

酚醛環氧液艙漆 組份A	24 個月
酚醛環氧液艙漆系列組份B	24 個月

在有些市場，為適應當地法律規定，標識的保質期可以縮短。以上是最短保質期，之後須經檢測以確定品質是否合格。

注意事項

本產品僅供專業人員使用。施工人員和工人需要培訓、有經驗、有能力和設備根據佐敦的技術檔來正確的混合/攪拌和施塗油漆。施工人員和工人在使用本產品時需要使用適當的個人防護設備

健康和安全

請查看容器包裝上的安全告示。在通風良好的條件下使用，避免吸入漆霧，避免皮膚接觸，如不慎濺到皮膚上應立即用合適的清潔劑、肥皂和水沖洗。如不慎進入眼睛，應用水充分沖洗並立即就醫。

色差

當使用時，主要用作底漆或防汗漆的產品在批次與批次間可能有輕微的顏色變化。同樣，在暴露于陽光的氣候條件下可能有褪色和粉化。面漆的保光保色性取決於顏色的類型，所在環境如溫度、紫外線強度等，和施工質量。聯繫你當地的佐敦辦公室了解進一步信息。

聲明

本說明書中提供的資訊完全基於我們在實驗室和實踐中所獲得的認識。佐敦的產品被視為半成品，這樣產品的使用通常都是在我們控制範圍之外。所以佐敦只給予產品本身品質的保證。為適應當

用戶應針對自身的需求及具體應用，諮詢佐敦以獲得相關產品適用性能的具體指導。

不同語言的版本間如有任何不一致之處，以英語（英國）版為準。