

## NonStop Supreme White

### Naturaleza

Es un antiincrustante acrílico hidrolizable, de un componente, con resultados óptimos, basado en una tecnología de intercambio de iones. Está basado en una combinación única de resinas.

### Características y ventajas

Proporciona una excelente protección anti incrustante y un comportamiento de carena mejorado. Esto se consigue mediante sus características auto pulimentables que reducen el deterioro del casco, la fricción y la pérdida de velocidad. El producto puede usarse para largos períodos de servicio entre varadas, de hasta 24 meses, como parte de un sistema de pintado completo. El período de servicio entre varadas dependerá de la temperatura del agua, la cantidad/agresividad de las incrustaciones y las horas de navegación.

### Uso recomendado

Diseñado para todo tipo de embarcaciones que naveguen a un amplio rango de velocidades y en cualquier mar del mundo. El producto no se recomienda para embarcaciones que solo navegen en agua dulce. Puede usarse en cascos de aluminio como parte de un sistema aprobado.

## Envasado (más usual)

	Volumen (litros)	Tamaño de envases (litros)
NonStop Supreme White	0.75 / 2.5	0.75 / 2.5

El volumen indicado es para colores producidos en fábrica. Pueden encontrarse variaciones de tamaño y volumen de envasado en otros países debido a regulaciones locales.

## Ficha del producto

<b>Colores</b>	blanco		
<b>Sólidos</b>	52 ± 2 %		
<b>Punto de inflamación</b>	28 °C		
<b>COV</b>	420 g/l	US EPA method 24	
<b>COV-Directiva de Emisión de Disolventes</b>	294 g/kg	SED (1999/13/EC)	

## Datos de aplicación

### El producto puede aplicarse mediante

Rodillo: Recomendado. Vigilar que se obtiene el espesor de película seca especificado.

Brocha: Puede usarse. Vigilar que se obtiene el espesor de película seca especificado.

Pulverización: La pistola airless o convencional puede utilizarse para áreas más extensas.

### Datos de aplicación para pistola convencional

<b>Boquilla</b>	1.6-1.8 mm (0.063-0.070")
<b>Presión en boquilla</b>	0.35-0.45 MPa (49-63 psi)

La distancia del compresor de aire hasta los filtros deberá ser de al menos 10 m. El producto sólo debe aplicarse a pistola por usuarios profesionales.

### Rendimiento por capa

Teórico 10 m<sup>2</sup>/l - 4,2 m<sup>2</sup>/l

### Espesor de película seca recomendado por capa

**Húmedo** 100 µm - 240 µm  
**Seco** 50 µm - 120 µm

### Proporción de mezcla del producto (en volumen)

Un componente

### Disolvente

Jotun Thinner No. 7 / Thinner No. 7

### Tiempos de secado

El tiempo de secado se incrementará con el aumento del espesor de película. La superficie debe estar seca y libre de contaminación antes de la aplicación de la capa siguiente. Debe procederse a la botadura antes de los 9 meses desde la aplicación. La embarcación deberá permanecer bien protegida o en el interior de una nave si no se procede a la botadura poco después de la aplicación. Los datos señalados son únicamente indicativos. Los tiempos de secado y repintado pueden ser más cortos o más largos dependiendo de la temperatura ambiente, espesor de pintura, ventilación, humedad, sistema de pintado existente, necesidad para una pronta manipulación y resistencia mecánica, etc.

#### Humedad relativa (HR) 50%

Temperatura del sustrato	5 °C	10 °C	23 °C	40 °C
Secado superficial (al tacto)	8 h	5 h	3 h	2 h
Secado	24 h	16 h	12 h	4 h
Seco para repintar, mínimo	16 h	12 h	8 h	4 h
Seco/curado para inmersión	30 h	24 h	12 h	8 h

## Instrucciones de uso

### Preparación de superficie

Las superficies con grasas, aceite u otros contaminantes deben lavarse con el detergente recomendado de la gama Jotun Yachting.

### Pre-tratamiento

Limpieza con agua a alta presión. El mejor resultado se obtiene con el sustrato limpio, seco y libre de contaminación. Sobre superficies con anti-incrustantes autopulimentables en buenas condiciones, aplicar el producto directamente sobre el anti-incrustante anterior. (Puede ser difícil repintar directamente algunos productos, por lo que deberán sellarse con una capa de Vinyl Primer. Consultar la tabla de compatibilidades de Jotun). Sobre superficies con anti-incrustante de matriz dura o cualquier anti-incrustante en malas condiciones, es necesario raspar y lijar en húmedo hasta soporte en buen estado, antes de aplicar este producto. Sobre superficies con anti-incrustante desconocido, es necesario raspar y lijar en húmedo hasta soporte en buen estado, seguido de la selladora recomendada.

### Imprimación

Los sustratos no pintados deben tratarse con el sistema de pintado recomendado: AntiPest o Vinyl Primer. Consultar la FT, instrucciones de uso para los productos de Jotun Yachting seleccionados.

### Capa de acabado

Aplicar dos capas.

### Observaciones

Pueden ocurrir variaciones de color entre partidas distintas. Mezclar entre si antes de usar el producto con distinto número de partida para prevenir variaciones de tonalidad.

### Almacenaje

El producto debe almacenarse de acuerdo con la legislación vigente. Las condiciones por defecto son mantener los envases en un espacio seco, fresco y bien ventilado y alejados de toda fuente de ignición y calor. Los envases deben mantenerse perfectamente cerrados y estancos. La temperatura de almacenaje no debe exceder 35 °C.

### Tiempo de vida de almacenaje a 23 °C

NonStop Supreme White 24 meses

En algunos mercados el tiempo de vida de almacenaje puede ser inferior debido a la legislación local. El dato indicado es el tiempo de vida de almacenaje mínimo, tras el cual la calidad de la pintura estará sujeta a re-inspección.

## Salud y Seguridad

Observar las indicaciones ambientales y de seguridad contenidas en la etiqueta.

Existe disponible una Ficha de Datos de Seguridad para este producto.

En la Ficha de Datos de Seguridad se indica la información detallada relativa a los riesgos para la salud y la seguridad y las medidas de protección para el uso de este producto.

Medidas de primeros auxilios, consultar la sección 4.

Manipulación y almacenaje, consultar la sección 7.

Transporte, consultar la sección 14.

Información reglamentaria, consultar la sección 15.

## Nota de descargo

La información contenida en este documento se ofrece en base a nuestro conocimiento y en ensayos de laboratorio así como en nuestra experiencia práctica. Los productos de Jotun se consideran como mercancías semielaboradas y como tal, los productos se utilizan a menudo bajo condiciones ajenas a Jotun. Jotun solo puede garantizar la calidad del producto en sí. Es posible que se deban realizar ajustes menores en caso de necesidad de cumplir con exigencias legales locales. Jotun reserva el derecho de modificar los datos sin previo aviso.

Los usuarios deben consultar siempre Jotun para una orientación específica sobre la idoneidad de este producto para sus necesidades y prácticas específicas de aplicación general.

Si hay discrepancias de texto entre distintas ediciones idiomáticas, prevalecerá la versión en lengua inglesa (UK).