

Epoxy Repair NG

Type

Dette er en to-komponent sparkelmasse. Det er et produkt med høy tetthet.

Egenskaper og fordeler

Det er et fint/smooth multifunksjonelt produkt. Den har gode egenskaper for sliping, god vedheft, god motstand mot mekaniske påvirkninger, løsemidler og vanninntrengning.

Bruksområde

Brukes for å ferdigstille overflater behandlet med Jotun Yachting fyllstoff. Spesielt utviklet for små reparasjoner av skader, feil eller osmose på glassfiberskrog. Egnert for områder over og under vann når det benyttes som en del av et godkjent Jotun Yachting system.

Emballasje

	Volum (liter)	Spannstørrelse (liter)
Epoxy Repair NG Comp A	0.25	0.5
Epoxy Repair NG Comp B	0.25	0.5

Nevnte volum gjelder fabrikkproduserte varer. Variasjoner i emballasjestørrelse og fyllingsgrad kan forekomme pga lokale bestemmelser.

Produktdata

Farger	lys buff/gul
Tørrestoff	98 ± 2 volum%
Litervekt	1,7
Flammepunkt	110 °C
VOC	110 g/l US EPA method 24

Påføringsinformasjon

Dette produkt kan påføres med

Sparkel, palettkniv eller annen egnet redskap.

Spreddeevne (forbruk) pr. strøk

Teoretisk 9,8 m²/l - 0,33 m²/l

Anbefalt filmtykkelse pr. strøk

Våt	100 µm - 3000 µm
Tørr	100 µm - 3000 µm

Blandeforhold (volum)

Epoxy Repair NG Comp A	1	del(er)
Epoxy Repair NG Comp B	1	del(er)

Induksjonstid og Brukstid

Malingens temperatur	23 °C
Brukstid etter blanding	45 min

Rengjøring av maleverktøy

Jotun Thinner No. 17

Tørketider

Relativ luftfuktighet (RH) 50 %

Underlagstemperatur	10 °C	23 °C	35 °C
Overflatetørr / Berøringstørr	16 h	13 h	4 h
Gjennomtørr	48h	14 h	10h
Overmalingsintervall, minimum	8h	5h	2h
Overmalingstørr, maksimum, atmosfærisk	60 h	48 h	32 h
Herdet	14 d	7 d	3 d

Bruksanvisning

Forarbeid

Overflater med fett, olje eller annen forurensning vaskes med anbefalt Jotun Yachting vaskemiddel.

Plastpest reparasjon:: Fjern gelcoat og sparkel ved blåserensning eller maskinell sliping og pussing med P40-P80. Omhyggelig rengjøring og avfetting med friskt vann ved høyt trykk gjentatte ganger. Det er nødvendig å la overflaten tørke i minst 40 dager. Det anbefales å oppbevare båten på et tørt og godt ventilert sted ved en temperatur på 20 °C. Mengden av fuktighet i underlaget bør være under 1 %.

Gelcoat-skader og skjønnhetsfeil.: Skyll godt med rent vann. Tillat å tørke. Puss med P120-P150 papir.

Forbehandling

Ren, tørr og ubeskadiget kompatibel primer eller filler. Se TDS, punktet Bruksanvisning for det valgte Jotun Yachting produktet.

Grunning

Se TDS, punktet Bruksanvisning for det valgte Jotun Yachting produktet.

Sparkel, kitt, fugemasse

Påfør produktet på området som skal behandles. Puss med P180-P220 etter 16-24 timer avhengig av temperatur. Gjenta prosessen for å jevne ut ujevnheter.

Anmerkning

Ferdig til bruk. Ikke tilsett tynner.

Lagring

Produktet må lagres i henhold til nasjonale bestemmelser. Produktet bør oppbevares i et tørt rom med god ventilasjon og holdes unna varmekilder og åpen flamme. Emballasjen må holdes godt lukket. Håndteres med forsiktighet.

Holdbarhet ved 23 °C

Epoxy Repair NG Comp A	36 måned(er)
Epoxy Repair NG Comp B	36 måned(er)

I noen markeder kan holdbarheten være kortere grunnet lokal lovgivning. Ovennevnte er minimum holdbarhet, etter dette skal produktet kontrolleres.

Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder .

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil English (United Kingdom) versjonen være gjeldende.