

## Epoxy Repair NG

### Tür

Çift bileşenli epoksi macunudur. Yüksek yoğunluğa sahip üründür.

### Özellikler ve faydalar

Pürüzsüz çok amaçlı bir üründür. İyi zımparalanma özelliği vardır, mekanik darbelere, ve solventlerin ve suyun nüfuz etmesine karşı iyi direnç gösterir.

### Tavsiye edilen kullanım

Jotun Yat macunlarıyla hazırlanmış yüzeylerde kullanılır. Özellikle fiberglas gövdelerin küçük onarım gerektiren bozuklukları veya ozmoz için tasarlanmıştır. Jotun Yat onaylı sistem kapsamında kullanıldığında, su altı ve su üstü alanları için uygundur.

## Ambalaj (Standart)

	Miktar (litre)	Ambalaj hacmi (litre)
Epoxy Repair NG Comp A	0.25	0.5
Epoxy Repair NG Comp B	0.25	0.5

Belirtilen miktarlar, fabrikada üretilen renkler içindir. Ambalaj miktarları ve dolulukları lokal kurallara göre farklılık gösterebilir.

## Ürün bilgileri

Renkler	açık devetüğü		
Katı madde oranı	98	± 2	Hacim%
Özgül ağırlık	1,7		
Parlama noktası	110 °C		
Uçucu organik bileşik	110	g/l	US EPA method 24

## Uygulama bilgisi

### Ürün aşağıdaki ekipmanlarla uygulanabilir:

Spatula, mala (paslanmaz çelik)

### Her kat için yayılma oranı

Teorik olarak 9,8 m<sup>2</sup>/l - 0,33 m<sup>2</sup>/l

### Her kat için tavsiye edilen kuru film kalınlığı

<b>Islak</b>	100 µm - 3000 µm
<b>Kuru</b>	100 µm - 3000 µm

### Karışım Oranı (hacmen)

Epoxy Repair NG Comp A	1	birim
Epoxy Repair NG Comp B	1	birim

### Karışım ön bekleme süresi ve karışım ömrü

<b>Boya sıcaklığı</b>	<b>23 °C</b>
<b>Karışım dan sonra kullanma süresi</b>	45 dak

### Boya uygulama ekipmanlarının temizliği

Jotun Thinner No. 17

### Kuruma süreleri

<b>Bağıl nem (BN) 50 %</b>			
<b>Yüzey sıcaklığı</b>	10 °C	23 °C	35 °C
<b>Yüzey Kuruması</b>	16 saat	13 saat	4 saat
<b>Sert Kuruma</b>	48saat	14 saat	10saat
<b>Üzerine kat uygulama, minimum</b>	8saat	5saat	2saat
<b>2.kat uygulama için kuruma maksimum, atmosferik</b>	60 saat	48 saat	32 saat
<b>Kürlenme</b>	14 gün	7 gün	3 gün

## Kullanım talimatları

### Yüzey Hazırlığı

Yağlı ve kirli yüzeylerin Jotun Yat deterjanıyla yıkanması tavsiye edilir.

Ozmoz tedavisi: Jelkotu ve macunları raspalama diskle taşlama veya P40-P80 ile zımparalamayla çıkarınız. Yüksek basınçta tatlı suyla temizleme ve yağ çıkarmayı dikkatlice bir çok kez yapınız. Yüzey kuruması için gerekli olan zaman en az 40 gündür. Teknenin kuruması için iyi havalandırılmış yerde 20 °C sıcaklıkta tutulması tavsiye edilir. Alt katmanın nemlilik oranı %1'in altında olmalı.

Jelkot zararları veya bozuklukları:: Temiz su ile durulayın. Kurumaya bırakın. P120-P150 kağıdıyla zımparalama.

### Ön hazırlık

Temiz kuru hasarsız uygun astar veya macun. Bu ürünün uygulama detayları için Teknik Bilgi Formuna bakınız.

### Astar

Bu ürünün uygulama detayları için Teknik Bilgi Formuna bakınız.

### Macun

Ürünü işlem görmüş alanların üstünde uygulayınız 16-24 saat sonra sıcaklığa bağlı olarak P180-P220 ile zımparalayınız. Bozuklukları düzeltmek için işlemleri tekrarlayınız.

### Uyarılar

Kullanıma hazırdır. Tiner eklemeyiniz.

## Depolama

Ürün, ulusal düzenlemelere uygun olarak depolanmalıdır. Ambalajlar, kuru, serin, iyi havalandırılan yerlerde, ısı ve kıvılcım kaynaklarından uzakta depolanmalıdır. Dikkatlice taşıyınız.

## 23 °C 'deki Raf Ömrü

Epoxy Repair NG Comp A	36	Ay
Epoxy Repair NG Comp B	36	Ay

Bazı lokasyonlarda, yerel ticari mevzuatlar sebebiyle ambalaj üzerindeki raf ömrü daha kısa yazılabilir. Yukarıda belirtilen asgari raf ömrü denetimlerle kontrol edilmelidir.

## Sağlık ve Güvenlik

Lütfen ambalaj üzerinde yazan güvenlik uyarılarına dikkat edin.

Bu ürün için güvenlik bilgi formu yayınlanmıştır.

Ürünün güvenlik bilgi formunda kullanım için dikkat edilecek hususlar, güvenlik riskleri ve sağlık ile ilgili detaylı bilgi tanımlanır.

İlk yardım önlemleri için, 4 no'lu bölüme danışın.

Kullanma ve depolama için, 7 no'lu bölüme danışın.

Nakil bilgisi için, 14 no'lu bölüme danışın.

Yönetmelik bilgisi için, 15 no'lu bölüme danışın.

## Yasal Uyarı

Bu belgedeki bilgiler, Jotun'un laboratuvar testleri ve saha tecrübelerine dayanarak verilmiştir. Jotun ürünleri yarı mamul olarak değerlendirilir, fakat Jotun'un kontrolü dışındaki durumlarda da kullanılabilirliğinden dolayı sadece ürünün kalitesi garantilenmektedir. Yerel yönetmelik ve piyasa gereksinimlerini karşılamak için üründe bazı değişiklikler uygulanabilir. Jotun, yayınladığı bilgileri önceden haber vermeden değiştirme hakkını saklı tutar.

Kullanıcılar, ihtiyaçları ve özel uygulamalar konusunda yönlendirme almak için mutlaka Jotun'a danışmalıdır.

Bu belgenin farklı dillerdeki düzenlemeleri arasında herhangi bir tutarsızlık varsa, İngilizce (UK) versiyonu geçerli olacaktır.