

Durosan Enamel Matt

وصف المنتج

النوع

هذا المنتج عبارة عن طلاء خارجي من المينا على الجودة مصمم للأسطح الداخلية، ذو أساس راتنج ألكيد.

الصفات والمزايا

يمنح تنشيطاً مطفياً يومياً طويلاً. خل من المعادن الثقيلة الضارة مثل الزينك والرصاص والكadmium والزرنيخ والكروم وغير ذلك.

الاستخدام الموصى به

مثالي لتجديف الأسطح الداخلية. يمكن استخدامه أيضاً لتجديف الهياكل الخارجية المصنوعة من الصلب والخشب.

السطح

جص أسمتي، الخرسانة، الخشب، الصلب.

بيانات المنتج

حجم التعبئة	L 10		
الألوان	على حسب بطاقة اللون.		
المواد الصلبة حسب الحجم	51	± 2	% الحجم
الوزن النوعي	1.61		نظري
المواد العضوية الطيارة (VOC)	384	g/l	نظري فقط في حالة الأبيض
			ISO 11890 EU

بيانات التطبيق

يمكن تطبيق المنتج بواسطة

البكرة : موصى بها

عن طريق الرش : استخدم الرش المضغوط أو الرش التقليدي.

قلموا : موصى به لطلاء الزوايا والحواف.

بيانات إرشادية لاستعمال الرش

فوهة زاوية الرش	0.018–0.021"
الضغط في الفوهة	65–80°

سمك الطلاء لكل طبقة

مجموعة الموصى نموذجي

سمك طبقة الطلاء الجافة	30	-	40	μm
سمك الطبقة الرطبة	59	-	79	μm

سوف تختلف سماكة الطبقة وتحسب كمتوسط.

معدل الفرد النظري m^2/l

يعتمد معدل الفرد على سماكة طبقة الطلاء المطلية، ونوع ملمس السطح، ومسامية السطح، والع gio ودرجة الحرارة، والفقد أثناء الطلاء وغير ذلك.

ويتم احتساب الحد الأقصى لمعدل انتشار في معطف في الحد الأدنى سماكة الفيلم الجاف والعكس.

مُخْفِفٌ

جوتون تتر رقم 2

التخفيف

الحد الأقصى 10%

الظروف أثناء الاستعمال

يجب أن تكون درجة حرارة السطح أقل من 10 درجات مئوية كحد أدنى و 3 درجات مئوية على الأقل فوق درجة التكتف الخاصة بالهواء، ودرجة الحرارة والرطوبة النسبية المقاومة بالمحيط المجاور للطبقة السفلية. تُعد التهوية الجيدة مطلباً أيضاً في المساحات الضيقة لضمان جفاف مناسب. يجب ألا يتجاوز محتوى الرطوبة في الطبقة السفلية 4 % (حسب الوزن). ويجب ألا يتعرض الدهان للزيت أو الكيماويات أو الضغط الميكانيكي حتى يعالج بشكل تام.

زمن الجفاف

ربط فترات الجفاف بشكل عام بحركة الهواء ودرجة الحرارة وسمك طبقة الطلاء وعدد طبقات الطلاء وسوف تتأثر بها طبقاً لذلك.

1. البيانات الموصى بها مخصصة لحالة إعادة الدهان بنفس نوع الطلاء العام.

2. في حالة التطبيق المتعدد للطبقات، تتأثر فترات الجفاف بعد الطبقات المطلية السابقة وتتابعها وإجمالي سمكها.

3. يجب أن يكون السطح جافاً وخالياً من الملوثات قبل دهن طبقة الطلاء اللاحقة.

يتم قياس مدة التجفيف من خلال القيم التالية:

درجة حرارة السطح	10 °C	23 °C	40 °C
جفاف السطح (عند اللمس)	18 h	8 h	6 h
شديد الجفاف	48 h	24 h	18 h
تجفيف الطلاء الزائد، الحد الأدنى	48 h	24 h	18 h

توجيهات الاستخدام**إعداد السطح**

يجب أن تكون طبقة السطح سليمة ونقية وجافة وخلية من الغبار والزيت والشحم وغشاء الخرسانة وغير ذلك. ويجب إزالة جميع آثار العوامل التي تفرز الرغوة. ويُنصح بإجراء صنفرة حقيقة بمادة صنفرة مناسبة قبل إجراء الطلاء. ويجب إزالة أي جزيئات غبار/جزيئات هشة ناتجة عن ذلك.

نظام الطلاء الموصى به**البادي**

طبقة 1: Primer PVA أو Primer Emulsion Fenomastic

مالي

طبقة 2: Stucco (طبقات)

دهان للطبقة الخارجية

طبقة 2: Matt Enamel Durosan (طبقات)

أنظمة الطلاء الأخرى

على الأسطح الخشبية:

طبقة 1 : Woodprimer Bengalac

طبقة 2 : Stucco

طبقة 2 : Matt Enamel Durosan

على الأسطح المعدنية

طبقة 1 : Primer Oxide Red Bengalac

طبقة 2 : Matt Enamel Durosan

الملاحظات

قد تكون بعض الأنظمة الأخرى محددة حسب منطقة الاستعمال.

يجب خلط محتويات العبوات التي تحمل أرقام تشغيلات مختلفة معاً قبل الاستعمال.

يرجى الرجوع إلى إدارة المبيعات الإنسانية للاستفادة الفنية.

يتواجد هذا المنتج في: مصر

التخزين

ينبغي تخزين المنتج طبقاً للقوانين الوطنية. تتمثل شروط التخزين في أن يُحفظ الحاويات في مكان جاف بارد بتهوية جيدة وبعيداً عن مصدر الحرارة والإشتعال. يجب الاحتفاظ بالحاويات مغلقة بإحكام.

الصحة والسلامة

يرجى مراعاة المحاذير البيئية والوقائية المعروضة على الحاوية.

تم إصدار نشرة بيانات سلامة المادة للمنتج.

وتشتمل نشرة بيانات السلامة الخاصة بالمنتج على المعلومات المفصلة المتعلقة بأخطار الصحة والسلامة والإجراءات الوقائية المتعلقة باستعمال هذا المنتج.

إجراءات الإسعافات الأولية، ارجع للقسم 4.

المالولة والتذخين، ارجع للقسم 7.

معلومات النقل، ارجع للقسم 14.

المعلومات التنظيمية، ارجع للقسم 15.

اخلاء المسؤولية

تم تقديم المعلومات الواردة في هذا المستند وفقاً لأحدث المعلومات المعملية والخبرة العملية. تعتبر منتجات Jotun من السلع شبه الجاهزة، وباعتبارها كذلك، فإن هذه المنتجات دائماً ما يتم استخدامها وفقاً لشروط معينة تحت رقابة شركة Jotun. ولا تضمن شركة Jotun أي شيء سوى جودة المنتج نفسه. تتحفظ شركة Jotun بالحق في تغيير البيانات المقدمة دون إخطار مسبق. وينبغي على المستخدمين الرجوع إلى شركة Jotun للحصول على الإرشادات الخاصة بمدى ملاءمة هذا المنتج بوجه عام لاحتياجاتهم الخاصة ولل استخدامات المحددة. وفي حالة التضارب بين إصدارات اللغات المختلفة من هذا المستند، فإن النسخة الإنجليزية (المملكة المتحدة) هي التي تكون سارية و يتم العمل بها.

وينبغي على المستخدمين الرجوع إلى شركة Jotun للحصول على الإرشادات الخاصة بمدى ملاءمة هذا المنتج بوجه عام لاحتياجاتهم الخاصة ولل استخدامات المحددة.

إصدارات اللغات المختلفة من هذا المستند، فإن النسخة الإنجليزية (المملكة المتحدة) هي التي تكون سارية و يتم العمل بها.