

LADY Minerals Sealer

Produktbeskrivelse

Type

LADY Minerals Sealer er en transparent behandling som gir slitestyrke og vannbestandighet.



Bruksområde

Til innendørs bruk i tørre rom, til mindre flater som er slitasjutsatte.

23°C-50% R.H.



Vann/JOTUN Penselrens

Produktdata

Emballasjestørrelser	0,75 L
Glansgrad	03
Generisk type	Akrylemulsjon
Volumbasert tørrstoffinnhold	30 ± 2 volum%
Litervekt	1050
pH-verdi	8 til 9
VOC for bruksklart produkt	EU grenseverdi for produktet (kat. A/f): 130 g/l. Produktet inneholder maks 2 g/l VOC.

Påføringsinformasjon

Anmerkning

Rør godt om før bruk. Innhold i emballasje med forskjellige produksjonsnumre blandes sammen før bruk.

Påføringsutstyr/-metoder

18 cm Jordan Ultimate rull for jevne underlag.
Ved bruk av tape anbefales Tesa Sensitive for sarte overflater eller tilsvarende.

Rengjøring av malerverktøy

Vann og **JOTUN Penselrens**.

Spreddeevne (forbruk) og filmtykkelse

Spreddeevne (forbruk) pr. strøk (m ² /liter)	Filmtykkelse pr. strøk (µm)	
	Våt (beregnet)	Tørr (beregnet)

Anbefalt: 8 – 10 100 – 125 30 – 38

Tynner

Produktet er ferdig til bruk og skal ikke tynnes.

Forhold under påføring

Luftens og underlagets temperatur må ved påføring være over +10 °C.

Tørketider

Oppgitt tørketid er målt ved nevnte verdier:

Relativ luftfuktighet (RH)	50 %
Lufttemperatur	23 °C
Underlagstemperatur	23 °C

Overflatetørr / Berøringstørr	1 t
Gjennomherdet	4 uker

Bruksanvisning

Forarbeid

Ved behandling med **LADY Minerals Sealer**, oppnås best resultat dersom det først påføres to strøk **LADY Minerals** kalkmaling før sealer. **LADY Minerals** kalkmaling har herdetid 24 timer. **LADY Minerals Sealer** påføres først etter ett døgn, slik at kalkmalingen får herdet skikkelig.

Toppstrøk

1 x **LADY Minerals Sealer** påføres jevnt og i hele lengder med rull over **LADY Minerals**.
Anbefalt rull: 18 cm Jordan Ultimate rull for jevne underlag. Rull hele lengder uten overlapp og etterrulling. Pass på at det ikke blir liggende igjen overskudd av **Sealer** etter endene på rullen. Sealeren skal trekke inn i underlaget, men ikke danne overskudd (hvitaktig hinne).
LADY Minerals Sealer kan gi en dypere fargevirkning. Gjør prøveoppstrøk. Over **LADY Minerals** kalkmaling anbefales kun ett strøk.

Tilleggsopplysninger

Fraktes og lagres frostfritt og stående.

Vedlikehold

Det anbefales bruk av mikrofiberkluter med rent vann.

Forvaltning, drift og vedlikehold

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, reparasjon osv.

Avfallshåndtering

Flytende maling og vaskevann med malingrester må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



Må være tomt og tørt

Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Diverse

NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB numre:

50445515

NOBB modul nummer

42025375

Kontaktinformasjon

Jotun A/S
Box 2021
NO-3202 Sandefjord
Norway

Tel.: +47 33 45 70 00

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for veiledning om hvorvidt produktet er egnet til formålet og tiltenkt påføringsmetode.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den engelske (Eng) versjonen være gjeldende.