

JOTUN Rå linolje

Produktbeskrivelse

Type

Vegetabilsk olje, et naturprodukt.

Rå linolje, langsomt tørkende.

Egenskaper og fordeler

Har meget god inntrengningsevne i treverk.

Bruksområde

Benyttes som båtölje og andre steder hvor maksimal inntrengning er påkrevd eller ønsket. Olje til håndrørte malinger, sparkelmasse og som båtölje. Bruk JOTUN Kokt linolje tilsatt soppdreper hvis det er fare for soppdannelse.

Produktdata

Emballasjestørrelser	1 L og 5 L
Farger	Blank
Tørrestoff	100 ± 2 volum%
Litervekt	0,92 kg/l
Flammepunkt	320 °C
VOC for bruksklart produkt	EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/e): 400 g/l (2010). Dette produktet inneholder maks 50 g/l VOC.

Påføringsinformasjon

Anmerkning

Linolje kan i forbindelse med senere overmaling forårsake oppblæring. Det oppnås større vannfasthet og økt sikkerhet mot blæredannelse ved halvblending med BENAR Blank.

For å sikre seg mot blæring, må malingen innehold et reaktivt pigment, f.eks. sinkhvitt og ikke være for "fet". Faren for blæredannelser reduseres også hvis halvparten av oljeinnholdet består av BENAR Blank. Linolje og fete linoljegrupper kan under alle praktiske forhold spaltes og bli flytende igjen. Dette kan resultere i blæredannelse uansett hvilken maling som senere benyttes på huset. Bruk derfor ikke ren linolje eller fete linoljegrupper til grunning av trehus. Benyttet som båtölje, oppnås det større vannfasthet ved halvblending med BENAR Marine ev. BENAR Blank.

Påføringsmetoder

Pensel, rull eller sprøyte. JOTUN Rå linolje kan benyttes utynnet eller tynnet med JOTUN White Spirit.

Anbefalte data for høytrykkssprøyting

Dysetørrelse	0.28-0.38 mm (0.011-0.015")
Viftevinkel	60-80°
Trykk ved dyse	13-18 MPa (130-180 kg/cm ²)

Forhold under påføring

Luftens og underlagets temperatur må ved påføring være over +2 °C.

Tynner

JOTUN White Spirit

Rengjøring av maleverktøy

JOTUN Penselrens og vann.

Tørketider

3 - 7 døgn avhengig av temperatur, fuktighet, ventilasjon og filmtykkelse.

Relativ luftfuktighet	50 %
Lufttemperatur	23 °C
Underlagstemperatur	23 °C
Støvtørr	24 t - 36 t
Overmalingsintervall, minimum	24 t - 36 t

Bruksanvisning

Anmerkning

Skumplast, kluter o.l. brukt ved påføring av linolje må brennes eller legges i vann straks etter bruk, da de kan forårsake selvantennelse.

Vedlikehold

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, vask, reparasjon osv.

Lagring

Fraktes og lagres frostfritt. Fraktes og lagres stående.

Avfallshåndtering

Flytende olje må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Forskjellig

NOBB nummer

Dette tekniske databladet dekker følgende NOBB-numre:

26086066, 26086074

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder .

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil English (United Kingdom) versjonen være gjeldende.