

Jotatherm CSP1 Scrim

제품 특성

유리섬유 (e-glass fibre)와 폴리에스테르 스크림. 극저온 누출 보호용으로 Jotachar TB550을 사용할 때 설치되는 특수직물.

용도

극저온 누출 보호기능:
Jotatherm TB550은 철재 소지면을 LNG 등의 극저온 물질의 누출로부터 보호하기 위한 시스템의 구성요소로 사용 가능합니다. 극저온물질 누출 보호용으로 도장시 Jotatherm CSP1 Scrim은 Jotatherm TB550 Application Guide (AG)에 따라 설치해야 합니다.

색상

흰색 바탕에 빨간색 스티치로 식별

제품 정보

지역	규정	시험 표준	VOC 값
EU IED	Industrial Emission Directive 2010/75/EU	계산	0 g/l

스크림 (Scrim)은 100mm마다 빨간색 스티칭 실로 식별됩니다.
스티칭 게이지는 8.5mm 당 1개 (한땀)입니다.
유리 섬유 (e-glass fibre)의 선밀도는 300 tex입니다.
㎡ 당 무게 112 g.

포장 (대표적)

롤 무게 14 kg.
롤 최소길이 100 m.
롤 폭(너비) 1.27 m.

보관

제품은 반드시 국가별 규정에 따라 보관되어야 합니다. 보관 용기는 건조하고 그늘지며, 시원하고, 통풍이 잘되는 장소 그리고 열이나 발화원으로부터 떨어진 곳에 보관하십시오. 보관 용기는 반드시 밀봉되어야 합니다. 취급에 주의하십시오.

주의사항

이 제품은 전문가만 사용할 수 있습니다. 작업자와 조작자는 훈련 및 경험이 있어야 하며, 요턴의 기술자료에 따라 올바르게 혼합/교반하여 도장할 수 있는 능력과 장비를 가지고 있어야 합니다. 이 제품을 사용할 경우 도장작업자는 적절한 개인 보호 장비를 착용해야 합니다. 이 지침서는 제품의 현재 지식을 바탕으로 제공한 것입니다. 현장 조건에 맞게 제안된 편차는 작업을 시작하기 전에 승인을 위해 요턴 담당자에게 전달해야 합니다.

건강과 안전

용기에 표기된 주의 사항을 준수하십시오. 통풍이 잘되는 곳에서 사용하십시오. 스프레이 미스트를 마시지 마십시오. 피부 접촉을 피하십시오. 피부에 접촉시 적절한 세척제, 비누, 물 등으로 제거하십시오. 눈은 물로 잘 씻어내야 하며 즉시 치료해야 합니다.

색상 변화

프라이머 또는 방오도료를 주로 사용하는 경우 각 제품마다 약간의 색상 차이가 있을 수 있습니다. 마감 코팅으로 사용되는 이러한 제품 및 에폭시 기반 제품은 햇빛과 풍화에 노출될 때 초킹될 수 있습니다.

탑코트/마감 코팅의 색상 및 광택 유지는 색상의 유형, 온도, 자외선 강도 등과 같은 노출 환경, 도포 품질 및 일반적인 페인트 유형에 따라 달라질 수 있습니다. 자세한 내용은 지역 Jotun 사무소에 문의하십시오.

추가사항

본 문서에 기재된 정보는 실험과 요턴의 실질 경험을 통해 검증된 최상의 정보를 제공한 것입니다. 요턴의 제품은 반제품으로 고려되고, 요턴 통제밖의 추천용도 이외에 다른 목적으로 사용될 경우도 있기 때문에 당사는 어떠한 보증도 하지 않으며, 제품 그 자체의 품질에 대해서만 보증합니다. 지역 요구사항을 준수하기 위해 약간의 제품변형은 구현될 수 있습니다. 본 문서는 사전 예고없이 새로운 정보로 변경될 수 있습니다.

사용자는 항상 특정 적용 사례에 대해 제품의 일반적인 적합성에 대한 요턴의 특정 지침을 참조해야 합니다.

이 문서가 다른 언어들 사이의 불일치로 인해 문제가 있을 경우, 영어(영국) 버전을 우선으로 합니다.