

## Jotatherm CSP1 Scrim

### Produktbeskrivelse

En e-glassfiber og polyesterstrie. Spesialvevet stoff som skal inkorporeres i belegg av Jotatherm TB550 når dette brukes som beskyttelse mot utslipp under kryogene forhold.

### Bruksområde

Beskyttelse mot kryogenutslipp:  
Brukes kun som en del av et system for å beskytte stålunderlag mot sprøhet forårsaket av kryogenutslipp som f. eks. fra LNG.  
For beskyttelse mot kryogenutslipp må Jotatherm CSP1 Scrim installeres som beskrevet i Jotatherm TB550 Application Guide (AG).

### Farger

Hvit med identifiserende rød søm

### Produktdata

Region	Forskrift	Test Standard	VOC Verdi
EU IED	Industrial Emission Directive 2010/75/EU	Kalkulert	0 g/l

Strien er identifisert med en rød tråd for hver 100 mm.  
Tråd-tetthet er 1 tråd per 8,5 mm.  
E-glassfiberen har en lineær tetthet på 300tex.  
Vekt på 112 gr/m<sup>2</sup>.

### Emballasje

Vekt pr. rull er 14 kg.  
Rull-lengden er min. 100 meter.  
Rull-bredde er 1,27 meter.

### Lagring

Produktet må lagres i henhold til nasjonale bestemmelser. Produktet bør oppbevares i et tørt, skyggefullt og kjølig rom med god ventilasjon, og holdes unna varmekilder og åpen flamme. Emballasjen må holdes godt lukket. Håndteres med forsiktighet.

## Forholdsregler ved påføring

Dette produktet er kun til yrkesmessig bruk. Påførere og operatører skal være opplært, erfarne og ha evner og utstyr for å blande/røre og bruke maling korrekt og i henhold til Jotuns tekniske dokumentasjon. Påførere og operatører skal bruke egnet personlig verneutstyr ved bruk av dette produktet. Disse retningslinjene er basert på gjeldende kunnskap om produktet. Eventuelle foreslåtte avvik som passer til forholdene på stedet skal sendes til den ansvarlige Jotun-representant for godkjenning før arbeidet påbegynnes.

## Helse og sikkerhet

Ta hensyn til det som er anvist på emballasjen. Brukes under godt ventilerte forhold. Pust ikke inn sprøytetåke. Unngå hudkontakt. Søl på huden vaskes straks med egnet rensemiddel, såpe og vann. Skyll øynene med rikelig med vann og kontakt lege umiddelbart.

## Fargeavvik

I noen tilfeller kan produkter som primært er ment for bruk som grunning eller bunnstoff, ha små fargevariasjoner fra batch til batch. Slike produkter og epoksybaserte produkter som brukes som toppstrøk, kan kritte når de utsettes for sollys og forvitring.

Farge- og glansbestandighet på toppstrøk/siste strøk kan variere avhengig av fargetype, eksponeringsmiljø som temperatur, UV-intensitet etc., påføringskvalitet og generisk malings type. Kontakt ditt lokale Jotun-kontor for mer informasjon.

## Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for veiledning om hvorvidt produktet er egnet til formålet og tiltenkt påføringsmetode.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil English (United Kingdom) versjonen være gjeldende.