

# JOTAPROFF Træbeskyttelse

## JOTAPROFF Fasadeakryl

### Produktbeskrivelse

#### Type

Velpigmenteret akrylmaling. Anvendes i system med **VISIR Oljegrunning**.



#### Egenskaber og fordele

Indeholder filmkonserverende middel mod overfladeskimmel. Det høje indhold af pigmenter beskytter træværket mod sollysets nedbrydende virkning og giver en meget god vejrbestandighed.

#### Anvendelsesområde

Til udendørs brug på facadeplader og træværk.



### Produktdata

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Emballagestørrelser</b>          | Iht. den til enhver tid gældende prisliste.  |
| <b>Fås i følgende baser</b>         | Hvid, A, B, C og oxydrød. Baser kan kun anvendes, når de er tonet.                     |
| <b>Generisk type</b>                | Baseret på akrylat.  |
| <b>Tørstofindhold efter volumen</b> | 35 ± 2 volumen%  |
| <b>Litervægt</b>                    | 1.3 Hvid   |
| <b>pH værdi</b>                     | 8.2 til 8.9  |
| <b>VOC for brugsklar blanding</b>   | EU grænseværdi for produktet (kat. A/d): 130 g/l. Produktet indeholder max 80 g/l VOC. |

### Påføringsinformation

#### Bemærk

For at sikre lang holdbarhed er det vigtigt at påføre nok på kanter/høvlede flader/detaljer, min. 3 strøg (100 µm tør malingfilm). Afrund skarpe kanter. Husk at behandle endetræet.

Må ikke blandes med andre malingsprodukter og skal ikke tilsættes fremmede olier.

Produktet er vandfortyndbart.

Produktet må ikke fortyndes.

Tidligere tjære-/mineraloliebehandling og knaster kan misfarve nyt topstrøg og danne blærer. Linolieholdigt/olieholdigt underlag kan give blæredannelse og afskalning. Sol på halvtør maling kan give skintørring og solblærer. Malebehandling på brandbeskyttet træværk kan give saltudslag/afskalninger.

### JOTAPROFF Fasadeakryl

Baser skal tones i **Jotun Multicolor**. Indhold i emballager med forskellige produktionsnumre og fra forskellige tonesystemer kan give nuanceforskelle i farven. Gør som følger for at undgå nuanceforskelle:

- Indhold i emballager med forskellige produktionsnumre blandes sammen i en ekstraemballage. Omrøres godt. Produktionsnummeret ses foran på emballagen, hvor der er en etiket, som starter med SZ eller SV.
- Man kan med fordel bruge det samme produktionsnr. inden for det samme definerede område. Hvis man skifter til en spand med et andet produktionsnr. midt på en væg eller et lukket område, øges risikoen for synlige nuanceforskelle.
- Hvis malingen er tonet på forskellige tidspunkter og/eller på forskellige tonemaskiner, kan der forekomme nuanceforskelle i farven. Vær opmærksom på dette, hvis du supplerer dit køb af maling/dækkende træbeskyttelse/lasur på et senere tidspunkt.
- Hvis du opdager synlige forskelle, venligst kontakt din forhandler.

### Påføringsværktøjer / -metoder

Pensel, rulle eller sprøjte.

### Vejledende data for airless spray

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Sprøjtedyse</b>   | 0.46 mm (0.018")                        |
| <b>Sprøjtevinkel</b> | 65–80°                                  |
| <b>Dysetryk</b>      | 15–18 MPa (150–180 kg/cm <sup>2</sup> ) |

### Rengøring af maleværktøj

Vand og **JOTUN Penselrens**.

### Fortynding

Tilsæt ikke fremmede olier.

### Rækkeevne og filmtykkelse

|                                    | Forbrug pr. strøg<br>(m <sup>2</sup> /liter) | Filmtykkelse pr. lag<br>(µm) |                |
|------------------------------------|--|------------------------------|----------------|
|                                    |  | Våd (beregnet)               | Tør (beregnet) |
| <b>Anbefalet, uhøvlet træværk:</b> | 7 – 10                                       | 100 – 143                    | 35 – 50        |
| <b>Anbefalet, høvlet træværk:</b>  | 10 – 12                                      | 83 – 100                     | 29 – 35        |

### Forhold under påføring

Luftens og underlagets temperatur skal ved påføring være over +5°C.

Mal ikke hvis der er risiko for dug eller regn, inden malingfilmen er tør.

Mal ikke hvis der er risiko for dug eller regn, inden malingfilmen er tør.

- Høj luftfugtighed (RF%) forlænger tørretiden væsentligt for vandfortyndbare produkter.
- Varm luft indeholder mere fugt end kold luft, hvilket kan føre til dug ved fald i temperaturen.
- Stillestående luft forlænger tørretiden og udgør en større risiko for dug.
- Lav temperatur og dug kan give mangelfuld filmdannelse/hærdning.

JOTAPROFF Fasadeakryl

Hvis der er risiko for dugfald, bør malerarbejdet afsluttes i god tid inden dugfald.

Produktet indeholder effektive midler mod overfladeskimmel og algevækst i malingsfilmen. Ved ugunstige forhold for optørring og udhærdning kan der dannes en usynlig, gul forbindelse i overfladen. Dette er et fænomen i overfladen, som vil forsvinde efter nogen tid ved eksponering for lys og UV stråler. Fænomenet påvirker ikke produktets effekt mod overfladeskimmel eller vil på anden måde heller ikke forringe produktets kvalitet og holdbarhed.

**Tørretider**


Afviser ved ændring i temperatur, luftfugtighed, vindforhold og filmtykkelse.

**Oplyst tørretid måles ved nævnte værdier:**

**Relativ Fugtighed (R.F.) 50%**

|                            |       |      |     |
|----------------------------|-------|------|-----|
| <b>Lufttemperatur</b>      | 23 °C | 15°C | 5°C |
| <b>Overfladetemperatur</b> | 23 °C | 15°C | 5°C |

|                            |             |           |             |
|----------------------------|-------------|-----------|-------------|
| <b>Støvtør</b>             | 0,5 time(r) | 1 time(r) | 1,5 time(r) |
| <b>Kan overmales efter</b> | 2 t         | 3 t       | 6 t         |



**Brugsanvisning**

Underlaget skal være rent, fast og tørt.  
 Afrund skarpe kanter for at opnå den bedst mulige kantdækning.

| Underlag  | Behandling   |
|---|--|
| Nyt træværk:  | Nyt træværk behandles før eller umiddelbart efter montering med et strøg <b>VISIR Oljegrunning</b> . Grundingen skal stryges godt ud. Bart endetræ/snitflader påføres 3-4 strøg vådt-i-vådt. Påfør 3 strøg <b>JOTAPROFF Træbeskyttelse</b> på nyt, høvlet træværk og 2 strøg på nyt, uhøvlet træværk.  |
| Nyt træværk, der har stået ubehandlet i mere end 4 uger:                  | Rengøres med <b>JOTUN 3-i-1 Kraftvask og Træ- og Murrens</b> og afrenses med stålcardæsk.<br>Bart, friskt træværk påføres <b>VISIR Oljegrunning</b> . Grundingen skal stryges godt ud. Bart endetræ/snitflader påføres 3-4 strøg vådt-i-vådt. Påfør 3 strøg <b>JOTAPROFF Træbeskyttelse</b> på nyt, høvlet træværk og 2 strøg på nyt, uhøvlet træværk.   |
| Tidligere behandlet træværk:  | Rengøres med <b>JOTUN 3-i-1 Kraftvask og Træ- og Murrens</b> . Løs maling/træbeskyttelse og løse træfibre afrenses med stålcardæsk/afskrabning. Blanke, hårde underlag mattes mekanisk.<br>Bare områder efter afrensning med stålcardæsk/afskrabning grundes med <b>VISIR Oljegrunning</b> . Grundingen skal stryges godt ud. Bart endetræ/snitflader påføres 3-4 strøg vådt-i-vådt. Påfør 2 strøg <b>JOTAPROFF Træbeskyttelse</b> . |
| Tagrender, beslag o.l. af plast og metal, som normalt bruges i bygninger: | Rengøres med <b>JOTUN 3-i-1 Kraftvask og Træ- og Murrens</b> .<br>Bart metal påføres 2 x <b>QUICK Bengalack Grunder</b> .<br>Påfør 2 strøg <b>JOTAPROFF Træbeskyttelse</b> .   |

## Vedligeholdelse

Rengør huset med **JOTUN 3-i-1 Kraftvask og Træ- og Murrens** ved behov.

## Drift og Vedligeholdelse

Vi henviser venligst til eget datablad for Drift og Vedligeholdelse (DV), hvor der er oplysninger om vedligeholdelse, reparationer osv.

## Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit og stående.

## Affaldshåndtering



Helt tom og tør plastikemballage kan sorteres som hård plast. Metalhank fjernes og sorteres som metal. Lokale forhold for affald bør kontrolleres. Se QR-kode for gode råd om håndtering og få tips til hvad du gør for at reducere miljøpåvirkning.



Sorteres som  
hård plast



Fjern hanken

Flydende maling må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.



Skal være tomt  
og tørt

## Miljømærkning



Produktet er godkendt af Miljømærkning Norge og tilfredsstiller kravene til miljømærket Svanen.

## Green Building Standard

Det deklarerede produkt bidrager til Green Building Standard-kreditter ved at opfylde følgende specifikke krav:

- Svanemærket (2097 0003)
- Kriterier for egenskaber i BASTA (2018:A2)
- Klasse C iht. Bedömningskriterier 6.0 for SundaHus (2013)

BREEAM® International (2016)

Mat 01: Produktspecifik Type III EPD (ISO 14025, ISO 21930, EN 15804) for Skandinavien.

Mat 01: Sikkerhedsdatabladet bekræfter, at produktet ikke indeholder stoffer, som er på den norske A20 liste.

BREEAM® NOR (2012)

Mat 1.3: Produktspecifik type III EPD (ISO 14025, ISO 21930, EN 15804) for Skandinavien.

Mat 1.5: Dette Sikkerhedsdatablad bekræfter, at produktet ikke indeholder stoffer, som er på den norske A20 liste.

Flere certifikater og godkendelser kan fås ved henvendelse.

## Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere. Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

**Førstehjælp**, se pkt. 4.

**Håndtering og opbevaring**, se punkt 7.

**Transportinformation**, se punkt 14.

**Oplysninger om love og bekendtgørelser**, se punkt 15.

Sikkerhedsregler

00-1

1993

Produktregistreringsnummer: 2480109

## Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S  
Jernet 6  
6000 Kolding  
Tlf.: +45 76 30 32 00  
Mailadresse: mail@jotun.dk

## Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske (Eng) version, der er gældende.