

TRESTJERNER Golvfärg

TRESTJERNER Gulvmaling

Produktbeskrivning

Typ

Vattenburen, slitstark polyuretanförstärkt alkydfärg av hög kvalitet.

Egenskaper och fördelar

TRESTJERNER Golvfärg har hög slitstyrka, är luktsvag och har god vatten- och kemikaliebeständighet. Produkten är lätt att applicera, torkar snabbt, och har god vidhäftning till underlaget. Färgen ger en fin och jämn yta.

Produkten levereras som Matt, Halv Blank och Blank.

Användningsområde

Används på golv i torra rum inomhus på underlag så som trä, parkett, laminat, och betong. Produkten kan användas på lämplig tryckbeständig spackelmasa. Skall inte användas på nygjuten betong och/eller på fuktiga underlag.

På nygjutna golv och på belastade golvytor så som lager-, industrigolv och garagegolv används **TRESTJERNER Sigural 2-K Epoxyfärg**.

Produktdata

Emballagestorlek	0,75 L (bas 0,68 L), 3 L (bas 2,7 L) och 10 L (bas 9 L udelukkende halvblank A- och B-bas).
Tillgängliga baser	A, B och C.
Brytning	Baser skall brytas över Butinox Colour Manager . Upp till 10 % med Jotun Multicolor brytpastor.
Kulör	Standardkulörer: Vit.
Glans	Matt (4) Halvblank (40) Blank (75)
Generisk typ	Vattenburen polyuretanförstärkt alkydfärg.
Volymtorrhalt	36 ± 2 volym%
Litervikt	1.2
VOC för bruksfärdig blandning	EU gränsvärde för produkten (kat. A/i): 140 g/l. Produkten innehåller max 92 g/l VOC.

Appliceringstekniska data

Anmärkning

Rör om noga både före och under arbetets gång. Blanda innehållet i emballage med olika produktionsnummer för att undvika kulörskillnader.

Appliceringsverktyg / -metoder

Pensel eller roller och pensel. Efterstryk med pensel vid applicering med roller för att undvika struktur i färgfilmen. Applicera 2-3 skikt beroende på underlag och färg. Påföres jämnt och fylligt.

Applicering med spruta skall utföras av yrkeskunnig.

Rengöring av verktyg

Vatten och **JOTUN Penseltvätt**.

Sträckförmåga och skiktjocklek

	Förbrukning per strykning (m ² /liter)	Filmtjocklek per skikt (µm)	
		Våt (beräknad)	Torr (beräknad)
Rekommenderad:	6 - 8	125 - 167	45 - 60

Förtunning

Produkten är färdig att använda och skall inte spädas.

Förhållanden under applicering

Temperatur i luft och underlag skall vara över +10 °C när du använder produkten.

Torktider

Torktiden påverkas av ändrad temperatur, luftfuktighet och filmtjocklek. Lägre temperatur, högre luftfuktighet och applicering av större mängd än vad som rekommenderas kommer att förlänga torktiden avsevärt.

Angiven torktid är uppmätt under följande förutsättningar:

Luftfuktighet (RH)	50 %
Luftens temperatur	23 °C
Underlagets temperatur	23 °C

Dammtorr	Ca. 2 timmar
Övermålningsbar efter	Min. 8 timmar
Brukstorr / försiktig användning	24 timmar

Undvik hård belastning (ex. tvätt av golvet, skjuta tunga möbler, övertäckning) de första två veckorna efter applicering. Färgen behöver 3-4 veckor för att uppnå full slitstyrka.

Bruksanvisning

Trä/Parkett:

Ytan skall vara ren och torr och fri från tvål, bonvax, och fett. Rengörs med **TRESTJERNER Golvrengöring**. Tidigare målade / lackerade ytor mattslipas och slipdammet avlägsnas. Applicera 2 strykningar **TRESTJÄRNER Spärrgrundning** till obehandlade eller slipade underlag. Applicera 1-2 strykningar **TRESTJÄRNER Spärrgrundning** till tidigare behandlade golv. Grundningen MÅSTE torka min. 12 timmar efter varje strykning. Påför sedan 2-3 strykningar **TRESTJERNER Golvfärg**.

Laminat:	Laminat behöver inte grundas efter rengöring. TRESTJERNER Golvfärg fungerar utmärkt på äldre laminatgolv, dock finns i dag moderna blanka alt. mjuka golv som inte är lämpliga att måla. I osäkra fall rekommenderas en provstrykning för att kontrollera vidhäftningen.
Betong:	TRESTJERNER Golvfärg kan användas på äldre obehandlade och tidigare målade betonggolv, samt på golv som har påförts flytspackel. Ytan skall vara ren och torr och fri från fett och olja. Skador i betongen lagas och betonghud avlägsnas. På tidigare målade ytor avlägsnas löst sittande färg. Rengör med TRESTJERNER Golvrengöring . Blanka ytor mattas ned. Tidigare målade betonggolv påföres två strykningar, obehandlade ytor påföres tre strykningar.
Plastmattor:	TRESTJERNER Golvfärg går att måla på äldre, homogena vinylmattor. Underlaget skall vara rent, torrt och fri från tvål, bonvax och fett.

Underhåll

Förvaltning, Drift och Underhåll

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, reparationer osv. se FDU-databladet.

Lagring

Fraktas och lagras frostfritt och stående.

Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten/penseltvätt. Flytande färgrester skall inte hållas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



Miljömärkning

BREEAM® NOR Produkten är testad efter tre dagar (RISE) enligt testkraven av BREEAM® NOR.

Green Building-standarder

Den deklarerade produkten uppfyller följande krav:

- Emissionskrav enligt M1: Classification of Indoor Environment 2008 (LVI 05-10440, 2014)
- Egenskapskriterier i BASTA (2018:A2)

BREEAM® NOR (2016)

Hea 02: VOC innehåll för "One-pack performance coatings" (140 g/l) (EU Directive 2004/42/CE) och uppfyller utsläppskrav (ISO 16000-serie).

Mat 01: Produkt specifik typ III EPD (ISO 14025;21930, EN 15804) för Skandinavien.

Mat 01: Produktens säkerhetsdatablad bekräftar att produkten inte innehåller några ämnen på den norska A20-listan.

BREEAM® NOR (2012)

Hea 9: VOC innehåll för "One-pack performance coating" (140 g/l) (EU Directive 2004/42/CE) och utsläppskraven (ISO 16000-serie).

Mat 1.3: Produktspecifik typ III EPD (ISO 14025, 21930, EN 15804) för Skandinavien.

Mat 1.5: Produktens säkerhetsdatablad bekräftar att produkten inte innehåller några ämnen på den norska A20-listan.

Yttligare certifikat och godkännande kan finnas tillgängliga på begäran.

Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Diverse

Detta dokument omfattar information om:

TRESTJERNER Golvfärg Matt: Produkt ID 28540, Produktkod 23T

TRESTJERNER Golvfärg Halvblank: Produkt ID 3420, Produktkod 14P

TRESTJERNER Golvfärg Blank: Produkt ID 20780, Produktkod 19F

Kontaktinformation

Jotun Sverige AB

Box 151
421 22 Västra Frölunda

Tlf.: 031 69 63 00

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Scanox har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun Sverige AB för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den norska versionen (Norge) som är giltig.