

## TRESTJERNER Gulvmaling

### Productbeschrijving

#### Type

Hoge kwaliteit watergedragen polyurethan versterkte alkydhars verf.

#### Kenmerken en voordelen

**TRESTJERNER Gulvmaling** is slijtvast, geurloos en heeft een goede water- en chemische weerstand. Het product is makkelijk aan te brengen, droogt snel en heeft een goede hechting. Het product zorgt voor een strak en egaal oppervlak.

Het product is een zijde glanzende verf.

#### Aanbevolen gebruik

Binnenshuis gebruikt op hout, parket, laminaat, vloeren en beton in droge ruimtes. Het product kan worden aangebracht op druckbestendig, geschikt en vlakke ondergronden. Mag niet worden toegepast op nieuw gestort beton of andere vochtige ondergronden.

Op nieuw gegoten vloeren en geladen vloer gebieden zoals magazijn en industriële vloeren alsmede garages moet **TRESTJERNER Sigural Epoksy Gulvmaling** worden gebruikt.

### Product data

|  |  |
|--|--|
| <b>Verpakkings grootte</b>             | 0,75 L (basis 0.68 L), 3 L (basis 2.7 L) en 10 L (basis 9 L <b>alleen zijdeglans A- en B-basis</b> ).                      |
| <b>Basis</b>                           | A, B en C.   |
| <b>Verven</b>                          | Basissen moeten gemengd worden met <b>Butinox Colour Manager</b> . Tot maximaak 10% met <b>Jotun Multicolor</b> pigmenten. |
| <b>Kleuren</b>                         | Ready-made kleuren: Wit.   |
| <b>Glans graad</b>                     | Mat (4)<br>Zijdeglans (40)<br>Glans (75)   |
| <b>Algemeen type</b>                   | Watergedragen polyurethan versterkte alkydhars verf.   |
| <b>Vaste stoffen per volume</b>        | 36 ± 2 Volume%   |
| <b>Soortelijk gewicht</b>              | 1.2  |
| <b>VOS voor gebruiksklare mengsels</b> | EU grenswaarde voor dit product (cat. A/i): 140 g/l. Dit product bevat maximaal 92 g/l VOS.                                |

### Applicatie gegevens

#### Opmerkingen

Goed doormengen voor en tijdens gebruik. Inhoud van blikken met verschillende productie nummers moeten worden gemengd om mogelijke kleurafwijkingen voorkomen.

## Applicatie methoden

Kwast of roller en kwast. Na het rollen uitkwasten met een verfkwast om rol structuur in de filmlaag te voorkomen. Breng 2-3 lagen aan, afhankelijk van de ondergrond en Kleur. Breng rijkelijk en evenwijdig aan.

Spuiten: alleen voor professioneel gebruik.

## Reiniging van gereedschap

Water en borstelreiniger.

## Verbruik en laagdikte

|                    | Verbruik<br>(m <sup>2</sup> /liter) | Film dikte per laag<br>(µm) |                  |
|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------------|
|                    |                                     | Nat (berekend)              | Droog (berekend) |
| <b>Aanbevolen:</b> | 6 - 8                               | 125 - 167                   | 45 - 60          |

## Verdunning

Het product is klaar voor gebruik en mag niet worden verdund.

## Conditie tijdens de applicatie

Temperatuur van de lucht en ondergrond moeten boven +10 °C bij gebruik van het product.

## Droogtijden

De droogtijd is afhankelijk van temperatuur, luchtvochtigheid en laagdikte.

### De droogtijden worden gemeten met de aangegeven waarden:

|  |       |
|--|-------|
| <b>Relatieve luchtvochtigheid (RH)</b> | 50%   |
| <b>Luchttemperatuur</b>                | 23 °C |
| <b>Ondergrond temperatuur</b>          | 23 °C |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>Stofdroog</b>                                 | Ca. 2 uren  |
| <b>Overschilderbaar na</b>                       | Min. 8 uren |
| <b>Overschilderbaar / voorzichtig in gebruik</b> | 24 uren     |

Vermijd zware belasting de eerste twee weken na aanbrengen. Het product heeft 3 tot 4 weken nodig om de volledige slijtvastheid te bereiken.

## Gebruiksaanwijzing

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Hout / Parket:</b> | De ondergrond moet schoon, droog, vetvrij, zeepvrij en vrij van oliën en waslagen zijn. Ontvetten met een daarvoor geschikt middel. Eerder geschilderde / beschilderde ondergronden moeten worden ontvet en geschuurd. Breng 2 lagen <b>JOTUN Kvist- og sperregruning</b> aan op onbehandelde ondergronden. Breng 1 laag <b>JOTUN Kvist- og sperregruning</b> aan op eerder behandelde ondergronden. De primer MOET minstens 12 uur tussen elk schilderij drogen. Breng 2 tot 3 lagen <b>TRESTJERNER Gulvmaling</b> aan. |
|-----------------------|--|

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Laminaat:</b>       | Laminaat heeft een hechtprimer nodig. Oude laminaat delen kunnen goed geschilderd worden. Nieuwe laminaat delen zijn niet geschikt om te schilderen. Doe een hechtingsproef, op een onopvallende plek op de vloer.   |
| <b>Beton:</b>          | <b>TRESTJERNER Gulvmaling</b> kan worden aangebracht op eerder behandelde betonnen Vloeren en op vloer waar een zandcementdekvloer op aangebracht is. De ondergrond moet schoon, droog, vuil en olie vrij zijn. Beschadigingen moeten verholpen zijn.<br>Losse oude verf lagen verwijderen en maak schoon met een daarvoor geschikt middel.<br>Schuur glanzende ondergronden.<br>Op eerder geschilderde ondergronden twee lagen aanbrengen. Op onbehandelde ondergronden 3 lagen aanbrengen. |
| <b>Vloerbedekking:</b> | <b>TRESTJERNER Gulvmaling</b> kan prima worden gebruikt op oude vinyl en linoleum Vloeren. De ondergrond moet schoon, droog, zeepvrij, waslagen, olie lagen en vet voordat er geschilderd wordt.   |

## Onderhoud

## Opslag

Bij opslag en transport houd de container vorstvrij en rechtop.

## Verwijdering van afval

Verfresten afgeven bij een daarvoor geschikt afvalverwerkingsbedrijf of milieustation.



## Milieu Etikettering

**BREEAM® NOR** Dit product is getest volgens de vereisten van BREEAM® NOR.

### Groene Bouwstandaarden

Het aangegeven product voldoet aan de volgende vereisten:

- De emissie-eisen voor M1: classificatie van binnenmilieu 2008 (LVI 05-10440, 2014)
- Eigendom criteria in BASTA (2018:A2)

BREEAM® NOR (2016)

Hea 02: VOS-inhoud voor "Één-component Performance coating" (140 g/l) (EU-richtlijn 2004/42/CE) en emissiebehoeften (ISO 16000-series).

Mat 01: Productspecifiek Type III EPD (ISO 14025; 21930, EN 15804) voor Scandinavië.

Mat 01: Het product veiligheidsinformatieblad bevestigt dat het product geen stoffen bevat op de Noorse A20-lijst.

BREEAM® NOR (2012)

Hea 9: VOC-gehalte voor "One-pack performance coating" (140 g / l) (EU-richtlijn 2004/42/CE) en emissie-eisen (ISO 16000-serie).

Mat 1.3: Productspecifiek type III EPD (ISO 14025, ISO 21930, EN 15804) voor Scandinavië.

Mat 1.5: Dit veiligheidsinformatieblad bevestigt dat het product geen stoffen bevat op de Noorse A20-lijst.

Extra certificaten en goedkeuringen kunnen op verzoek beschikbaar zijn.

## Gezondheid en veiligheid

Houd rekening met de milieu-en veiligheidsnotities op het blik.

Een veiligheidsinformatieblad is uitgegeven voor dit product.

Gedetailleerde veiligheidsinformatieblad over gezondheids-en veiligheidsrisico's en voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van dit product wordt vermeld in het product veiligheidsinformatieblad.

**Eerste hulp maatregelen**, zie paragraaf 4.

**Behandeling en opslag**, zie paragraaf 7.

**Transport informatie** verwijzen naar sectie 14.

**Wettelijk verplichte informatie**, zie paragraaf 15.

## Diversen

Dit document bevat informatie over:

**TRESTJERNER Gulvmaling Matt**: Product ID 28540, Productcode 23T

**TRESTJERNER Gulvmaling Zijdeglans**: Product ID 3420, Productcode 14P

**TRESTJERNER Gulvmaling Blank**: Product ID 20780, Productcode 19F

### Contact informatie

\*\*\*TO BE TRANSLATED\*\*\*

### Disclaimer

De informatie in dit document wordt gegeven naar de beste kennis van Scanox, gebaseerd op laboratorium testen en praktische ervaring. Scanox producten worden beschouwd als halffabricaten en als zodanig, worden de producten vaak gebruikt onder condities buiten de controle van Scanox. Scanox kan niets dan de kwaliteit van het product zelf garanderen. Kleine productvariaties kunnen om te voldoen aan de lokale eisen worden uitgevoerd. Scanox behoudt zich het recht voor om de informatie te wijzigen zonder nadere aankondiging.

Gebruikers dienen altijd Scanox te raadplegen voor de specifieke leidraad en algemene geschiktheid van dit product en de specifieke praktische toepassing.

Als er enige inconsistentie is tussen de verschillende taalkwesties van dit document gaat de Noorse (NO) versie voor.