

Jotun Anti-skid Deck

Produktbeskrivelse

Grove, hvide aluminiumskorn, størrelse 1,0-3,0 mm. Udviklet til at blive spredt i det sidste malingslag i et skridsikkert system. Velegnet som anti-skid materiale i en lang række coating systemer over vand. Ideel til malinger, som påføres i 750 til 1300 µm DFT. Velegnet på alle overflader, afhængig af det specifikke malingsystem.

Typisk anvendelse

Kan anvendes på helikopterdæk, gangveje, ramper, brovæggedæk, generelt på dæk, hvor der kræves non-slip egenskaber. Fordeling sker i vådfilmen under påføring.

Kulører

hvid

Produktdata

Egenskaber	Test/Standard	Beskrivelse
Tørstofindhold efter volumen	ISO 3233	100 %
Densitet	beregnet	3.9 kg/l

De oplyste data er typiske for fabriksproducerede produkter og kan variere afhængig af farve.

Blandingsforhold

Single pack

Produkt kompatibilitet

Tidligere coat: akryl, alkyd, epoxy, epoxy mastic, polyurethan

Efterfølgende coat: akryl, alkyd, epoxy, epoxy mastic, fluoropolymer, polyurethan, polysiloxan

Yderligere information

Anbefalet mængde er 1,5-2 kg pr. m². Ønskes en mere ru overflade, øges mængden.

Emballagestørrelse (typisk)

	Vægt
Jotun Anti-skid Deck	25 kg

Den nævnte volumen er knyttet til fabriksproducerede kulører. Bemærk at lokale variationer i emballagestørrelser og volumener forekommer på grund af lokale regler.

Opbevaring

Produktet opbevares i overensstemmelse med nationale krav. Opbevar emballagerne på et tørt, køligt, godt ventileret sted og væk fra antændelseskilder. Emballage skal holdes tæt lukket. Håndter med forsigtighed.

Lagerholdbarhed v. 23°C

Jotun Anti-skid Deck	48 måned(er)
----------------------	--------------

I nogle lande er lagerholdbarheden forkortet af lokale myndigheder. Ovenstående er minimum holdbarhed, herefter skal der foretages inspektion af produktet.

Udvis forsigtighed

Produktet er udelukkende til professionelt brug. Påførere og operatører skal uddannes, være erfarne og have mulighed for og udstyr til at blande/omrøre og påføre malingen rigtigt og iht. Jotuns tekniske dokumentation. Påførere og operatører skal anvende passende, personligt værneudstyr, når dette produkt anvendes. Denne guideline er baseret på nuværende kendskab til produktet. Ethvert forslag, der afviger fra dette for at passe til forholdene på området, skal sendes til den ansvarlige Jotun repræsentant for godkendelse, inden arbejdet påbegyndes.

Helse og sikkerhed

Læg mærke til advarselsnoter, der vises på emballagen. Anvendes under godt ventilerede forhold. Inhalér ikke spraystøv. Undgå hudkontakt. Spild på huden skal straks fjernes med en egnet cleanser, sæbe og vand. Øjne skal skylles godt med vand og der skal søges læge omgående.

Kulørforskel

Når relevant; produkter, der primært skal anvendes som primere eller antifoulinger, kan have farvevariationer fra batch til batch. Denne type produkter kan falme og kridte, når de eksponeres for sollys og vejrlig.

Bevarelse af farve og glans på topstrøg kan variere og afhænger af farvetype, eksponeringsmiljø som fx temperatur, UV intensitet m.m., samt kvalitet af påføringen. Kontakt din lokale Jotun konsulent for yderligere information.

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske version, der er gældende.
