

BUTINOX Futura Selvrensende

Produktbeskrivelse

Type

Vandfortyndbar akrylmaling.

Egenskaber og fordele

Højteknologisk maling med selvrensende egenskaber, som giver malingen et langvarigt og nymalet udseende samt beskyttelse mod overfladeskimmel, misfarvninger og belægninger. Den smarte flowteknologi giver enestående påføringssegenskaber, som forenkler malearbejdet. Produktet har overlegen glans- og farvestabilitet.

Anvendelsesområde

Anbefales udendørs på nyt, grundet træværk samt på tidligere laseret, træbeskyttet eller malet underlag udendørs.

Produktdata

Emballagestørrelser	3 l (base 2,7 l) og 10 l (base 9 l).
Fås i følgende baser	Hvid, A, B og C.
Toning	Baser skal tones i Jotun Multicolor .
Kulører	Hvid base kan anvendes utonet som hvid.
Glansgrad	25-32 Hvid base. (De øvrige baser noget lavere.)
Generisk type	Akrylmaling.
Tørstofindhold efter volumen	38 ± 2 volumen%
Litervægt	1.2
pH værdi	8.3
VOC for brugsklar blanding	EU grænseværdi for produktet (kat. A/d): 130 g/l. Produktet indeholder max 40 g/l VOC.

Påføringsinformation

Bemærk

Omrøres godt før brug. Indhold i emballage med forskellige produktionsnumre blandes sammen før brug for at undgå farveforskelle.

Påføringsværktøjer / -metoder

Pensel, rulle eller sprøjte. Hvis påført med rulle eller sprøjte, bør underlaget efterstryges umiddelbart med en pensel. Brug egnet maleværktøj for et flot slutresultat.

Vejledende data for airless spray

Sprøjtedyse	0.017-0.023"
Sprøjtevinkel	40-50°
Dysetryk	15-18 MPa (150-180 kg/cm ²)

Rengøring af maleværktøj

Vand og JOTUN Penselrens.

Rækkeevne og filmtykkelse

	Forbrug pr. strøg (m ² /liter)	Filmtykkelse pr. lag (µm)	
		Våd (beregnet)	Tør (beregnet)
Anbefalet, uhøvlet træværk:	6 - 10	100 - 167	38 - 63
Anbefalet, høvlet træværk:	10 - 12	83 - 100	32 - 38

Fortynder

Produktet er klar til brug og skal ikke fortyndes.

Forhold under påføring

Temperaturen i luften og underlaget skal være over +5°C ved påføring og under optørring. Mal ikke hvis der er risiko for dug eller regn, inden malingfilmen er tør. Må ikke påføres i direkte sollys. Tidligere tjære-/ mineraloliebehandling og knaster kan misfarve nyt topstrøg og danne blærer. Underlag, der er behandlet med linolie eller linolieholdig træbeskyttelse/lasur, kan forårsage blæredannelse ved videre behandling. Overfladebehandling på brandbeskyttet træværk kan give saltudslag/afskalninger.

Tørretider

Tørretiden afviger ved ændring i temperatur, luftfugtighed, vindforhold, indtrængning i underlaget og filmtykkelse.

Oplyst tørretid måles ved nævnte værdier:

Relativ Fugtighed (R.F.)	50%	50%	50%
Lufttemperatur	5°C	15°C	23 °C
Overfladetemperatur	5°C	15°C	23 °C

Støvtør	1,5 time(r)	1 time(r)	0,5 time(r)
Kan overmales efter	10 time(r)	3 time(r)	2 time(r)

Brugsanvisning

Forarbejde

Underlaget skal være rent, fast og tørt.

Træværk, som har stået uden behandling i mere end 3 uger samt gammelt vejrslidt lasur, dækkende træbeskyttelse eller maling, vaskes ned med **BUTINOX Husvask og Kraftvask** (fortyndet med vand 1:20) og afrenses med stålkardæsk/slibes med egnet redskab.

Tidligere behandlet træværk rengøres med **BUTINOX Husvask og Kraftvask** (fortyndet med vand 1:10). Løs maling/træbeskyttelse og løse træfibre afrenses med stålkardæsk/afskrabning.

Forbehandling

Rengør efterfølgende med **JOTUN Træ og Murrens**.

Grunding

Nyt træværk skal behandles før eller umiddelbart efter montering med **BUTINOX Futura Grunder**, som påføres tyndt på høvlede underlag. Endetræ/snitflader mættes ekstra godt. Bare områder efter afrensning med stålkardæsk/afskrabning grundes med **BUTINOX Futura Grunder**. Grundet træværk og fabriksgrundet træværk skal efterbehandles inden 1 måned.

Topstrøg

Tidligere behandlet eller uhøvlet træværk: 2 strøg **BUTINOX Futura Selvrensende**.
Nyt, høvlet træværk: Min. 3 strøg (100 µm tør malingfilm).
Husk at behandle endetræet.

Rengøring af spild

Vand.

Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit og stående.

Affaldshåndtering

Flydende maling må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.



Miljømærkning



Produktet er godkendt af Miljømerking Norge og tilfredsstiller kravene til miljømærket Svanen.

Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmaessige brugere.
Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: 4185963

Sikkerhedsregler

0-1

1993

Diverse

Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S
Jernet 6
6000 Kolding

Tel: +45 76 30 32 00
Fax: +45 76 30 32 41
mail@jotun.dk

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Scanox' viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Scanox' produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Scanox' kontrol, kan Scanox ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Scanox forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun Danmark A/S for specifik vejledning mht. om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den norske (Norge) version, der er gældende.