

JOTAPROFF Oljedekkbeis

Produktbeskrivelse

Type

Værbestandig oljedekkbeis for utvendig treverk med god dekk og lange vedlikeholdsintervaller.

Egenskaper og fordeler

Inneholder filmkonserverende middel mot svertesopp.

Produktet har gode påføringsegenskaper og gir treverket et homogent utseende med avdempet trestruktur. Kan påføres i minusgrader. Inneholder lysstabilisator.

Bruksområde

Anbefales på grunnnet nytt/trykkimpregnert treverk, samt på tidligere beiset eller dekkbeiset underlag utendørs.



23° C-50% R.H.



23° C-50% R.H.

Overmalbar
OvermålningsbarJOTUN
Penselrens

Produktdata

Emballasjestørrelser	10 L (fyllingsgrad 9 L)
Fås i følgende baser	A, B, C, oker og oksydrød. Baser kan ikke brukes ublandet.
Brekking	Baser skal blandes over Jotun Multicolor . Inntil 10 % med Jotun Multicolor brekkfarger.
Glansgrad	20-40 (hvit ca. 30)
Generisk type	Tiksotrop oljedekkbeis.
Volumbasert tørrstoffinnhold	55 ± 2 volum% (Hvit)
Litervekt	1.18 (Hvit)
Flammepunkt	62 °C
VOC for bruksklart produkt	EU grenseverdi for produktet (kat. A/e): 400 g/l. Produktet inneholder maks 400 g/l VOC.

Påføringsinformasjon

Anmerkning

Innhold i emballasje med forskjellige produksjonsnumre blandes sammen før bruk for å unngå fargeforskjell. Rør godt om før bruk. For å sikre lang holdbarhet er det viktig å påføre nok maling på kanter og høvlede flater/detaljer, min. 3 strøk (150 µm tørr malingfilm).

Overflatebehandling på brannbeskyttet kledning kan gi saltutfelling/avflaking. Tidligere tjære-/mineraloljebehandling og kvister kan gi misfarging/blæring av nytt toppstrøk. Gjør prøveoppstrøk. Sol på halvtørr maling kan gi skinntørring og solblærer. Vær oppmerksom på linolje-/fuktproblemer. Dugg kan gi mattskjolder. Matte skjolder kan også oppstå ved opptørring under høy luftfuktighet og lave temperaturer. Underlag behandlet med linolje eller linoljeholdig beis, kan forårsake blæredannelse ved videre behandling.

Påføringsutstyr/-metoder

Pensel, rull eller sprøyte. Påføres fyldig og jevnt.

Veiledende data for høytrykksprøyting

Dysetørrelse	0.38-0.46 mm (0.015-0.018")
Viftevinkel	65-80°
Trykk ved dyse	15-18 MPa (150-180 kg/cm ²)

Rengjøring av malerverktøy

JOTUN Penselrens og vann.

Utspeding

Skal ikke blandes med andre malingprodukter. Ikke tilsett fremmede oljer.

Spreddeevne (forbruk) og filmtykkelse

	Spreddeevne (forbruk) pr. strøk (m ² /liter)	Filmtykkelse pr. strøk (µm)	
		Våt (beregnet)	Tørr (beregnet)
Anbefalt, uhøvlet treverk	6 - 9	111 - 167	61 - 92
Anbefalt, høvlet treverk	9 - 13	77 - 111	42 - 61
Kommentarer:	For å sikre lang holdbarhet er det viktig å påføre tilstrekkelig på kanter og høvlede flater/detaljer, min. 3 strøk (100 µm tørr malingfilm).		

Forhold under påføring

Luftens og underlagets temperatur må ved påføring være over -5 °C.

Tørketider

Tørketiden avviker ved endret temperatur, luftfuktighet, vindforhold, inntrenging i underlaget og filmtykkelse. Lavere temperatur vil forlenge tørketidene.

Skal det påføres mer enn ett strøk, bør disse påføres med høyst 14 dagers mellomrom for å oppnå best mulig vedheft mellom strøkene.

Oppgitt tørketid er målt ved nevnte verdier:

Relativ luftfuktighet (RH)	50 %	50 %	50 %	50 %
Lufttemperatur	23 °C	15 °C	5 °C	-5 °C

Underlagstemperatur		23 °C	15 °C	5 °C	-5 °C
Støvtørr		6-8 t	12-16 t	1-2 dager	3 dager
Overmalbar		24 t	48 t	4 dager	1 uke

TØRKETID/ TORKTID/ TØRRETID/ DRYING TIME	Støvtørr/Dammtørr/ Dust dry	0	6-8t	12-16t	1-2 dg	3 dg	Ved ca. 50 % luftfuktighet/ At approx. 50 % moisture
	Overmalbar/ Øvermålningsbar/ Can be painted over	0	24 t	48 t	4 dg	1 uke/vecka/uge	
		+23° C	+15° C	+5° C		-5° C	

Bruksanvisning

Forarbeid

Underlaget skal være rent, fast og tørt.

Avrund skarpe kanter for å oppnå best mulig kantdekk.

Skitne, ubehandlede flater vaskes med **JOTUN 3-i-1 Kraftvask og soppfjerner**.

Nytt treverk behandles før eller umiddelbart etter montering. Nytt treverk, som har stått ubehandlet i mer enn 4 uker rengjøres med **JOTUN 3-i-1 Kraftvask og soppfjerner** og stålbørstes.

Tidligere behandlet treverk rengjøres med **JOTUN 3-i-1 Kraftvask og soppfjerner**.

Løs maling/beis/dekkbeis og løse trefibre fjernes ved stålbørsting/skraping.

Forbehandling

Flater som er angrepet av svertesopp/grønse, behandles med **JOTUN Sopp- og algefjerner** etter rengjøring med **JOTUN 3-i-1 Kraftvask og soppfjerner**.

Grunning

Bar, friskt treverk påføres **VISIR Oljegrunning**. Grunningen må strykes godt ut. Bar endaved/kuttflater påføres 3-4 strøk vått-i-vått.

VISIR Oljegrunning klar brukes når treverket grunnes i den kalde årstiden, når temperatur i luften og underlaget er under +5 °C.

Topptrøk

JOTAPROFF Oljedekkbeis Nytt, høvlet treverk: 3 strøk. Tidligere behandlet eller nytt uhøvlet treverk 2 strøk.

Forvaltning, drift og vedlikehold

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, reparasjon osv.

Lagring

Fraktes og lagres frostfritt.

Avfallshåndtering

Flytende malingrester skal ikke tømmes ut i avløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



Må være tomt og tørt

Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet. Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Innemiljø / Utslipp

Produktet anbefales kun til bruk utendørs.

Diverse

NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB numre:

29941929, 29941937, 29941978, 29941945, 29941952

NOBB modul nummer

29941986

Kontaktinformasjon

Jotun A/S
P.O.Box 2021
3202 Sandefjord
Tel: 33 45 70 00

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laborietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for veiledning om hvorvidt produktet er egnet til formålet og tiltenkt påføringsmetode.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den engelske (Eng) versjonen være gjeldende.