

TAKSITT Grunder til Metaltage

TAKSITT Grunning for Metalltak

Produktbeskrivelse

Type

TAKSITT Grunder til Metaltage til utendørs brug er en rusthindrende alkydgrunder til tage og facader af metal, bølgeblik og stål.

Egenskaber og fordele

Grunderen kan også anvendes som topstrøg, men da i 3 strøg. Grunderen beskytter mod rust og slitage pga. vejr og årstider og giver ekstra beskyttelse som grunder inden viderebehandling med **TAKSITT Tagmaling**.

Anvendelsesområde

TAKSITT Grunder til Metaltage er specielt udviklet til metalplader, bølgeblik og stål. Anbefales ikke på tage og facadeplader med plastbelægning. Ved tvivl om behandling bør Jotun Danmark A/S kontaktes.

Produktdata

Emballagestørrelser	Iht. den til enhver tid gældende prisliste.
Kulører	Sort
Glansgrad	Silkemat
Tørstofindhold efter volumen	49 ± 2 volumen%
Litervægt	1.15
Flammepunkt	36 °C
VOC for brugsklar blanding	EU grænseværdi for produktet (kat. A/i): 500 g/l. Produktet indeholder max 500 g/l VOC.

Påføringsinformation

Bemærk

Indhold i emballage med forskellige produktionsnumre blandes sammen før brug for at undgå farveforskelle. Omrøres godt før brug.

Påføringsværktøjer / -metoder

Rulle, pensel eller sprøjte.
Hvis rulle og pensel anvendes, anbefales det først at påføre et fyldigt lag med rullen. Herefter anvendes pensel for at fordele grunderen godt ind i alle kanter og hjørner. Arbejd i mindre felter ad gangen for at undgå synlige overlapninger.

Vejledende data for airless spray

Sprøjtedyse	0.017–0.021"
Sprøjtevinkel	40–50°
Dysetryk	Min. 15 MPa (Min. 150 kg/cm ²)

Sprøjtepåføring skal udføres af professionelle.

Rengøring af maleværktøj

Rengøres med White Spirit.

Rækkeevne og filmtykkelse

	Forbrug pr. strøg (m ² /liter)	Filmtykkelse pr. lag (µm)	
		Våd (beregnet)	Tør (beregnet)
Anbefalet:	8 - 10	100 - 125	49 - 61

Fortynder

Mineralsk terpentin

Forhold under påføring

Underlaget skal være tørt og uden rimfrost.
Temperaturen i luften og underlaget skal være over +10°C når du bruger produktet.
Mal ikke hvis der er risiko for dug eller regn, inden malingfilmen er tør. Må ikke påføres i direkte sollys.

Tørretider

Tørretiden påvirkes af ændring i temperatur, luftfugtighed og filmtykkelse.

Oplyst tørretid måles ved nævnte værdier:

Relativ Fugtighed (R.F.)	50%
Lufttemperatur	23 °C
Overfladetemperatur	23 °C

Kan overmales efter	Ca. 10 time(r)
----------------------------	----------------

Brugsanvisning

Forarbejde

Spul løse sandpartikler, misfarvninger og belægninger af med en højtryksrenser. Vær forsigtig, der er bedst at gå der, hvor der allerede er spulet helt rent, eller hvor underlaget er helt tørt.
Synlige områder med rust stålborstes til bart metal.
Tidligere malede underlag rengøres med **JOTUN 2-i-1 Kraftvask/Træ- og Murrens**.

Grundering

Bart metal behandles med 2 strøg **TAKSITT Grunder til Metaltage**.

Topstrøg

Når grunderen er tør, påføres 2 strøg **TAKSITT Tagmaling**.
Grunderen kan også anvendes som topstrøg, men da i 3 strøg.

Vedligeholdelse

Opbevaring

Transporteres og opbevares stående. Kan opbevares ved frostgrader.

Affaldshåndtering

Tomme beholdere og beholdere med rester i leveres til kommunal genbrugsstation eller miljøbilen.



Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: Under anmeldelse

Sikkerhedsregler	
2-1	1993

Diverse

Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S
Jernet 6
6000 Kolding

Tel: +45 76 30 32 00
Fax: +45 76 30 32 41
mail@jotun.dk

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Scanox' viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Scanox' produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Scanox' kontrol, kan Scanox ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Scanox forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun Danmark A/S for specifik vejledning mht. om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Teknisk datablad

TAKSITT Grunder til Metaltage



TAKSITT Grunning for Metalltak

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den norske (Norge) version, der er gældende.

Dette tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver.

Scanox anbefaler at man i tillæg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhedsdatablad (SDS) for dette produkt. Find dit nærmeste Scanox kontor på vores webside www.scanox.no.