

# TAKSITT Grundning för Metalltak

## TAKSITT Grunning for Metalltak

### Produktbeskrivning

#### Typ

**TAKSITT Grundning för Metalltak** är en rostskyddande alkydgrundning för tak och fasader av metall, korrugerad plåt och stål.

#### Egenskaper och fördelar

Grundningen kan även användas som slutstrykning, men då skall totalt 3 strykningar påföras. Grundningen skyddar mot rost och slitage på grund av utomhusklimat samt säkrar god vidhäftning till underlag innan behandling med **TAKSITT Specialfärg för Tak**.

#### Användningsområde

**TAKSITT Grundning för Metalltak** är specialutvecklad för behandling av metallplattor, korrugerad plåt och stål. Rekommenderas inte på plastbelagda tak eller fasadplåtar. Vid osäkerhet om underlaget kan behandlas, kontakta Scanox.

### Produktdata

<b>Emballagestorlek</b>	3 L och 10 L
<b>Kulör</b>	Svart
<b>Glans</b>	Silkematt
<b>Volymtorrhalt</b>	49 ± 2 volym%
<b>Litervikt</b>	1.15
<b>Flampunkt</b>	36 °C
<b>VOC för bruksfärdig blandning</b>	EU gränsvärde för produkten (kat. A/i): 500 g/l. Produkten innehåller max 500 g/l VOC.

### Appliceringstekniska data

#### Anmärkning

Blanda innehållet i emballage med olika produktionsnummer för att undvika kulörskillnader. Rör om noga innan användning.

#### Appliceringsverktyg / -metoder

Roller, pensel eller spruta.

Vid användning av roller och pensel rekommenderas att först applicera ett fylligt skikt med roller. Använd därefter pensel och applicera grundningen noggrant på alla kanter och hörn. Arbeta i mindre fält åt gången för att säkra att inte överlappningar skall synas.

#### Riktlinjer vid högtryckssprutning

<b>Munstyckets diameter</b>	0.017–0.021"
<b>Sprutvinkel</b>	40–50°
<b>Färgtryck</b>	Min. 15 MPa (Min. 150 kg/cm <sup>2</sup> )

Applicering med spruta skall utföras av yrkeskunnig.

## Rengöring av verktyg

Rengöres med Lacknafta (White Spirit).

## Sträckförmåga och skiktjocklek

	Förbrukning per strykning (m <sup>2</sup> /liter)	Filmtjocklek per skikt (µm)	
		Våt (beräknad)	Torr (beräknad)
Rekommenderad:	8 - 10	100 - 125	49 - 61

## Förtunning

Lacknafta

## Förhållanden under applicering

Underlaget skall vara torrt och frostfritt.

Temperatur i luft och underlag skall vara över +10 °C när du använder produkten.

Måla inte om det är risk för regn eller dagg innan färgfilmen är torr. Skall inte påföras i direkt solljus.

## Torktider

Torktiden påverkas av ändrad temperatur, luftfuktighet och filmtjocklek.

Angiven torktid är uppmätt under följande förutsättningar:

Luftfuktighet (RH)	50 %
Luftens temperatur	23 °C
Underlagets temperatur	23 °C

Övermålningsbar efter	Ca. 10 t
-----------------------	----------

## Bruksanvisning

### Förarbete

Använd högtryckstvätt och spola noga bort lös sand, alger, mögel och mossor. Gå försiktigt, det är säkrast att gå där taket är renspolat eller där taket är torrt.

Synlig rost måste stålborstas ned till bar metall.

Tidigare målade ytor tvättas med **JOTUN 2-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion** spädd 1:10.

### Grundning

Bar metall behandlas med 2 fylliga strykningar **TAKSITT Grundning för Metalltak**.

### Slutstrykning

När grundning har torkat appliceras 2 strykningar **TAKSITT Specialfärg för utvändiga tak**.

Grundningen kan även användas som slutstrykning, men då skall totalt 3 strykningar påföras.

## Underhåll

### Förvaltning, Drift och Underhåll

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, reparationer osv. se FDU-databladet.

## Lagring

Fraktas och lagras ståendes. Kan förvaras i minusgrader.

## Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktyg med t ex. penselvätt. Flytande färgrester och tvättvätska utgör farligt avfall och skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation.



## Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten. Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

**Första hjälpen**, se punkt 4.

**Hantering och lagring**, se avsnitt 7.

**Transportinformation**, se punkt 14.

**Gällande föreskrifter**, se punkt 15.

## Diverse

### Kontaktinformation

Jotun Sverige AB

Box 151  
421 22 Västra Frölunda

Tlf.: 031 69 63 00

### Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Scanox har tillgänglig baserad på laborietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun Sverige AB för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den norska versionen (Norge) som är giltig.