

TAKSITT Grunder til Tagsten

Produktbeskrivelse

Type

TAKSITT Grunder til Tagsten er en vandfortyndbar og klargrunder, der er specialudviklet til tagsten udendørs.

Egenskaber og fordele

Den beskytter mod misfarvninger, belægninger og forvitring. Grunderen trænger godt ind og giver god vedhæftning for **TAKSITT Tagmaling**.

Anvendelsesområde

TAKSITT Grunder til Tagsten er en udmærket grunder til cementtagsten. Kan også anvendes på beton og eternit (ikke supereternit). Ved tvivl om behandling bør Jotun Danmark A/S kontaktes.

Produktdata

Emballagestørrelser	Iht. den til enhver tid gældende prislister.	
Toning	Må ikke tones i Jotun Multicolor .	
Glansgrad	Mat	
Generisk type	Akryl.	
Tørstofindhold efter volumen	19	± 2 volumen%
Faststofindhold baseret på vægt	21	± 2 Teoretisk vægt%
Litervægt	1.03	Teoretisk
pH værdi	8.5	
VOC for brugsklar blanding	EU grænseværdi for produktet (kat. A/g): 30 g/l. Produktet indeholder max 30 g/l VOC.	

Påføringsinformation

Bemærk

Indhold i emballager med forskellige produktionsnumre blandes sammen før brug. Omrøres godt før brug.

Påføringsværktøjer / -metoder

Rulle, pensel eller sprøjte.

Hvis rulle og pensel anvendes, anbefales det først at påføre et fyldigt lag med rullen. Herefter anvendes pensel for at fordele grunderen godt ind i alle kanter og hjørner. Arbejd i mindre felter ad gangen for at undgå synlige overlapninger. Tag fx 2-3 tagsten i bredden og arbejd fra top til bund.

Vejledende data for airless spray

Sprøjtedyse	0.017-0.023"
Sprøjtevinkel	40-50°
Dysetryk	Min. 15 MPa (Min. 150 kg/cm ²)

Rengøring af maleværktøj

Vand og JOTUN Penselrens.

Rækkeevne og filmtykkelse

	Forbrug pr. strøg (m ² /liter)	Filmtykkelse pr. lag (µm)	
		Våd (beregnet)	Tør (beregnet)
Anbefalet:	5 - 7	143 - 200	27 - 38
Kommentarer:	Afhængig af underlagets beskaffenhed.		

Fortynder

Må ikke fortyndes.

Forhold under påføring

Luftens og underlagets temperatur skal under påføring være over +10°C. Må ikke påføres i direkte sollys. Mal ikke hvis der er risiko for dug eller regn, inden malingsfilmen er tør.

Tørretider

Oplyst tørretid måles ved nævnte værdier:

Relativ Fugtighed (R.F.)	50%
Lufttemperatur	23 °C
Overfladetemperatur	23 °C

Kan overmales efter	4 time(r)
Skal overmales inden	2 dage

Produktet skal overmales.

Brugsanvisning

Underlag	Behandling
Cementtagsten:	Spul løse sandpartikler, misfarvninger og belægninger af med en højtryksrens. Vær forsigtig, der er bedst at gå der, hvor der allerede er spulet helt rent, eller hvor underlaget er helt tørt. Se yderligere information om sikkerhed i brochure på scanox.no. Stenene skal tørre godt, inden 1-2 strøg (afhængig af underlagets beskaffenhed) TAKSITT Grunder til Tagsten påføres. Når grunderen er tør, påføres 2 strøg TAKSITT Tagmaling .
Eternit:	Spul løse sandpartikler, misfarvninger og belægninger af med en højtryksrens. Vær forsigtig, der er bedst at gå der, hvor der allerede er spulet helt rent, eller hvor underlaget er helt tørt. Se yderligere information om sikkerhed i brochure på scanox.no. Stenene skal tørre godt, inden 1 strøg (afhængig af underlagets beskaffenhed) TAKSITT Grunder til Tagsten påføres. Når grunderen er tør, påføres 2 strøg TAKSITT Tagmaling .

Vedligeholdelse

Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit og stående.

Affaldshåndtering

Flydende maling må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.



Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: Under anmeldelse

Sikkerhedsregler

0-1 1993

Diverse

Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S
Jernet 6
6000 Kolding

Tel: +45 76 30 32 00
Fax: +45 76 30 32 41
mail@jotun.dk

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Scanox' viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Scanox' produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Scanox' kontrol, kan Scanox ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Scanox forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun Danmark A/S for specifik vejledning mht. om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den norske

(Norge) version, der er gældende.

Dette tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver.

Scanox anbefaler at man i tillæg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhedsdatablad (SDS) for dette produkt.
Find dit nærmeste Scanox kontor på vores webside www.scanox.no.