

TAKSITT Tagmaling

TAKSITT Spezialmaling for Utvendige Tak

Produktbeskrivelse

Type

TAKSITT Tagmaling er en vandfortyndbar maling, der er specialudviklet til tagsten og metaltage udendørs.

Egenskaber og fordele

Malingen giver et ensartet og flot udseende, og giver taget længere levetid. Malingen forebygger misfarvninger og belægninger samt forvitring pga. vejr og årstider.

Anvendelsesområde

TAKSITT er specialudviklet til behandling og beskyttelse af cement-tagsten, metalplader, bølgeblik og stål. Kan også anvendes på asfalttagpap, beton og eternit (ikke supereternit). NB! Tjæreholdige tagmaterialer skal ikke males.

Ved tvivl om behandling bør Jotun Danmark A/S kontaktes.

Produktdata

Kulører	Sort: 3 og 10 l. Rød: 10 l.
Glansgrad	10
Generisk type	Vandfortyndbar akrylmaling.
Tørstofindhold efter volumen	38 ± 2 volumen%
Faststofindhold baseret på vægt	49 ± 2 Teoretisk vægt%
Litervægt	1218 - 1240
pH værdi	9
VOC for brugsklar blanding	EU grænseværdi for produktet (kat. A/c): 40 g/l. Produktet indeholder max 40 g/l VOC.

Påføringsinformation

Indhold i emballager med forskellige produktionsnumre blandes sammen før brug. Omrøres godt før brug.

Påføringsværktøjer / -metoder

Rulle, pensel eller sprøjte.

Hvis rulle og pensel anvendes, anbefales det først at påføre et fyldigt lag med rullen. Herefter anvendes pensel for at fordele malingen godt ind i alle kanter og hjørner.

Arbejd i mindre felter ad gangen for at undgå synlige overlapninger. Tag fx 2-3 tagsten i bredden og arbejd fra top til bund.

Andet strøg gentages på samme måde.

Vejledende data for airless spray

TAKSITT Spezialmaling for Utvendige Tak

Sprøjtedyse	0.017-0.023"
Sprøjtevinkel	40-50°
Dysetryk	Min. 15 MPa (Min. 150 kg/cm ²)

Rengøring af maleværktøj

Vand og JOTUN Penselrens.

Fortynder

Må ikke fortyndes.

Rækkeevne og filmtykkelse

	Forbrug pr. strøg (m ² /liter)	Filmtykkelse pr. lag (µm)	
		Våd (beregnet)	Tør (beregnet)
Anbefalet:	4 - 8	125 - 250	48 - 95

Forhold under påføring

Luftens og underlagets temperatur skal under påføring være over +10°C.
Må ikke påføres i direkte sollys. Mal ikke hvis der er risiko for dug eller regn, inden malingfilmen er tør.

Tørretider

Relativ Fugtighed (R.F.)	50%
Lufttemperatur	23 °C
Overfladetemperatur	23 °C
Støvtør	Ca. 1 time(r)
Kan overmales efter	4 time(r)

Brugsanvisning

Underlag	Behandling
Cementtagsten:	Spul løse sandpartikler, misfarvninger og belægninger af med en højtryksrens. Vær forsigtig, der er bedst at gå der, hvor der allerede er spulet helt rent, eller hvor underlaget er helt tørt. Se yderligere information om sikkerhed i brochure på scanox.no. Stenene skal tørre godt, inden 1-2 strøg (afhængig af underlagets beskaffenhed) TAKSITT Grunder til Tagsten påføres. Når grunderen er tør, påføres 2 strøg TAKSITT Tagmaling .
Eternit:	Spul løse sandpartikler, misfarvninger og belægninger af med en højtryksrens. Vær forsigtig, der er bedst at gå der, hvor der allerede er spulet helt rent, eller hvor underlaget er helt tørt. Se yderligere information om sikkerhed i brochure på scanox.no. Stenene skal tørre godt, inden 1 strøg (afhængig af underlagets beskaffenhed) TAKSITT Grunder til Tagsten påføres. Når grunderen er tør, påføres 2 strøg TAKSITT Tagmaling .

Metal/Bølgeblik/Stål:	Spul løse sandpartikler, misfarvninger og belægninger af med en højtryksrensers. Vær forsigtig, der er bedst at gå der, hvor der allerede er spulet helt rent, eller hvor underlaget er helt tørt. Synlige områder med rust stålborstes til bart metal. Tidligere malede underlag rengøres med JOTUN 2-i-1 Kraftvask/Træ- og Murrens eller lignende. Bart metal behandles med 2 strøg TAKSITT Grunder til Metaltage . Når grunderen er tør, påføres 2 strøg TAKSITT Tagmaling .
Asfalttagpap:	Sprækker i pappen, samlinger og omkring beslag tættes med egnet fugemasse. Taget børstes omhyggeligt for at fjerne alt løst materiale samt eventuelt misfarvninger og belægninger. Områder med misfarvning og belægninger afrenses med JOTUN 2-i-1 Kraftvask/Træ- og Murrens . Når taget er tørt, behandles det med 2 strøg TAKSITT Tagmaling .

Drift og Vedligeholdelse

N/A

Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit og stående.

Affaldshåndtering

Flydende maling må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.



Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: Ikke anmeldelsespligtig.

Sikkerhedsregler

00-1

1993

Diverse

Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S
Jernet 6
6000 Kolding

Tel: +45 76 30 32 00
mail@jotun.dk

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Scanox' viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Scanox' produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Scanox' kontrol, kan Scanox ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Scanox forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun Danmark A/S for specifik vejledning mht. om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den norske (Norge) version, der er gældende.