

Fenomastic Güzel Evim Mineral

Descrierea produsului

Tip

Acest produs, este o vopsea minerală mată pe bază de var ce conferă frumusețe pereților, cu aspect natural, calcaros și o expresie unică a culorii.

Proprietăți și beneficii

Se obține un finisaj mat cu aspect calcaros foarte frumos , printr-o tehnică de aplicare simplă.

Utilizare recomandată

Pentru pereți netezi cu strat suport din plăci, glet, beton și substraturi interioare gletuite, în camere uscate. În zonele expuse la uzură și la riscul de stropire cu apă, se recomandă o protecție transparentă.

Date produs

Capacitate de ambalare 1 L și 2.5L

Pigmentare Baza trebuie colorată cu ajutorul sistemului de colorare **Jotun Multicolor**.

Grad de luciu 01

Date privind aplicarea

Observații

Conținutul ambalajelor cu loturi de producție diferite ar trebui să fie amestecate. Amestecați bine.

Metode de aplicare

Pensula: Anza Platinum sau Elite. Lățimea este opțională, dar vă recomandăm să folosiți 100 mm pentru aplicații pe pereți.

Agent de curățare a ustensilelor

Apă

Grosimea filmului per strat

Grosimea tipică recomandată

Grosimea stratului umed 100 - 125 μm

Valoarea recomandată pentru grosimea peliculei, se aplică primului strat.

Consum teoretic 8 - 10 m^2/l

Pentru al 2-lea strat, se va folosi un consum mai mare, 5-6 m^2/l .

Diluant

Acest produs este gata de folosire și nu trebuie diluat.

Condiții în timpul aplicării

Temperatura aerului și a suportului trebuie să fie de minim +10 °C.

Timpii de uscare

Timpii de uscare variază în funcție de temperatură, umiditatea aerului, circulația aerului și grosimea peliculei.

Uscare la atingere

Uscare pentru reacoperire, minimum

La 23 °C și 50 % umiditate relativă (RH).

Uscare la atingere 1 oră/ore

Uscare pentru reacoperire,
minimum 4 ore.

Indicații de utilizare

Pregătirea suprafeței

Substratul trebuie fie, curat, uscat și fără urme de praf, ulei, grăsimi, lapte de ciment etc. Toate urmele de agenți de eliberare / agenți de întărire trebuie să fie eliminate. O șlefuire ușoară cu material abraziv adecvat este recomandată înainte de aplicare. Orice urmă de praf/particule libere trebuie să fie îndepărtată.

Sistem de vopsire recomandat

Grund

Dacă stratul suport nu este uniform, este recomandat să se aplice două straturi de Fenomastic Güzel Evim Zengin Mat, Fenomastic Güzel Evim Saf Ipek, Fenomastic Hygiene Silk.

Strat final

1-2 x Fenomastic Güzel Evim Mineral. Aplicați cu pensula - Pensulare încrucișată, aleatorie.

Mentenanță

Depozitare

Se depozitează și transportă în poziție verticală și ferit de îngheț.

Sănătate și siguranță

Vă rugăm să respectați avizele de mediu și de precauție afișate pe container.

A fost emisă Fișă Tehnică de Securitate pentru acest produs.

Informații detaliate cu privire la riscurile și precauțiile de sănătate și siguranță pentru folosirea acestui produs sunt specificate în

Măsuri de prim-ajutor, consultați secțiunea 4.

Manipularea și depozitarea, consultați secțiunea 7.

Informații despre transport, consultați secțiunea 14.

Informații de reglementare, consultați secțiunea 15.

Termeni și condiții

Informațiile din acest document au la bază cele mai bune cunoștințe Jotun fondate în urma testelor de laborator și experiența practică. Produsele Jotun sunt considerate ca fiind produse semi-finite, ca atare, acestea sunt adesea folosite în medii necontrolate de Jotun. Jotun nu poate garanta nimic altceva în afară calitatea produsului în sine. Variații minore de produs pot fi puse în aplicare pentru a se conforma cu cerințele locale. Jotun își rezervă dreptul de a modifica datele furnizate fără notificare prealabilă.

Utilizatorii ar trebui să se consulte întotdeauna cu Jotun pentru instrucțiuni specifice privind adecvarea generală a acestui produs pentru nevoile și practicile specifice aplicării lor.

Dacă există vreo neconcordanță între diferitele aspecte lingvistice ale acestui document, versiunea în limba engleză (Marea Britanie), va prevala.