

JOTUN Panellakk

Produktbeschreibung

Typ

Wasserbasierende, matte Wohnraumlasur.



Besondere Merkmale und Nutzen

Ergibt ein fast transparentes Aussehen. Enthält Lichtfilter, welche die Vergilbung reduzieren. Schützt den Untergrund vor Fett, Wasser und anderen Verschmutzungen. Einfach anzuwenden – Tropft und Kleckert nicht. Haftet gut am Pinsel. Geruchsarm und trocknet schnell. **JOTUN Panellakk** kann klar oder abgetönt verwendet werden. Über Jotun Multicolor in einem gewünschten Farbton abtönbar.

Empfohlener Anwendungsbereich

Innen auf vergilbten/bereits gestrichenen Paneelen. Besonders geeignet auf bereits gestrichenen Paneelen. Immer mit einer Testfläche auf ähnlicher Oberfläche starten, um zu kontrollieren, ob Sie den gewünschten Farbton erhalten. Kann auch auf neuen Paneelen verwendet werden.

23°C-50% R.H.



23°C-50% R.H.



Overmalbar
Övermålningsbar



JOTUN Penselrens/
Vann

Produktdaten

Verpackungsgrößen

0,75 L (Füllmenge 0,68 L) und 3 L (Füllmenge 2,7 L)

Farbtöne

JOTUN Panellakk kann klar oder abgetönt verwendet werden. Über **Jotun Multicolor** in einem gewünschten Farbton abtönbar. Die verschiedenen gelb Schattierungen des Untergrunds können sich auf den endgültigen Farbton auswirken. Der richtige Farbton ist erst nach dem Trocknen ersichtlich.

Glanzgrad

Matt

Festkörpervolumen

29 ± 2 Volumen%

Spezifisches Gewicht

1.11

pH-Wert

8.5 bis 9.5

VOC für gebrauchsfertige Mischung

EU Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie A/e): 130 g/l. Dieses Produkt enthält max. 65 g/l VOC.

Anwendungsdaten

Bemerkungen

Gut durchrühren. Inhalte von Dosen mit unterschiedlichen Produktionsnummern sollten gemischt werden.

Auftragsverfahren

Flachen, dichten Pinsel

Reinigung der Malerwerkzeuge

JOTUN Penselrens und Wasser.

Ergiebigkeit (pro Anstrich) und Schichtdicke

	Ergiebigkeit pro Anstrich (m ² /Liter)	Schichtdicke pro Anstrich (µm)	
		Nass (berechnet)	Trocken (berechnet)
Empfohlen:	10 - 12	83 - 100	24 - 29

Verarbeitungstemperatur

Luft- und Oberflächentemperatur müssen während des Anstrichs über +10 °C betragen.

Trocknungszeiten

Die Trocknungszeit kann aufgrund der Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftzirkulation und Schichtstärke abweichen.

Die Trocknungszeit wurde mit den angegebenen Werten gemessen:

Relative Luftfeuchtigkeit (RH)	50 %
Lufttemperatur	23 °C
Untergrundtemperatur	23 °C

Oberflächen (Hand) trocken	1 Std.
Überstreichbar nach	2 Std.

Verarbeitungshinweise

Untergrund	Behandlung
Vergilbte/s unbehandelte/s Paneele/Holz (Kiefer/Fichte):	Den Untergrund mit JOTUN Spezialrens gulnet panel oder einem ähnlichen Produkt reinigen. Stellen Sie sicher, dass das Holz vor der Beschichtung trocken ist. Leicht mit Schleifpapier anschleifen. Entfernen Sie den Staub vom Schleifen. Führen Sie einen Testanstrich aus, um zu sehen, ob Sie den gewünschten Farbton erhalten. JOTUN Panellakk auf 1-2 Paneelen über die ganze Länge auftragen. Zwei Anstriche bieten einen besseren Schutz gegen Vergilbung und erzielen einen größeren Farbeffekt.

Bereits gestrichene/s
Paneele/Holz (Kiefer/Fichte):

Den Untergrund mit **JOTUN Spezialvask før maling** oder einem ähnlichen Produkt reinigen. Stellen Sie sicher, dass das Holz vor der Beschichtung trocken ist. Leicht mit Schleifpapier anschleifen. Entfernen Sie den Staub vom Schleifen. Führen Sie einen Testanstrich aus, um zu sehen, ob Sie den gewünschten Farbton erhalten.

JOTUN Panellakk auf 1-2 Paneelen über die ganze Länge auftragen. Zwei Anstriche bieten einen besseren Schutz gegen Vergilbung und erzielen einen größeren Farbeffekt.

Wartung

Gestrichene Oberflächen dürfen die ersten vier Wochen nicht gereinigt werden. Wenn eine Reinigung erforderlich ist, darf der pH-Wert des Reinigungsmittels nicht größer sein als pH 9. **JOTUN Spezialvask før maling** oder einem ähnlichen Produkt ist empfohlen. Zur täglichen Reinigung sollte die Waschwassertemperatur < +40 °C sein.

Lagerung

Bei Lagerung oder Transport die Gebinde aufrecht und frostfrei lagern/transportieren.

Abfallbeseitigung



Umweltkennzeichnung



Das Produkt wird durch das norwegische Umweltzeichen "Svanen" (der Schwan) anerkannt und entspricht diesen Anforderungen.

Gesundheit und Sicherheit

Bitte beachten Sie die Umwelt- und Vorsichtsmaßnahmen auf dem Gebinde.

Es wurde ein Sicherheitsdatenblatt für das Produkt ausgestellt.

Detaillierte Informationen zu Gesundheits- und Sicherheitsrisiken sowie zu Vorsichtsmaßnahmen bei der Anwendung dieses Produkts werden in den Sicherheitsdatenblättern aufgeführt.

Erste-Hilfe-Maßnahmen, siehe Punkt 4.

Bedienung und Lagerung, siehe Abschnitt 7.

Transportinformationen finden Sie in Abschnitt 14.

Zulassungsinformationen finden Sie in Abschnitt 15.

Kontaktinformation

Jotun (Deutschland) GmbH
Haferweg 38
22769 Hamburg

Tel: +49 40 85 19 60
info@jotun.de
jotun.decorative.de@jotun.com
<http://www.jotun.de>

Haftungsausschluss

Die Angaben in diesem Dokument erfolgen nach bestem Wissen auf der Grundlage von Laborversuchen und praktischen Erfahrungen von Jotun. Die Produkte von Jotun werden als Halbfertigerzeugnisse betrachtet und als solche oft unter Bedingungen verarbeitet, die sich der Einflussnahme von Jotun entziehen. Jotun kann für nichts anderes als die Qualität des Produktes selbst garantieren. Geringfügige Produktanpassungen können vorgenommen werden, um den lokalen Anforderungen zu entsprechen. Jotun behält sich das Recht vor, die gegebenen Daten ohne Ankündigung zu ändern.

Verarbeiter sollten Jotun stets zwecks spezifischer Beratung zur generellen Eignung des Produkts für ihre Zwecke und spezifischen Applikationspraktiken konsultieren.

Bei Unstimmigkeiten zwischen verschiedensprachigen Ausgaben dieses Dokumentes ist die englische Version (Eng) ausschlaggebend.