

## JOTUN Panellakk

### Produktbeskrivelse

#### Type

Vanntynnet matt panellakk.



#### Egenskaper og fordeler

Gir et tilnærmet transparent utseende. Inneholder lysfilter som effektivt reduserer gulning. Beskytter underlaget mot fett, vann og annet som kan gi skjemmende flekker. Er enkel å påføre - uten drypp og søl. Sitter godt i penselen. Luktsvak og tørker raskt. **JOTUN Panellakk** er en klar base som kan brukes både som klar og brekkes i utvalgte farger.

#### Bruksområde

Innendørs på gulnet/tidligere behandlet panel. Spesielt egnet for tidligere behandlet panel. Start alltid med et prøveoppstrøk på tilsvarende underlag for å undersøke om fargen er den en ønsker. Kan også benyttes på ny panel.

23°C-50% R.H.



23°C-50% R.H.



Overmalbar  
Övermålningsbar



JOTUN Penselrens/  
Vann

### Produktdata

#### Emballasjestørrelser

0,75 L (fyllingsgrad 0,68 L) og 3 L (fyllingsgrad 2,7 L)

#### Fås i følgende baser

Klar.

#### Farger

**JOTUN Panellakk** kan benyttes som klar eller blandes over **Jotun Multicolor** til hvittoner eller utvalgte farger. Forskjellige gultoner i panelet vil påvirke slutfargen. Riktig farge fremkommer etter opptørking.

#### Glansgrad

Matt

#### Volumbasert tørrstoffinnhold

29 ± 2 volum%

#### Litervekt

1.11

#### pH-verdi

8.5 til 9.5

#### VOC for bruksklart produkt

EU grenseverdi for produktet (kat. A/e): 130 g/l. Produktet inneholder maks 65 g/l VOC.

## Påføringsinformasjon

### Anmerkning

Rør godt om. Innhold i emballasje med forskjellige produksjonsnumre blandes sammen før bruk.

### Påføringsutstyr/-metoder

Flat, fylldig pensel.

### Rengjøring av malerverktøy

JOTUN Penselrens og vann.

### Spreddeevne (forbruk) og filmtykkelse

	Spreddeevne (forbruk) pr. strøk (m <sup>2</sup> /liter)	Filmtykkelse pr. strøk (µm)	
		Våt (beregnet)	Tørr (beregnet)
Anbefalt:	10 - 12	83 - 100	24 - 29

### Forhold under påføring

Luftens og underlagets temperatur må ved påføring være over +10 °C.

### Rengjøring av søl

JOTUN Spesial wipes anbefales for å rengjøre søl. JOTUN Spesial wipes er en praktisk vaske/renseserviett til bruk før og under malejobben.

### Tørketider

Tørketiden avviker ved endret temperatur, luftfuktighet, ventilasjon og filmtykkelse.

#### Oppgitt tørketid er målt ved nevnte verdier:

Relativ luftfuktighet (RH)	50 %
Lufttemperatur	23 °C
Underlagstemperatur	23 °C

Overflatetørr / Berøringstørr	1 t
Overmalbar	2 t

## Bruksanvisning

Underlag	Behandling
Gulnet ubehandlet panel/ treverk (furu/gran):	Rens med <b>JOTUN Spesialrens gulnet panel</b> i henhold til bruksanvisning. Påse at treverket er tørt før videre behandling. Slip lett med slipepapir. Fjern slipestøv. Gjør prøveoppstrøk for å se om fargen er den man ønsker. Påfør <b>JOTUN Panellakk</b> på 1-2 panelbord i hele panelets lengde. To strøk gir bedre beskyttelse mot gulning og gir sterkere fargevirkning.

Tidligere behandlet panel/  
treverk (furu/gran):

Vask med **JOTUN Spesialvask før maling** i henhold til bruksanvisning. Påse at treverket er tørt før videre behandling. Slip lett med slipepapir. Fjern slipestøv. Gjør prøveoppstrøk for å se om fargen er den man ønsker. Påfør **JOTUN Panellakk** på 1–2 panelbord i hele panelets lengde. To strøk gir bedre beskyttelse mot gulning og gir sterkere fargevirkning.

## Vedlikehold

Nymalte flater skal ikke vaskes de første 4 ukene (herdetid for produktet). Ved nødvendig vask må pH-verdien på vaskemidlet ikke overstige pH 9. **JOTUN Spesialvask før maling** anbefales. Til daglig renhold må temperaturen på vaskevannet være < 40°C.

## Forvaltning, drift og vedlikehold

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, reparasjon osv.

## Lagring

Fraktes og lagres frostfritt og stående.

## Avfallshåndtering



## Miljømerking



Produktet er godkjent av Miljømerking Norge og tilfredsstiller kravene til miljømerket Svanen.

## Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

**Førstehjelpstiltak**, se punkt 4.

**Håndtering og oppbevaring**, se punkt 7.

**Transportinformasjon**, se punkt 14.

**Opplysninger om lover og forskrifter**, se punkt 15.

## Diverse

### NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB numre:

52949884, 52949892

### NOBB modul nummer

42093759

## Kontaktinformasjon

Jotun A/S  
P.O.Box 2021  
3202 Sandefjord  
Tel: 33 45 70 00

## Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for veiledning om hvorvidt produktet er egnet til formålet og tiltenkt påføringsmetode.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den engelske (Eng) versjonen være gjeldende.