

Fenomastic Tavan

Descrierea produsului

Tip

Acest produs este o vopsea pe bază de apă, inodoră pentru tavane, cu un excelent grad de alb, ușor de aplicat, fără stropi.

Proprietăți și beneficii

Oferă tavane albe care rămân albe. Ușor de aplicat cu o bună întindere pe suport. Putere mare de acoperire și proprietăți bune de rețușare. Fără stropi în timpul aplicării. Fără urme de pensulă sau rolă. Vopsea inodoră; fără miros în timpul și după aplicare.

Utilizare recomandată

Ideal pentru suprafețele tavanelor interioare

Substrat

Tencuială pe bază de ciment, beton, cărămizi, plăci de gips carton și suprafețe poroase.

Date produs

Capacitate de ambalare	4 kg, 10 kg și 17.5 kg
Culori	Alb
Volum de solide	50 ± 2 volum%
Greutate specifică	1.79
VOC	13 g/l ISO 11890 EU

Date privind aplicarea

Observații

Conținutul ambalajelor cu loturi de producție diferite ar trebui să fie amestecate. Amestecați bine.

Produsul poate fi aplicat cu:

Spray : Folosiți un echipament de tip airless sau unul convențional.

Rola : Recomandat.

Pensula : Recomandat.

Date privind pulverizarea airless

Dimensiunea duzei	0.015–0.021"
Unghi de pulverizare	50–65°
Presiunea la duză	140 - 190 kg/cm ² (2100 psi)

Grosimea filmului per strat

Grosimea tipică recomandată

Grosimea stratului uscat 30 - 40 μm

Grosimea stratului umed 90 - 115 μm

Valoarea recomandată pentru grosimea peliculei, se aplică primului strat.

Consum teoretic 7.3 - 5 m^2/kg

Consum teoretic 9 - 13 m^2/l

Consumul variază în funcție de grosimea filmului aplicat, tipul de textură, porozitatea suprafeței, imperfecțiuni, temperatură, pierderile survenite în timpul aplicării etc.

Rata maximă de acoperire, per strat se obține la o grosime minimă de film uscat și invers.

Diluant

Apă

Diluție

Maxim 25 %

Condiții în timpul aplicării

Temperatura aerului și a suportului trebuie să fie de minim +10 °C.

Timpii de uscare

Timpii de uscare, sunt în general legați de circulația aerului, temperatură, grosimea filmului, numărul de straturi aplicate și sunt afectați corespunzător.

1. Datele recomandate sunt, pentru reacoperirea cu același tip generic de vopsea.
2. În cazul aplicării mai multor straturi, timpii de uscare vor fi influențați de numărul, secvența și grosimea totală a straturilor anterior aplicate.
3. Suprafața trebuie să fie uscată și fără urme de orice contaminare anterior aplicării stratului următor.

Timpii de uscare sunt măsurați în valorile indicate:

Umiditatea relativă 50%

Temperatură substrat

	10 °C	23 °C	40 °C
Uscare la suprafață (atingere)	6 h	3 h	1 h
Uscare și întărire	10 h	6 h	3 h
Uscare pentru reacoperire, minimum	6 h	3 h	1 h

Indicații de utilizare

Pregătirea suprafeței

Substratul trebuie fie, curat, uscat și fără urme de praf, ulei, grăsimi, lapte de ciment etc. Toate urmele de agenți de eliberare / agenți de întărire trebuie să fie eliminate. O șlefuire ușoară cu material abraziv adecvat este recomandată înainte de aplicare. Orice urmă de praf/particule libere trebuie să fie îndepărtată.

Sistem de vopsire recomandat

Strat final

Fenomastic Tavan : 2 Straturi

Depozitare

Se depozitează și transportă în poziție verticală și ferit de îngheț.

Sănătate și siguranță

Vă rugăm să respectați avizele de mediu și de precauție afișate pe container.

A fost emisă Fișă Tehnică de Securitate pentru acest produs.

Informații detaliate cu privire la riscurile și precauțiile de sănătate și siguranță pentru folosirea acestui produs sunt specificate în

Măsurile de prim-ajutor, consultați secțiunea 4.

Manipularea și depozitarea, consultați secțiunea 7.

Informații despre transport, consultați secțiunea 14.

Informații de reglementare, consultați secțiunea 15.

Termeni și condiții

Informațiile din acest document au la bază cele mai bune cunoștințe Jotun fondate în urma testelor de laborator și experiența practică. Produsele Jotun sunt considerate ca fiind produse semi-finite, ca atare, acestea sunt adesea folosite în medii necontrolate de Jotun. Jotun nu poate garanta nimic altceva în afară calitatea produsului în sine. Variații minore de produs pot fi puse în aplicare pentru a se conforma cu cerințele locale. Jotun își rezervă dreptul de a modifica datele furnizate fără notificare prealabilă.

Utilizatorii ar trebui să se consulte întotdeauna cu Jotun pentru instrucțiuni specifice privind adecvarea generală a acestui produs pentru nevoile și practicile specifice aplicării lor.

Dacă există vreo neconcordanță între diferitele aspecte lingvistice ale acestui document, versiunea în limba engleză (Marea Britanie), va prevala.