

Fenomastic Tavan

Ürün tanımı

Tür

Bu ürün, mükemmel beyazlığa sahip, kolay uygulanabilen, sıçramayan, kokusuz su bazlı iç cephe tavan boyasıdır.

Özellikler ve faydalar

Üstün beyazlık özelliği sayesinde bembeyaz tavanlar sunar ve beyazlığını korur. Kolay uygulanır ve iyi yayılır; yüksek örtücülük ve rötuş özelliğine sahiptir. Sıçramaz; fırça ya da rulo izi bırakmaz. Kokusuzdur, uygulama sırasında ve sonrasında koku problemi yaşanmaz.

Tavsiye edilen kullanım

İç cephe tavan yüzeyleri için uygundur.

Yüzey

Çimento esaslı sıva, beton, kalıp beton, alçı levha, zımparalanmış yüzeyler

Ürün bilgileri

Ambalaj boyutu	4 kg, 10 kg ve 17.5 kg
Renkler	Beyaz
Hacimce katı madde	50 ± 2 Hacim%
Özgül ağırlık	1.79
Uçucu organik bileşik	13 g/l ISO 11890 EU

Uygulama bilgisi

Uyarılar

Farklı kazan numaralarına sahip ambalajlar beraber kullanılacaksa, kullanmadan önce birlikte karıştırılmalıdır. Karıştırma işlemi iyi şekilde yapılmalıdır.

Ürün aşağıdaki ekipmanlarla uygulanabilir:

Sprey : Airless sprej veya konvansiyonel sprej kullanınız.

Rulo : Önerilir.

Fırça : Önerilir.

Airless sprej uygulaması için temel değerler

Meme tipi	0.015–0.021"
Sprej açısı dereceleri	50–65°
Memedeki basınç	140 - 190 kg/cm ² (2100 psi)

Her kat için film kalınlığı

Önerilen tipik aralık

Kuru film kalınlıkları 30 - 40 µm

Yaş film kalınlıkları 90 - 115 µm

Tavsiye edilen film kalınlığı ilk kat için geçerlidir.

Teorik Yayılma Oranı 7.3 - 5 m²/kg

Teorik Yayılma Oranı 9 - 13 m²/l

Yayılma oranı, uygulanan film kalınlığına, tekstür tipine, yüzey gözenekliliğine, yüzey bozukluklarına, sıcaklığa ve uygulama sırasındaki boya kaybına bağlıdır.

Maksimum sarfiyat oranı minimum kuru film kalınlığı ile sağlanır. (Tersi de doğrudur).

Tiner

Su

Seyreltme

En fazla 25 %

Uygulama sırasında ortam şartları

Yüzey ve hava sıcaklığı minimum +10 °C olmalıdır.

Kuruma süreleri

Kuruma süresi; hava sirkülasyonu, sıcaklık, film kalınlığı ve uygulanan kat sayısı ile doğrudan ilgilidir.

- Verilen bilgiler, tekrar boyama işleminin aynı tip boya ile yapılması durumuna göre verilmiştir.
- Çok katlı uygulamalarda kuruma süresi, önceki katların sayısı ve toplam kalınlığından etkilenir.
- Yüzey, sonraki katın uygulanması öncesinde kuru ve her türlü kirden arınmış olmalıdır.

Kuruma süresi şu değerlere göre hesaplanmıştır:

Bağıl nem (BN) 50 %

Yüzey sıcaklığı

	10 °C	23 °C	40 °C
Yüzey Kuruması	6 saat	3 saat	1 saat
Sert Kuruma	10 saat	6 saat	3 saat
Üzerine kat uygulama, minimum	6 saat	3 saat	1 saat

Kullanım talimatları

Yüzey Hazırlığı

Yüzey temiz ve kuru olmalı. Her türlü toz, kir, serbest tanecik, kimyasal madde ve yağdan arındırılmalıdır. Gerekmesi halinde, uygun aşındırıcı materyal ile hafif zımpara yapılmalıdır. Toz ve gevşek partiküller alınmalıdır.

Tavsiye edilen boya sistemi

Son kat

Fenomastic Tavan : 2 kat

Depolama

Muhafaza ve nakil esnasında dondan koruyun. Ambalajı yukarı doğru tutun.

Sağlık ve güvenlik

Lütfen ambalaj üzerinde yazan güvenlik uyarılarına dikkat edin.

Bu ürün için güvenlik bilgi formu yayınlanmıştır. Ürünün güvenlik bilgi formunda kullanım için dikkat edilecek hususlar, güvenlik riskleri ve sağlık ile ilgili detaylı bilgi tanımlanır.

İlkyardım önlemleri için, 4 no'lu bölüme danışın.

Kullanma ve depolama için, 7 no'lu bölüme danışın.

Nakil bilgisi için, 14 no'lu bölüme danışın.

Yönetmelik bilgisi için, 15 no'lu bölüme danışın.

Yasal Uyarı

Bu belgedeki bilgiler, Jotun'un laboratuvar testleri ve saha tecrübelerine dayanarak verilmiştir. Jotun ürünleri yarı mamul olarak değerlendirilir, fakat Jotun'un kontrolü dışındaki durumlarda da kullanılabilirliğinden dolayı sadece ürünün kalitesi garantilenmektedir. Yerel yönetmelik ve piyasa gereksinimlerini karşılamak için üründe bazı değişiklikler uygulanabilir. Jotun, yayınladığı bilgileri önceden haber vermeden değiştirme hakkını saklı tutar.

Kullanıcılar, ihtiyaçları ve özel uygulamalar konusunda yönlendirme almak için mutlaka Jotun'a danışmalıdır.

Bu belgenin farklı dillerdeki düzenlemeleri arasında herhangi bir tutarsızlık varsa, İngilizce (UK) versiyonu geçerli olacaktır.