

Jotashield Decor Antique Tex

وصف المنتج

النوع

هذا المنتج عبارة عن طلاء زخرفي مائي من فائق الجودة لطلاء الأسطح الخارجية. ذو أساس مائي أكريليك صافٍ ويحتوي على ركامات صخرية صلبة.

الصفات والمزايا

يقدم تسطيباً مطفيّاً راقياً ذو تأثير عتيق مما يقدم شكلاً قدّيماً. هذه مادة ممتازة للتغطية التشققات الصغيرة والتوجهات الموجودة بالحصص الأسمنتية. تمنح الألوان الفريدة المحمية من الأشعة فوق البنفسجية حماية رائعة ضد التأثير المتألف للأشعة فوق البنفسجية الموجودة بضوء الشمس. يمكن استخدامه لتجميل كل من الأسطح القديمة والجديدة وحمايتها. يمكن استخدام جوتاشيلد ديكور جلز لمنع ظهور عرق.

الاستخدام الموصى به

مثالي لتجميل وحماية الأسطح الخارجية.

السطح

حص أسمنتي، وخرسانة، والبناء الطيني، والأسطح الممونة وغير ذلك. يجب أن يتمتع السطح المنوي طلائه بالقدرة الكافية لتحمل الدهان، لذلك يجب معالجة أي نوع من الشقوق أو التقوس أو النتوءات قبل المباشرة بعملية الدهان. قبل استخدام أي مواد حشو صادرة عن جهة أخرى، يجب التأكد من ملائمتها مع منتجاتنا وذلك عبر سؤال جوتون.

بيانات المنتج

حجم التعبئة

16 لتر
مصر ولبيا : 10 L و 20 L

الألوان

ارجع إلى بطاقة اللون الخارجية لمنتج جوتاشيلد.

المواد الصلبة حسب الحجم%

نظري

62 ± 2

الحجم%

الوزن النوعي

نظري فقط في حالة الأبيض

الوزن النوعي

نظري فقط في حالة الأبيض

المواد العضوية الطيارة (VOC)

ISO 11890 EU

51 g/l

المواد العضوية الطيارة (VOC) ملاحظات

هذه القيمة نظرية، وسوف تختلف حسب نوع الإختبار ، دقة المعدات وظروف الإختبار.

بيانات التطبيق

الملاحظات

يوصى بشدة أن يستخدم هذا المنتج في عملية الدهان بواسطة عامل طلاء ماهر ومحترف.

يمكن تطبيق المنتج بواسطة

المسطرين "مالك"، فرشة تذهيب أو أي أداة توزيع مناسبة آخر.

تنظيف أدوات الطلاء

الماء

سُمك الطلاء لكل طبقة**مجموعة الموصى نموذجي**

جوتون - سوف يختلف سُمك الطبقة وسوف تُحسب كمعدل متوسط.

يعتمد معدل الفرد على سُمك طبقة الطلاء المطلية، ونوع ملمس السطح، ومسامية السطح، والعيوب ودرجة الحرارة، والفاقد أثناء الطلاء وغير ذلك.

The application trial a by site at confirmed be can consumption average لاحتساب معدل الفرد بالمتر المربع لكل كيلو جرام اقسى معدل الفرد بالمتر المربع لكل ليتر على الجاذبية المحددة.

مُخْفَف

الماء

التخفيف

الحد الأقصى 10%

الظروف أثناء الاستعمال

يجب أن تكون درجة حرارة السطح أقل من 10 درجات مئوية كحد أدنى و3 درجات متوجة على الأقل فوق درجة التكتف الخاصة بالهواء، ودرجة الحرارة والرطوبة النسبية المقيدة بالتحيط المحاول للسطح. بعد التهوية الجيدة طبعًا أيضًا في المساحات الضيقة لضمان مغافف مناسب.

لا يستخدمه عندما تكون درجة الحرارة المحيطة أقل من 5 درجات أو أعلى من 40 درجة.

لا يستخدمه في أوقات الظهر تحت ضوء الشمس المباشر في الأشهر الصيفية الحارة.

لا يستخدمه أثناء طول الأمطار، ابقاء بعيداً عن الأمطار وأي مصادر مياه أخرى حتى يجف الطلاء جفافاً تماماً.

لا يستخدمه على اسطح تتربّب من خالياً المياه.

زمن الجفاف

رتبط فترات الجفاف بشكل عام بحركة الهواء ودرجة الحرارة وسُمك طبقة الطلاء وعدد طبقات الطلاء وسوف تتأثر بها طبعًا لذلك.

1. البيانات الموصى بها مخصصة لحالة إعادة الدهان بنفس نوع الطلاء العام.

2. في حالة التطبيق المتعدد للطبقات، تتأثر فترات الجفاف بعد الطبقات المطلية السابقة وتتابعها واجمالي سُمكها.

3. يجب أن يكون السطح جافاً وخاليًا من الملوثات قبل دهن طبقة الطلاء اللاحقة.

يتم قياس مدة التجفيف من خلال القيم التالية:

درجة حرارة السطح	الرطوبة النسبية 50%	10 °C	23 °C	40 °C
جفاف السطح (عند اللمس)	6h	3 h	1 h	
شيد الجفاف	h	12 h	6 h	
تجفيف الطلاء الزائد، الحد الأدنى	h	h	12 h	

توجيهات الاستخدام**إعداد السطح**

يجب أن تكون طبقة السطح سليمة ونقية وجافة وخلية من الغبار والزيت والشحم وثغاء الخرسانية وغير ذلك. ويجب إزالة جميع آثار العوامل التي تفرز الرغوة. وينصح بإجراء صنفية دقيقة بمادة صنفية مناسبة قبل إجراء الطلاء. ويجب إزالة أي جزيئات غبار/جزيئات هشة ناتجة عن ذلك.

نظام الطلاء الموصى به**البادي**

طبقة 1: Primer Penetrating Jotashield

دهان للطبقة الخارجية

Tex Antique Decor Jotashield : 2 طبقة (طبقات)

استخدم مالي جوتاشيلد لمعالجة عيوب السطح ثم اتبع ذلك بازالة الغبار المتراكم على السطح

أنظمة الطلاء الأخرى

1

- 1 طبقة : Primer Penetrating Jotashield
 2 طبقة : Tex Antique Decor Jotashield
 1 طبقة : Silk Colourlast Jotashield
 1 طبقة : Glaze Decor Jotashield

2

- 2 طبقة : Primer Penetrating Jotashield
 2 طبقة : Tex Antique Decor Jotashield
 2 طبقات : Glaze Decor Jotashield

الملاحظات

قد تكون بعض الأنظمة الأخرى محددة حسب منطقة الاستعمال.

شريط الفصل اللاصق فور انتهاء تطبيق الوجه النهائي

يجب خلط محتويات العبوات التي تحمل أرقام تشغيلات مختلفة معاً قبل الاستعمال.

يرجى الرجوع إلى إدارة المبيعات الإنسانية للاستفادة الفنية.

التخزين

ينبغي تخزين المنتج طبقاً للقوانين الوطنية. تتمثل شروط التخزين في أن تحفظ الحاويات في مكان جاف بارد ببيئة جيدة وبعيداً عن مصدر الحرارة والإشتعال. يجب الاحتفاظ بالحاويات مغلقة بإحكام.

الشهادات

قدرة على سد التشققات : 0.9 إلى 1.4 mm, Engineering Taywood, بالمملكة المتحدة.

معدل انقال البخار الرطب : الرتبة 2 (وسط : التصنيف طبقاً للمواصفة EN-1062-1).: Engineering Taywood, بالمملكة المتحدة.

معامل انتشار ثاني أكسيد الكربون : Class 1 (التصنيف طبقاً للمواصفة EN-1062-1).: سمك طبقة هواء مكافحة : 234 mm, Engineering Taywood, بالمملكة المتحدة.

الصحة والسلامة

يرجى مراعاة المحاذير البيئية والوقائية المعروضة على الحاوية.

تم إصدار نشرة بيانات سلامة المادة المنتج.
 وتشتمل نشرة بيانات السلامة الخاصة بالمنتج على المعلومات المفصلة المتعلقة بأخطار الصحة والسلامة والإجراءات الوقائية المتعلقة باستعمال هذا المنتج.
 إجراءات الإسعافات الأولية، ارجع للقسم 4.
 المداولة والتخزين، ارجع للقسم 7.
 معلومات النقل، ارجع للقسم 14.
 المعلومات التنظيمية، ارجع للقسم 15.

أخلاقيات المسؤولية

تم تقديم المعلومات الواردة في هذا المستند وفقاً لأحدث المعلومات المتوفرة لدى شركة Jotun، وبناءً على الاختبارات المعملية والخبرة العملية. تعتبر منتجات Jotun من السلع شبه الجاهزة، وباعتبارها كذلك، فإن هذه المنتجات دائمًا ما يتم استخدامها وفقاً لشروط معينة تحت رقابة شركة Jotun. ولا تتضمن شركة Jotun أي شيء سوى جودة المنتج نفسه. تحفظ شركة Jotun بالحق في تغيير البيانات المقدمة دون إخطار مسبق. وينبغي على المستخدمين الرجوع إلى شركة Jotun للحصول على الإرشادات الخاصة بهم ملائمة هذا المنتج بوجه عام لاحتياجاتهم الخاصة وللخدمات المحددة. وفي حالة التضارب بين إصدارات اللغات المختلفة من هذا المستند، فإن النسخة الإنجليزية (المملكة المتحدة) هي التي تكون سارية ويتم العمل بها.

وينبغي على المستخدمين الرجوع إلى شركة Jotun للحصول على الإرشادات الخاصة بهم ملائمة هذا المنتج بوجه عام لاحتياجاتهم الخاصة وللخدمات المحددة. إصدارات اللغات المختلفة من هذا المستند، فإن النسخة الإنجليزية (المملكة المتحدة) هي التي تكون سارية ويتم العمل بها.