

Jotatop BF10

제품 특성

본 제품은 2액형 화학경화형 지방족 아크릴 폴리우레탄 프로파일 필러입니다. 본 제품은 유연성이 높은 무용제 도료입니다. 탁월한 작업성과 샌딩 효과, 강한 부착력, 적절한 내충격성을 가졌습니다. 유리섬유 강화 에폭시와 폴리에스테르에 사용하기 위해 개발되었습니다.

용도

중방식:
 풍력 발전용 터빈 회전날개를 보호하기 위해 특별 설계되었습니다.

색상

회색

제품 정보

물성	시험/표준	서술
부피 고형분	ISO 3233	100 %
광택 수준 (GU 60 °)	ISO 2813	광택 (70-85)
인화점	ISO 3679 Method 1	101 °C
비중	계산값	1.5 kg/l
VOC-미국/홍콩	US EPA method 24 (실형된) (CARB(SCM)2007, SCAQMD rule 1113, Hong Kong)	7 g/l
VOC-EU	IED (2010/75/EU) (이론적 인)	2 g/l

제공되는 데이터는 일반적으로 공장에서 생산되는 제품이고, 색상에 따라 약간의 차이가 있습니다.

광택 설명: 요런 퍼포먼스 코팅 정의에 따르면

1회도장 도막두께

일반적인 권장 사양 범위

건조 도막 두께	200 - 3000	미크론
습도막 두께	200 - 3000	미크론
이론 도포율	5 - 0.3	m ² /l
이론 도포율	3,3 - 0,2	m ² /kg

표면 처리

후속 제품에 지속적인 부착력을 확보하기 위해 모든 표면은 깨끗하고 건조하고 오염이 없어야 합니다.

표면 처리 요약 테이블

소지	표면 처리	
	최소	추천
도장된 표면	깨끗하고 건조하며, 손상없는 호환 가능한 도장	깨끗하고 건조하며, 손상없는 호환 가능한 도장
합성물	표면은 스크래치 패턴을 주기 위해 손이나 기계로 연마해야 합니다.	표면은 스크래치 패턴을 주기 위해 손이나 기계로 연마해야 합니다.

도장

도장 방법

제품으로 적용할 수 있습니다.

흙손: 흙손, 팔레트 나이프, 정형 보드 또는 다른 적절한 도구.

제품 혼합비율 (무게비)

Jotatop BF10 Comp A	3 파트
Jotatop BF10 Comp B	1 파트

신나/세척 용제

세척 용제: Jotun Thinner No. 10

희석제를 세척 용제로 사용하는 경우 현지 규정에 따라 사용해야 합니다.

건조와 경화 시간

소지 온도	5 °C	10 °C	23 °C	35 °C
재도장시간, 최소	6 h	4.5 h	2 h	1.5 h
샌딩 건조/경화	6 h	4.5 h	2 h	1.5 h
서비스 건조/경화	21 d	14 d	7 d	3 d

최대 재도장간격은 이 제품의 적용 가이드 (AG)를 참조하십시오.

기온 및 습도 상승, Jotatop BF 저온 첨가제의 양 증가에 따라 시간이 단축됩니다.

최소 재도장시간: 후속도장이 적용되기 전에 권장되는 가장 짧은 시간.

샌딩 건조/경화: 사포의 끈적임 또는 막힘없이 페인트 도막을 샌딩할 수 있을 때의 건조 상태.

서비스 건조/경화: 도장이 중간 환경에 영구적으로 노출되기 전의 최소 시간.

유도 시간 및 가사 시간

도료 온도	23 °C
가사 시간	40 min

기온 및 습도 상승, Jotatop BF 저온 첨가제의 양 증가에 따라 시간이 단축됩니다.

쇼어 경도 D

쇼어 D값은 아래의 ISO 868의 측정법에 따라 평균 1000µm의 DFT와 20°C에서 14일 동안 경화된 제품을 보여줍니다.

3초후 측정

미연마	73 ± 5
연마재 P120	73 ± 5

제품 호환성

도장시스템의 실제 노출에 따라 다양한 프라이머와 상도가 이 제품과 조합하여 사용할 수 있습니다. 몇가지 예는 다음과 같습니다. 특정 추천사항은 Jotun에 문의하십시오.

이전 도장: 에폭시, 에폭시 마스틱, 폴리우레탄

포장 (대표적)

	무게	용기 크기 (리터)
Jotatop BF10 Comp A	18 kg / 9 kg	20 / 10
Jotatop BF10 Comp B	6 kg / 3 kg	5 / 3

비고. 각 지역의 현지규정에 따라 포장용량은 다를 수 있습니다.

보관

제품은 반드시 국가규정에 따라 보관되어야 합니다. 보관장소는 화염이나 발화원으로 부터 멀리 떨어진 선선하고, 건조하며, 통풍이 잘되는 장소에 보관되어야 합니다. 보관 용기는 반드시 밀봉되어야 합니다. 취급에 주의합니다.

저장기간 23 °C

Jotatop BF10 Comp A	24 개월
Jotatop BF10 Comp B	6 개월

일부 시장에서 현지규정에 따라 상업적으로 저장기간이 짧을 수 있습니다. 상기는 최소 저장기간이며, 그 후에는 도료 품질을 재 검사해야 합니다.

주의사항

이 제품은 전문가만 사용할 수 있습니다. 작업자와 조작자는 훈련 및 경험이 있어야 하며, 요턴의 기술자료에 따라 올바르게 혼합/교반하여 도장할 수 있는 능력과 장비를 가지고 있어야 합니다. 이 제품을 사용할 경우 도장작업자는 적절한 개인 보호 장비를 착용해야 합니다. 이 지침서는 제품의 현재 지식을 바탕으로 제공한 것입니다. 현장 조건에 맞게 제안된 편차는 작업을 시작하기 전에 승인을 위해 요턴 담당자에게 전달해야 합니다.

건강과 안전

용기에 표기된 주의 사항을 준수하십시오. 통풍이 잘되는 곳에서 사용하십시오. 스프레이 미스트를 마시지 마십시오. 피부 접촉을 피하십시오. 피부에 접촉시 적절한 세척제, 비누, 물 등으로 제거하십시오. 눈은 물로 잘 씻어내야 하며 즉시 치료해야 합니다.

색상 변화

프라이머 또는 방오도료를 주로 사용하는 경우 각 제품마다 약간의 색상 차이가 있을 수 있습니다. 마감 코팅으로 사용되는 이러한 제품 및 에폭시 기반 제품은 햇빛과 풍화에 노출될 때 초킹될 수 있습니다.

탑코트/마감 코팅의 색상 및 광택 유지는 색상의 유형, 온도, 자외선 강도 등과 같은 노출 환경, 도포 품질 및 일반적인 페인트 유형에 따라 달라질 수 있습니다. 자세한 내용은 지역 Jotun 사무소에 문의하십시오.

추가사항

본 문서에 기재된 정보는 실험과 요턴의 실질 경험을 통해 검증된 최상의 정보를 제공한 것입니다. 요턴의 제품은 반제품으로 고려되고, 요턴 통제밖의 추천용도 이외에 다른 목적으로 사용될 경우도 있기 때문에 당사는 어떠한 보증도 하지 않으며, 제품 그 자체의 품질에 대해서만 보증합니다. 지역 요구사항을 준수하기 위해 약간의 제품변형은 구현될 수 있습니다. 본 문서는 사전 예고없이 새로운 정보로 변경될 수 있습니다.

사용자는 항상 특정 적용 사례에 대해 제품의 일반적인 적합성에 대한 요턴의 특정 지침을 참조해야 합니다.

이 문서가 다른 언어들 사이의 불일치로 인해 문제가 있을 경우, 영어(영국) 버전을 우선으로 합니다.