

Rehabilit Perfect

Descripción del producto

Naturaleza

Este producto es un revestimiento impermeabilizante acrílico con gran resistencia a la intemperie, especialmente indicado para la protección de fachadas. Gracias a su fórmula antirreflejos y su alto poder de cubrición es ideal para disimular pequeñas imperfecciones en toda clase de superficies de albañilería de exteriores.

Características y ventajas

Acabado extra mate. Extraordinaria cubrición. Disimula imperfecciones de la superficie. Gran resistencia al exterior. Gran resistencia a los rayos UV. Transpirable. Muy buena adherencia. Fácil aplicación. No salpica. Previene la formación de moho y verdín en la película de la pintura.

Uso recomendado

Fácil aplicación y buen poder cubriente, para paredes exteriores e interiores (viviendas, naves, aparcamientos, obras), sobre todo tipo de superficies, como yeso, revoco, fibrocemento, cemento, etc.

Ficha del producto

Invasado	4 L y 15 L
Colores	Blanco y los colores disponibles en el sistema Jotun Multicolor.
Sólidos en volumen	49 ± 2 volumen%
Peso específico	1.55 Teórico

Datos de aplicación

El producto puede aplicarse mediante

Brocha : Recomendado.

Rodillo : Recomendado.

Pulverización : Se puede usar pistola airless.

Datos de aplicación para pistola airless

Boquilla	0.021-0.027"
Ángulo de pulverización	65-80°
Presión en boquilla	140 - 190 kg/cm ² (2100 psi)

Espesor de película por capa

Espesor de Película Seca	25 - 40 μm
Espesor de Película Húmeda	70 - 115 μm

Los espesores de película variarán y están calculados como promedio.

Rendimiento teórico 10 - 7 m²/l

El rendimiento depende del espesor de película aplicado, de la textura, de la porosidad del soporte, de las irregularidades, de la temperatura, de las pérdidas durante el pintado, etc.

Tiempos de secado

Los tiempos de secado varían en función de la circulación del aire, la temperatura, el espesor de película y el número de capas, y se verán afectados consecuentemente. Los valores mostrados en la tabla son los típicos:

1. Los datos recomendados indicados lo son para repintar con el mismo tipo genérico de pintura.
2. En el caso de aplicaciones multicapa, los tiempos de secado se verán influenciados por el número y la secuencia y por el espesor total de las capas previamente aplicadas.
3. La superficie debe estar seca y libre de contaminación antes de la aplicación de la capa siguiente.

Humedad relativa (HR) 50%

Temperatura del sustrato

10 °C

23 °C

Secado superficial (al tacto)

1 h

0.5 h

Secado

60 h

24 h

Seco para repintar, mínimo

10 h

6 h

Instrucciones de uso

Preparación de superficie

El soporte debe estar saneado, limpio, seco y exento de polvo, aceites, grasas, lechadas, etc. Cualquier traza de antiespumante debe ser eliminada. Se recomienda un lijado suave con un material abrasivo adecuado antes de aplicar. Eliminar cualquier resto de polvo y/o partículas sueltas.

Sistema de pintado recomendado

Imprimación

Jotashield Penetrating Primer Blanco : 1 Capa

Acabado

Rehabilit Perfect : 2 Capas

Observaciones

Se pueden especificar otros sistemas, dependiendo del uso.

Los envases con diferentes números de partida deben mezclarse todos juntos antes de usar.

Por favor consultar con el Departamento Comercial de Decoración si se precisa asistencia técnica.

Tiempo de vida de almacenaje a 23 °C

Rehabilit Perfect

48 meses

En algunos mercados el tiempo de vida de almacenaje puede ser inferior debido a la legislación local. El dato indicado es el tiempo de vida de almacenaje mínimo, tras el cual la calidad de la pintura estará sujeta a re-inspección.

Salud y Seguridad

Observar las indicaciones ambientales y de seguridad contenidas en la etiqueta.

Existe disponible una Ficha de Datos de Seguridad para este producto.

En la Ficha de Datos de Seguridad se indica la información detallada relativa a los riesgos para la salud y la seguridad y las medidas de protección para el uso de este producto.

Medidas de primeros auxilios, consultar la sección 4.

Manipulación y almacenaje, consultar la sección 7.

Transporte, consultar la sección 14.

Información reglamentaria, consultar la sección 15.

Nota de descargo

La información contenida en este documento se ofrece en base a nuestro conocimiento y en ensayos de laboratorio así como en nuestra experiencia práctica. Los productos de Jotun se consideran como mercancías semielaboradas y como tal, los productos se utilizan a menudo bajo condiciones ajenas a Jotun. Jotun solo puede garantizar la calidad del producto en sí. Es posible que se deban realizar ajustes menores en caso de necesidad de cumplir con exigencias legales locales. Jotun reserva el derecho de modificar los datos sin previo aviso.

Los usuarios deben consultar siempre Jotun para una orientación específica sobre la idoneidad de este producto para sus necesidades y prácticas específicas de aplicación general.

Si hay discrepancias de texto entre distintas ediciones idiomáticas, prevalecerá la versión en lengua inglesa (UK).