

## JOTUN Industri Impregnering

### Produktbeskrivelse

#### Type

Vanntynnet impregnering til behandling av fuktutsatte ubehandlede treoverflater over mark utendørs.

#### Egenskaper og fordeler

Gir beskyttelse mot angrep av råtesopp.

#### Bruksområde

Benyttes som ekstra sikkerhet mot råte.

#### Underlag

Produktet angriper ikke vindusglass, metall eller plast.



### Produktdata

<b>Emballasjestørrelser</b>	1000 L
<b>Farger</b>	Klar
<b>Volumbasert tørrstoffinnhold</b>	4.7 ± 2 volum%
<b>Litervekt</b>	1
<b>pH-verdi</b>	6 til 8.5
<b>Flammepunkt</b>	ikke brennbar

### Påføringsinformasjon

Produktet skal trekke inn i treverket og ikke danne film. Må ikke brukes på materialer som kommer i direkte kontakt med næringsmidler eller fôr. Avrenning til overflatevann må forhindres.

**Omrøring:** Rør/bland grundig med mekanisk røreverk før påføring.

#### Påføringsutstyr/-metoder

Produktet er beregnet for industriell påføring.

#### Rengjøring av malerverktøy

Maskiner og utstyr rengjøres med såpe og vann.

#### Tynner

Skal ikke tynnes.

### **Spreddeevne (forbruk) pr. strøk**

80-160 g/m<sup>2</sup> (tilsvarer 6.25-12.5 m<sup>2</sup>/l). Gjelder bartre.  
Maksimalt forbruk må ikke overskrides.

### **Forhold under påføring**

Underlagets og luftens temperatur må minst være +10 °C. Relativ fuktighet treverk maks. 18%.

### **Tørketider**

Ved bruk av tørkesone: 5-10 min. avh. av tørkesonen. Minimumsintervall for overmaling: 24 timer ved klosslegging ved +23 °C og RH 50%. Høy luftfuktighet og lav temperatur forlenger tørkeprosessen.

## **Bruksanvisning**

### **Forarbeid**

Underlaget skal være rent, fast og tørt.

### **Grunning**

Impregnerert treverk overflatebehandles som bart treverk. Unngå bruk av grunning som inneholder biocider.

### **Toppstrøk**

Kan overmales med alle Jotuns systemer beregnet på treverk. Treverk som utsettes for sollys skal ferdigbehandles med ønskede produkter snarest mulig og senest innen 1 md.

### **Tilleggsopplysninger**

For mer informasjon om yrkesmessig bruk, inkludert bruk av verneutstyr, se sikkerhetsdatablad.

### **Lagring**

Oppbevares utilgjengelig for barn. Fraktes og lagres frostfritt og stående.

### **Holdbarhet ved 23 °C**

Produktet er holdbart i minst to år i uåpnet emballasje.

I noen markeder kan kortere holdbarhet være oppgitt, grunnet lokal lovgivning. Ovennevnte er minimum holdbarhet, etter dette skal produktet kontrolleres.

### **Avfallshåndtering**

Tomemballasje, impregneringsrester og tilsølt materiale leveres til en lokal miljøstasjon. Fjern mest mulig impregnering fra verktøyet. Impregnering må ikke tømmes i avløp eller vassdrag men leveres til lokal miljøstasjon.



## Sertifikater

**JOTUN Industri Impregnering** er testet og har dokumentert effekt i henhold til EN 113 + EN 73, EN 113 + EN 84 samt EN 152.

## Godkjenninger

**JOTUN Industri Impregnering** er godkjent som trebeskyttelsesmiddel i henhold til forskrift om godkjenning av biocider og biocidprodukter (biocidforskriften, europeisk biociddirektiv 98/8/EF). Godkjent iht BPR, Godkjenningsnr. NO-2020-0185.

## Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

**Førstehjelpstiltak**, se punkt 4.

**Håndtering og oppbevaring**, se punkt 7.

**Transportinformasjon**, se punkt 14.

**Opplysninger om lover og forskrifter**, se punkt 15.

## Kontaktinformasjon

Jotun A/S  
P.O.Box 2021  
3202 Sandefjord  
Tel: 33 45 70 00

## Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laborietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for veiledning om hvorvidt produktet er egnet til formålet og tiltenkt påføringsmetode.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den engelske (Eng) versjonen være gjeldende.