

BUTINOX Interiør Moderne Oliemaling 40

Produktbeskrivelse

Type

Vandfortyndbar oliemaling til indendørs træværk.

Egenskaber og fordele

Malingen er slidstærk, rengøringsvenlig og giver en ensartet og glat overflade.

Anvendelsesområde

BUTINOX Interiør Moderne Oliemaling 40 er udviklet til indendørs brug. Anvendes som mellem- og topstrøg på træ, MDF plader, møbler, døre, karme og trælistes.

Produktdata

Emballagestørrelser	0,75 l (BASE 0,68 l) og 3 l (BASE 2,7 l).
Fås i følgende baser	Hvid, A, B og C.
Toning	Baser skal tones.
Glansgrad	40 halvblank
Generisk type	Vandfortyndbar oliemaling til indendørs brug.
Tørstofindhold efter volumen	34 ± 2 volumen%
Litervægt	1.1 - 1.28
pH værdi	8 til 10
VOC for brugsklar blanding	EU grænseværdi for produktet (kat. A/d): 130 g/l. Produktet indeholder max 80 g/l VOC.

Påføringsinformation

Omrøres godt. Indhold i emballage med forskellige produktionsnumre blandes sammen før brug for at undgå farveforskelle.

Påføringsværktøjer / -metoder

Pensel eller rulle og pensel. Påføres fyldigt og ensartet.

Vejledende data for airless spray

Sprøjtedyse	0,53 mm (0.021")
Sprøjtevinkel	30–50°
Dysetryk	15 MPa (150 kg/cm ²)

Sprøjtepåføring skal udføres af professionelle.

Rengøring af maleværktøj

Vand og BUTINOX Penselrens.

Spreddeevne og filmtykkelse

	Forbrug pr. strøg (m ² /liter)	Anbefalet filmtykkelse per strøg (µm)	
		Våd (beregnet)	Tør (beregnet)
Anbefalet:	8 - 10	100 - 125	34 - 42

Fortynder

Må ikke fortyndes.

Forhold under påføring

Temperaturen i luften og underlaget skal være over +10°C.

Tørretider

Tørretiden påvirkes af ændret temperatur, luftfugtighed og filmtykkelse.

Oplyst tørretid måles ved nævnte værdier:

Relativ Fugtighed (R.F.)	50%
Lufttemperatur	23 °C
Overfladetemperatur	23 °C

Støvtør	2 time(r)
Kan overmales efter	6 time(r)

Brugsanvisning

Underlaget skal være rent og tørt.

Flader rengøres med JOTUN Husvask, slibes mat og afstøves.

Fabrikslakeret træværk: Rengøres først med TreStjerner Gulvrens, slibes mat og afstøves inden grunding med BUTINOX Interiør Hæftegrunder.

Hårde og blanke underlag grundes med BUTINOX Interiør Hæftegrunder.

Nyt træværk, gulnet træværk samt underlag, der er misfarvet af sod/nikotin, grundes med JOTUN Knast-og Spærregrunder.

Skader og ujævnheder i underlaget samt samlinger mellem plader og sømhoveder udspartles med SCANOX Sparkel for Treverk og slibes ned.

Påfør 2 lag: BUTINOX Interiør Moderne Oliemaling 40.

Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit og stående.

Affaldshåndtering

Flydende maling/lak må ikke hældes i kloak/afløb. Bortskaffes iht. lokale forskrifter.



Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: 4103585

Sikkerhedsregler

1-1

1993

Diverse

Produktkode: 37482

De 3 første tal/bogstaver i varenummeret: 26D

Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S

Jernet 6,

6000 Kolding

Tlf: +45 7630 3200 - Mailadresse: mail@jotun.dk

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Scanox' viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Scanox' produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Scanox' kontrol, kan Scanox ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Scanox forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun Danmark A/S for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den norske (Norge) version, der er gældende.