

# JOTAPROFF Projekt dammbinder klar

## JOTAPROFF Projekt støvbinder klar

### Produktbeskrivning

#### Typ

**JOTAPROFF Projekt dammbinder klar** är en matt transparent dammbinder för inomhusbruk.



#### Egenskaper och fördelar

Produkten är effektiv att applicera. Ger ett matt, transparent utseende. Torkar snabbt.

#### Användningsområde

Används för dammbindning på väggar och tak av sugande underlag som gips, lättbetong, betong och andra mineraliska ytor som behöver en genomskinlig försegling för att binda dammet.



### Produktdata

<b>Emballagestorlek</b>	10 L och 100 L
<b>Kulör</b>	Klar.
<b>Generisk typ</b>	Akryl.
<b>Volymtorrhalt</b>	4 ± 2 volym%
<b>Litervikt</b>	1
<b>pH värde</b>	8.5
<b>VOC för bruksfärdig blandning</b>	EU gränsvärde för produkten (kat. A/g): 30 g/l. Produkten innehåller max 10 g/l VOC.

### Appliceringstekniska data

#### Anmärkning

**JOTAPROFF Projekt dammbinder klar** skall inte användas till arbeten utöver de som nämns ovan. Färgen tillfredsställer ej de nödvändiga krav på tvättbarhet som ställs på andra arbeten. Produkten kan övermålas med alla Jotuns färger. Produkten är inte ett lämpligt underlag för tapet.

#### Appliceringsverktyg / -metoder

Roller eller spruta. För utsparning används pensel.

#### Riktlinjer vid högtryckssprutning

<b>Munstyckets diameter</b>	0,53 mm (0.021")
<b>Sprutvinkel</b>	65–80°

JOTAPROFF Prosjekt støvbinder klar

**Färgtryck** 15 MPa (150 kg/cm<sup>2</sup>)

### Rengöring av verktyg

Vatten och **JOTUN Penseltvätt**.

### Sträckförmåga och skiktjocklek

#### Förbrukning per strykning (m<sup>2</sup>/liter)

**Rekommenderad:** 10 - 14

### Förtunning

Produkten är färdig att använda och skall inte spädas.

### Förhållanden under applicering

Luftens och underlagets temperatur skall vara över +10 °C.

### Torktider

Torktiden avviker vid ändrad temperatur, luftfuktighet, ventilation och filmtjocklek.

#### Angiven torktid är uppmätt under följande förutsättningar:

<b>Luftfuktighet (RH)</b>	50 %
<b>Luftens temperatur</b>	23 °C
<b>Underlagets temperatur</b>	23 °C

<b>Torr för beröring</b>	30 min.
<b>Övermålningsbar efter</b>	1 t
<b>Brukstorr</b>	24 t
<b>Genomhärdad</b>	4 veckor

## Bruksanvisning

### Förarbete

Underlaget skall vara rent, fast och torrt. Eventuell formolja skall avlägsnas. Nyggjuten betong bör härda minst 14 dagar innan applicering av **JOTAPROFF Projekt dammbinder klar**.

### Slutstrykning

Puts och betong rengörs från damm och smuts och behandlas direkt med **JOTAPROFF Projekt dammbinder klar**. Påföres jämnt och fylligt.

### Rengöring

**JOTUN Special wipes** rekommenderas för att rengöra vid spill. **JOTUN Special wipes** är en praktisk tvätt- och rengöringsservett för rengöring innan och under målning.

### Underhåll

Produkten skall inte tvättas. Använd så torra rengöringsmetoder som möjligt. Dammsugning eller torr mopning rekommenderas till dagligt underhåll. Dammsugning/Torrmopning med microfibrtrasa.

### JOTAPROFF Prosjekt støvbinder klar

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, reparationer osv. se FDU-databladet.

### Lagring

Fraktas och lagras frostfritt och stående.

### Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten/penseltvätt. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



### Miljömärkning



Produkten är godkänd av Nordisk Miljömärkning och tillgodoser kraven för miljömärkning Svanen.



Produkten är testad efter tre dagar (RISE) enligt testkraven av BREEAM® NOR. Produkten uppfyller BREEAM® NOR HEA 02. **JOTAPROFF Projekt dammbinder klar** innehåller inga ämnen på A20-listan.

### Green Building-standarder

Den deklarerade produkten uppfyller följande krav:

- Emissionskrav enligt M1: Classification of Indoor Environment 2008 (LVI 05-10440, 2014)
- Svanemärket (2096 0002)
- Egenskapskriterier i BASTA (2018:A2)
- Accepteras enligt Byggvarubedömningens Bedömningskriterier 4.0 (2016)
- Klass B enligt Bedömningskriterier 6.0 för SundaHus (2013)

BREEAM® NOR (2012/2016): Hea 9/02: VOC-innehåll för "Matt färg för väggar och tak inomhus" (Glans <25@60°) (30 g/l) (EU Directive 2004/42/CE) och emissionskrav (ISO 16000-serien eller CDPH v 1.2).

BREEAM® NOR (2012/2016): Mat 1.3/01: Produkt specifik typ III EPD (ISO 14025, ISO 21930, EN 15804) för Jotun A/S.

BREEAM® NOR (2012/2016): Mat 1.5/01: Produktens säkerhetsdatablad bekräftar att produkten inte innehåller några ämnen på den norska A20-listan.

Yttligare certifikat och godkännande kan finnas tillgängliga på begäran.

## Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

**Första hjälpen**, se punkt 4.

**Hantering och lagring**, se avsnitt 7.

**Transportinformation**, se punkt 14.

**Gällande föreskrifter**, se punkt 15.

### Inomhusmiljö/Emissioner:

Produkten emitterar lite. Emissionsmätningen är utförd på ett neutralt underlag. Underlag och förbehandling påverkar den totala emissionen från den färdigbehandlade ytan.

## Diverse

### Kontaktinformation

Jotun Sverige AB  
Box 151  
421 22 Västra Frölunda  
Tlf.: 031 69 63 00

### Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska (Eng) versionen som är giltig.