

## Barrier 80 S

### Descriere produs

Aceasta este o vopsea epoxidică îmbogățită cu zinc din două componente, ranforsată cu ceramică. Acesta are o uscare rapidă, volum ridicat de solide și conține foarte mult praf de zinc. Conform cu cerințele de compoziție de vopsea SSPC 20, nivel 2 și ISO 12944-5. Acesta oferă protecție foarte bună la coroziune, ca parte a unui sistem de acoperire completă. Pentru a fi utilizat ca grund în medii atmosferice. Potrivit pentru oțel carbon, repararea anorganic acoperire silicat de zinc și suporturilor de oțel galvanizat deteriorate. Acest produs este conform cu ASTM D520 tipul II pentru pulberea de zinc.

### Utilizare recomandată

Segmentul industrial:

Adecvat pentru oțel structural și conducte expuse în categorii de coroziune până la CX (ISO 12944-2).

Recomandat pentru medii marine, rafinării, centrale electrice, poduri, clădiri, echipamente de minerit și oțel structural general. Special conceput ca un primer în sistemele de acoperire unde durabilitatea extinsă e necesară.

### Aprobări și certificări

Testat în conformitate cu ISO 12944-6, durabilitate mare așteptată în categoria de coroziune C5H și C5VH.

Testare de pre-calificare în conformitate cu NORSOK M-501, Rev 6/7, System 1, potrivit pentru expunerea la exterior în mediul marin, sub 120 °C.

CertIFICATE adiționale și alte aprobări pot fi puse la dispoziție la cerere.

### Culori

gri

### Date produs

Proprietate	Test/Standard	Descriere
Volum de solide	ISO 3233	67 ± 2 %
Grad de luciu (GU 60 °)	ISO 2813	matt (0-35)
Punctul de aprindere	ISO 3679 Metoda 1	25 °C
Densitate	calculată	2.3 kg/l
COV-EU	IED (2010/75/EU) (teoretic)	307 g/l

Datele furnizate sunt valabile pentru bunurile produse în fabrică, pot apărea ușoare variații în funcție de culoare.

Descrierea gradului de luciu: Conform definiției Jotun Performance Coatings.

## Grosimea filmului per strat

### Intervalul tipic recomandat în specificație

Grosimea stratului uscat	60 - 100	μm
Grosimea stratului umed	90 - 150	μm
Consum teoretic	11.1 - 6.7	m <sup>2</sup> /l

Acest produs poate fi aplicat până la 50% mai mare decât maximul grosimii specificate a filmului fără pierderea proprietăților tehnice.

## Pregătirea suprafeței

### Tabel sumar pentru pregătirea suprafeței

Substrat	Pregătirea suprafeței	
	Minim	Recomandat
Oțel carbon	St 3 (ISO 8501-1)	Sa 2½ (ISO 8501-1)
Oțel cu grund de protecție temporară	Grund de înmagazinare curat, uscat și intact conform (ISO 12944-4 5.4)	Curățare ușoară (sweep) sau sablare Sa2 (ISO 8501-1) pentru cel puțin 70% din suprafață.

## Aplicare

### Metode de aplicare

Produsul poate fi aplicat cu:

Spray:	Utilizați pulverizarea fără aer.
Pensula:	Recomandat pentru suprafețe mici și zone înguste. Atenție la atingerea grosimii specificată a stratului uscat.

### Raportul de amestecare al produsului (în volum)

Barrier 80 S Comp A	6 parte(i)
Barrier 80 S Comp B	1 parte(i)

### Diluant/Solvent de curățare

Diluant: Jotun Thinner No. 17 / Jotun Thinner No. 69

: pentru evaporare rapidă  
Jotun Thinner No. 69: pentru evaporare ușoară, maxim 10%

Este recomandat să folosiți Jotun Thinner No. 69 atunci când  $T > 30^{\circ}\text{C}$ .  
Atunci când Umiditatea Relativă este  $< 30\%$ , este recomandat să folosiți Jotun Thinner No. 69 când  $T > 25^{\circ}\text{C}$ .

### Date privind pulverizarea airless

Dimensiunea duzei (inch/1000): 15-21  
Presiunea la duză (minimum): 150 bar/2100 psi (presiune)

### Timpul de uscare și de întărire

Temperatură substrat	-5 °C	0 °C	5 °C	10 °C	23 °C	40 °C
Uscare la suprafață (atingere)	1 h	45 min	30 min	20 min	8 min	4 min
Uscare pentru manipulare	16 h	8 h	4 h	3 h	2 h	40 min
Uscare pentru reacoperire, minimum	16 h	8 h	4 h	3 h	2 h	40 min
Întărit / uscat pentru expunere	21 d	14 d	10 d	7 d	5 d	3 d

Pentru intervale maxime de reacoperire, vă rugăm să consultați Ghidul de Aplicare (AG) al acestui produs.

Timpii de uscare și de întărire sunt determinați la o temperatură controlată, având o umiditate relativă de sub 85%, și la o medie a intervalului DFT al produsului.

Uscare la suprafață (atingere): Starea de uscare atunci când apăsarea ușoară cu un deget, nu lasă o amprentă sau este lipicios.

Uscat pentru manipulare: Timpul minim înainte ca vopseaua să poate tolera traficul normal de picior fără semne permanente, amprente sau alte daune fizice.

Uscat pentru reacoperire minim: Timpul cel mai scurt recomandat pentru ca următorul strat să poată fi aplicat.

Întărit / uscat pentru expunere: Timpul minim înainte de acoperire poate fi expus permanent la mediul destinat / mediu.

### Timp de inducție și timp de reacție

Temperatura vopselei **23 °C**

Timp de reacție 6 h

## Rezistență la caldură

	Temperatura	
	Continuă	Maximă
Atmosferică, uscată	120 °C	140 °C

Durata de expunere la valoarea maximă a temperaturii - max. 1 oră.

Temperatura afișată se referă la retenția proprietăților de protecție. Proprietățile estetice pot avea de suferit la aceste temperaturi.

## Compatibilitatea Produsului

În funcție de expunerea efectivă a stratului de vopsea, diverse grunduri și straturi finale pot fi utilizate în combinație cu acest produs. Câteva exemple sunt prezentate mai jos. Contactați Jotun pentru recomandarea de sisteme specifice.

Stratul precedent: zinc de înmagazinare inorganic  
Stratul următor: expoxidic, epoxi mastic, poliuretan

## Ambalare (tipic)

	Volum (litri)	Marimea recipientelor (litri)
Barrier 80 S Comp A	7.5	10
Barrier 80 S Comp B	1.25	3

Volumele stabilite sunt pentru culorile produse în fabrică. De notat că variantele locale privind capacitatea ambalajului și volumele ambalate pot varia datorită regulilor locale.

## Depozitare

Produsul trebuie depozitat în conformitate cu reglementările naționale. Păstrați containerele într-un spațiu uscat, răcoros, bine ventilat, departe de sursele de căldură și aprindere. Containerele trebuie să fie închise ermetic. Manipulați cu grijă.

## Termenul de valabilitate la 23 °C (luni)

Barrier 80 S Comp A 24 Luni  
Barrier 80 S Comp B 24 Luni

În unele piețe, durata de viață comercială poate fi mai scurtă fiind impusă de legislația locală. Mai sus este timpul minim de viață, calitatea vopselei poate fi ulterior subiect de reinspecție.

## Avertisment

Acest produs este destinat exclusiv uzului profesional. Aplicatorii și operatorii trebuie să fie instruiți, experimentați, să aibă capacitatea și echipamentele pentru a amesteca / mixa și aplica vopselele în mod corect și în conformitate cu documentația tehnică Jotun. Aplicatorii și operatorii trebuie să utilizeze echipament adecvat de protecție personală atunci când utilizează acest produs. Aceste recomandări se bazează pe informațiile actuale despre produs. Orice sugestie de modificare pentru a se potrivi condițiilor din fabrică/șantier va fi transmisă pentru aprobare reprezentantului Jotun responsabil, înainte de a începe lucrul.

## Sănătate și siguranță

Vă rugăm să respectați notele de avertizare menționate pe ambalaj. Utilizați produsul în zone bine ventilate. Nu inhalați vaporii rezultați în urma aplicării. Evitați contactul cu pielea. Scurgerile pe piele trebuie să fie imediat eliminate cu agent de curățare adecvat, apă și săpun. Ochii trebuie să fie bine spălați cu apă și cautați asistență medicală imediată.

## Variația de culoare

După caz, produsele destinate în principal utilizării ca grunduri sau antivegetative pot avea ușoare variații de culoare de la lot la lot. Astfel de produse și alte produse pe bază de epoxidice utilizate ca strat de final, se pot creta atunci când sunt expuse la lumina soarelui și la intemperii.

Păstrarea culorii și a luciului pe straturile finale / straturile de finisare poate varia în funcție de tipul de culoare, mediul de expunere, cum ar fi temperatura, intensitatea UV etc., calitatea aplicării și tipul generic de vopsea. Contactați biroul local Jotun pentru informații suplimentare.

## Termeni și condiții

Informațiile din acest document au la bază cele mai bune cunoștințe Jotun fondate în urma testelor de laborator și experiența practică. Produsele Jotun sunt considerate ca fiind produse semi-finite, ca atare, acestea sunt adesea folosite în medii necontrolate de Jotun. Jotun nu poate garanta nimic altceva în afară de calitatea produsului în sine. Variații minore de produs pot fi puse în aplicare pentru a se conforma cu cerințele locale. Jotun își rezervă dreptul de a modifica datele furnizate fără notificare prealabilă.

Utilizatorii ar trebui să se consulte întotdeauna cu Jotun pentru instrucțiuni specifice privind adecvarea generală a acestui produs pentru nevoile și practicile specifice aplicării lor.

Dacă există vreo neconcordanță între diferitele aspecte lingvistice ale acestui document, versiunea în limba engleză (Marea Britanie), va prevala.