

Fenomastic Güzel Evim Mineral Seffaf Koruyucu

Descrierea produsului

Tip

Acest produs este un tratament transparent care pastrează un aspect natural mat și oferă durabilitate.

Utilizare recomandată

Ca strat final în zone expuse sau cu risc de udare.

Date produs

Capacitate de ambalare	0.9 L
Grad de luciu	3
Tipul generic	emulsie acrilică
Volum de solide	30 ± 2 volum%
Greutate specifică	1.05

Date privind aplicarea

Metode de aplicare

Rolă Anza pentru substraturi lise.

Atunci când se folosește bandă, se recomandă banda Tesa Sensitive pentru suprafețe sensibile sau un produs asemănător.

Agent de curățare a ustensilelor

Apă

Grosimea filmului per strat

Grosimea tipică recomandată

Grosimea stratului uscat 30 - 38 μm

Grosimea stratului umed 100 - 125 μm

Grosimea stratului variază, calculul a fost făcut pe medie.

Consum teoretic 8 - 10 m²/l

Consumul variază în funcție de grosimea filmului aplicat, tipul de textură, porozitatea suprafeței, imperfecțiuni, temperatură, pierderile survenite în timpul aplicării etc.

Diluant

Apă

Diluție

Acest produs este gata de folosire și nu trebuie diluat.

Condiții în timpul aplicării

Temperatura aerului și a suportului, în timpul aplicării, trebuie să fie de peste +10 °C.

Timpii de uscare

Timpii de uscare sunt în general influențați de circulația aerului, temperatură, grosimea peliculei, numărul de straturi și vor fi afectați corespunzător. Cifrele date în tabel sunt tipice pentru:

1. Datele recomandate sunt, pentru recuperarea cu același tip generic de vopsea.
2. În cazul aplicării mai multor straturi, timpii de uscare vor fi influențați de numărul, secvența și grosimea totală a straturilor anterior aplicate.
3. Suprafața trebuie să fie uscată și fără urme de orice contaminare anterior aplicării stratului următor.

Timpii de uscare sunt măsurați în valorile indicate:

Umiditatea relativă 50%

Temperatură substrat

23 °C

Uscare la suprafață (atingere)

1 h

Uscate / uscat pentru imersie

4 săptămâni

Indicații de utilizare

Pregătirea suprafeței

Substratul trebuie fie, curat, uscat și fără urme de praf, ulei, grăsimi, lapte de ciment etc. Toate urmele de agenți de eliberare / agenți de întărire trebuie să fie eliminate. O șlefuire ușoară cu material abraziv adecvat este recomandată înainte de aplicare. Orice urmă de praf/particule libere trebuie să fie îndepărtată.

Sistem de vopsire recomandat

Strat final

Fenomastic Güzel Evim Mineral Seffaf Koruyucu : 1 Strat

Depozitare

Produsul trebuie depozitat în conformitate cu reglementările naționale. Păstrați containerele într-un spațiu uscat, răcoros, bine ventilat, departe de sursele de căldură și aprindere. Containerele trebuie să fie închise ermetic. Manipulați cu grijă.

Sănătate și siguranță

Vă rugăm să respectați avizele de mediu și de precauție afișate pe container.

A fost emisă Fișă Tehnică de Securitate pentru acest produs.

Informații detaliate cu privire la riscurile și precauțiile de sănătate și siguranță pentru folosirea acestui produs sunt specificate în

Măsuri de prim-ajutor, consultați secțiunea 4.

Manipularea și depozitarea, consultați secțiunea 7.

Informații despre transport, consultați secțiunea 14.

Informații de reglementare, consultați secțiunea 15.

Daunătoare

Termeni și condiții

Informațiile din acest document au la bază cele mai bune cunoștințe Jotun fondate în urma testelor de laborator și experiența practică. Produsele Jotun sunt considerate ca fiind produse semi-finite, ca atare, acestea sunt adesea folosite în medii necontrolate de Jotun. Jotun nu poate garanta nimic altceva în afară calitatea produsului în sine. Variații minore de produs pot fi puse în aplicare pentru a se conforma cu cerințele locale. Jotun își rezervă dreptul de a modifica datele furnizate fără notificare prealabilă.

Utilizatorii ar trebui să se consulte întotdeauna cu Jotun pentru instrucțiuni specifice privind adecvarea generală a acestui produs pentru nevoile și practicile specifice aplicării lor.

Dacă există vreo neconcordanță între diferitele aspecte lingvistice ale acestui document, versiunea în limba engleză (Marea Britanie), va prevala.