

JOTUN DryTech Murfiller

Produktbeskrivelse

Type

Et strukturutjevne og rissoverbyggende mellomstrøk for utendørs bruk.



Egenskaper og fordeler

Mellomstrøk som sikrer en jevn, pen mur. Utjevner riss og ujevnheter. Gir økt beskyttelse og forlenger vedlikeholdsintervallet.

Bruksområde

Til alle typer mur, grunnmur, betong, både ubehandlet og tidligere malt. Brukes i **JOTUN DryTech Mur**-system. Spesielt godt egnet på gamle pussfasader med riss, avflassing eller andre ujevnheter. Skal overmales med **JOTUN DryTech Murliming**.



Produktdata

Emballasjestørrelser	3 L (fyllingsgrad 2,7 L) og 10 L (fyllingsgrad 9 L).
Brekking	Skal brekkes over Jotun Multicolor . Fargene vil avvike og er kun ment som toning for å gi bedre dekk for toppstrøket.
Farger	Hvit.
Glansgrad	Matt
Generisk type	Mellomstrøk, lett strukturert. Inneholder silikonemulsjon.
Volumbasert tørrstoffinnhold	50 ± 2 volum%
Litervekt	1.7
pH-verdi	9
VOC for bruksklart produkt	EU grenseverdi for produktet (kat. A/c): 40 g/l. Produktet inneholder maks 40 g/l VOC.

Påføringsinformasjon

Anmerkning

Rør godt om før bruk. Produktet er ferdig til bruk.

Påføringsutstyr/-metoder

Pensel og rull. Produktet bør påføres med pensel, men kan legges på med rull for deretter å arbeides inn i underlaget med pensel. Bør påføres i små felter av gangen. For best mulig strukturutjevning og rissoverbygging bør produktet krysspensles (villstrykes).

Rengjøring av malerverktøy

Vann og **JOTUN Penselrens**.

Spreddeevne (forbruk) og filmtykkelse

	Spreddeevne (forbruk) pr. strøk (m ² /liter)	Filmtykkelse pr. strøk (µm)	
		Våt (beregnet)	Tørr (beregnet)
Anbefalt	3 - 4	250 - 333	125 - 167

Utspeding

Ikke tilsett fremmede oljer.

Forhold under påføring

Temperatur i luften og underlaget må være over +5 °C og under +25 °C.

- Høy luftfuktighet (RH%) forlenger tørketiden for vanntynnbare produkter vesentlig.
- Varm luft kan holde på mer fuktighet enn kald luft, og ved temperaturfall kan dette føre til dugg.
- Stillestående luft forsinker tørk, og kan gi større fare for dugg.
- Lav temperatur og dugg kan gi mangelfull filmdannelse/opphøring.

På dager med fare for dugg, bør man derfor avslutte malerjobben i god tid før duggfall.

Tørketider

Tørketiden avhenger av underlagets temperatur (min. +5 °C), sugeevne, luftfuktighet og luftbevegelse.

Oppgitt tørketid er målt ved nevnte verdier:

Relativ luftfuktighet (RH)	50 %	50 %
Lufttemperatur	10 °C	23 °C
Underlagstemperatur	10 °C	23 °C

Støvtørr	6-8 t	3-4 t
Overmalbar	24 t	12 t

Bruksanvisning

Forarbeid:	Underlaget skal være rent, fast og tørt. Pussarbeider utføres i henhold til gjeldende standarder. Løstsittende maling, løs puss og all gammel kalk skal fjernes. Sopp, sot og annen smuss fjernes med JOTUN 2-i-1 Kraftvask og soppfjerner , med etterfølgende skylling med rent vann. Flatene må være tørre før videre behandling og pussreparasjoner må herde i min. 4 uker før overmaling. Alle byggtekniske mangler skal utbedres før malerarbeidet påbegynnes.
Grunning:	Ubehandlet/bar mur/puss/betong må grunnes med JOTUN DryTech Murprimer .
Mellomstrøk:	Påføres med pensel - krysspensles/villstrykes. Utjevning av små sprekker og ujevnheter: JOTUN DryTech Murfiller . Utjevning av strukturforskjeller i underlaget og fylling av riss inntil 0,5 mm: JOTUN DryTech Murfiller . Skal alltid overmales med JOTUN DryTech Murmaling .

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, reparasjon osv.

Lagring

Fraktes og lagres frostfritt og stående.

Avfallshåndtering

Flytende malingrester skal ikke tømmes ut i avløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



Må være tomt og tørt

Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet. Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Diverse

NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB numre:

54430195, 54430206

NOBB modul nummer

42137583

Kontaktinformasjon

Jotun A/S
Box 2021
NO-3202 Sandefjord
Norway

Tel.: +47 33 45 70 00

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for veiledning om hvorvidt produktet er egnet til formålet og tiltenkt påføringsmetode.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den engelske (Eng) versjonen være gjeldende.