

# JOTAPROFF Täckande Utegrund

## Produktbeschreibung

### Typ

Ölbasierte weiße Grundierung für alte Holzflächen im Außenbereich mit partiell entferntem Altanstrich (Renovierung). Wird mit deckender Farbe überarbeitet.

### Besondere Merkmale und Nutzen

Speziell für die Renovierung entwickelt, für alte Holzflächen im Außenbereich mit partiell entferntem Altanstrich. Bietet eine gute Anhaftung. Verlängert die Haltbarkeit des Anstrichsystems. Schnell trocknende Grundierung.

### Empfohlener Anwendungsbereich

Wird auf bereits lasierten oder deckend gestrichenen Holzflächen im Außenbereich verwendet.

## Produktdaten

<b>Verpackungsgrößen</b>	3 L und 10 L.
<b>Farbtöne</b>	Weiß.
<b>Glanzgrad</b>	5–10.
<b>Generischer Typ</b>	Grundierung auf Basis spezieller Alkydöle.
<b>Festkörpervolumen</b>	43 ± 2 Volumen%
<b>Spezifisches Gewicht</b>	1.36            Weiß.
<b>pH-Wert</b>	7
<b>VOC für gebrauchsfertige Mischung</b>	EU Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie a/d): 130 g/l. Dieses Produkt enthält max. 75 g/l VOC.

## Anwendungsdaten

### Bemerkungen

Inhalte von Dosen mit unterschiedlichen Produktionsnummern sollten gemischt werden, um mögliche Farbabweichungen zu vermeiden. Vor der Verarbeitung gut durchrühren. Folgebearbeitungen auf brandhemmend beschichteten Fassaden können Ausblühungen oder Abplatzungen zur Folge haben.

Untergründe, die früher mit Leinöl oder leinöhlhaltigen Lasuren behandelt wurden, müssen bis zum rohen Holz gereinigt/geschliffen werden. Leinöl kann bei Neubeschichtung zu Blasenbildung führen. Mit Leinöl in der Vergangenheit behandelte Holzflächen, bis auf das rohe Holz runterschleifen und mit alkalischem Reinigungsmittel waschen um das Holz von überschüssigen Leinöl zu reinigen. So wird eine mögliche Blasenbildung verringert.

Voranstriche mit teer-/mineralöhlhaltiger-Farbe kann zu Verfärbungen des Deckanstrichs führen. Führen Sie einen Probeanstrich durch.

Auf noch nicht ganz trockenen Anstrichen kann Sonne das Austrocknen der Oberfläche und Blasen verursachen. Tau kann matte Stellen verursachen. Matte Stellen können auch auftreten, wenn bei der Trocknung eine relativ hohe Luftfeuchtigkeit und niedrige Temperaturen bestehen.

Denken Sie an die Beschichtung der Hirnhölzer.

## Auftragsverfahren

Pinsel, Rolle oder Airless. Sprühen: Nur für den professionellen Gebrauch.

## Anwendungsdaten zum Airless-Sprühen

Düsengröße	0.46-0.53 mm (0.018-0.021")
Spritzwinkel	65-80°
Düsendruck	15-18 MPa (150-180 kg/cm <sup>2</sup> )

## Reinigung der Malerwerkzeuge

Wasser und JOTUN Penselrens.

## Ergiebigkeit (pro Anstrich) und Schichtdicke

	Ergiebigkeit pro Anstrich (m <sup>2</sup> /liter)	Schichtdicke pro Anstrich (µm)	
		Nass (berechnet)	Trocken (berechnet)
Empfohlen, zuvor behandelte ungehobelte Hölzer:	4 - 7	143 - 250	61 - 108
Empfohlen, zuvor behandelte gehobelte Hölzer:	5 - 8	125 - 200	54 - 86

## Verdünnung

Bitte beachten Sie: Kann nicht mit anderen Farben gemischt werden. Nicht mit Öl-Additiven mischen.

## Bedingungen während des Auftrags

Luft- und Oberflächentemperatur muss über +5 °C während des Anstrichs betragen. Steichen Sie nicht, wenn die Gefahr von Niederschlag oder Regen besteht. Warten Sie bis der Untergrund trocken ist und der Anstrich trocknen kann.

## Trocknungszeiten

Die Trocknungszeit kann aufgrund der Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Wind und Schichtstärke abweichen. Niedrigere Temperaturen verlängern die Trocknungszeiten.

### Die Trocknungszeit wurde mit den angegebenen Werten gemessen:

Relative Luftfeuchtigkeit (RH)	50 %	50 %	50 %
Lufttemperatur	5 °C	15 °C	23 °C
Untergrundtemperatur	5 °C	15 °C	23 °C
Staubtrocken	8 Std.	6 Std.	4 Std.
Überstreichbar nach	16 Std.	12 Std.	6 Std.

## Verarbeitungshinweise

### Untergrund Vorbehandlung

Der Untergrund muss tragfähig, sauber und trocken sein. Scharfe Kanten runden. Bereits gestrichenes Holz mit JOTUN 2-i-1 Kraftvask/Træ- og Murrens reinigen. Lose, verwitterte und vergraute Holzteile sowie Altanstriche bis auf tragfähigen Grund entfernen/abschleifen. Glänzende und glatte Oberflächen anschleifen. Verschmutzte/Pilz befallene Oberflächen müssen mit JOTUN 2-i-1 Kraftvask/Træ- og Murrens abgewaschen werden.

### Grundierung

Neue Holzteile vor oder unmittelbar nach dem Einbau mit **VISIR Oljegrunning pigmentert** oder **JOTUN Tregrunning klar** grundieren. 3-4 Anstriche **VISIR Oljegrunning pigmentert** satt naß-in-naß auf die Hirnholzflächen auftragen.  
Flächen mit partiell vorhandenem Altanstrich und übrige Holzflächen müssen mit einem Anstrich **JOTAPROFF Täckande Utegrund** gestrichen werden.  
Mit erforderlichem Endanstrich innerhalb eines Monats überarbeiten.

### Decklack

Kann mit allen deckenden und lasierenden Außenprodukten überarbeitet werden.  
Mit zwei Anstrichen des ausgewählten Deckanstrichs abschließen. Befolgen Sie die Anweisungen zu dem ausgewählten Produkt.

### Bemerkungen

Schauen Sie auch auf die Jotun website: [www.jotun.com](http://www.jotun.com).

### Lagerung

Bei Lagerung oder Transport die Gebinde aufrecht und frostfrei lagern/transportieren.

### Abfallbeseitigung

Flüssige Farben dürfen nicht in die Kanalisation oder Gewässer entleert werden. Bitte entsorgen Sie diese bei einem zugelassenen örtlichen Abfallwirtschaftshof bzw. bei den Sammelstellen für Lacke und Farben.



## Gesundheit und Sicherheit

Bitte beachten Sie die Umwelt- und Vorsichtsmaßnahmen auf dem Gebinde.

Es wurde ein Sicherheitsdatenblatt für das Produkt ausgestellt.  
Detaillierte Informationen zu Gesundheits- und Sicherheitsrisiken sowie zu Vorsichtsmaßnahmen bei der Anwendung dieses Produkts werden in den Sicherheitsdatenblättern aufgeführt.  
Erste-Hilfe-Maßnahmen, siehe Punkt 4  
Bedienung und Lagerung, siehe Abschnitt 7.  
Transportinformationen finden Sie in Abschnitt 14.  
Zulassungsinformationen finden Sie in Abschnitt 15.

### Haftungsausschluss

Die Angaben in diesem Dokument erfolgen nach bestem Wissen auf der Grundlage von Laborversuchen und praktischen Erfahrungen von Jotun. Die Produkte von Jotun werden als Halbfertigerzeugnisse betrachtet und als solche oft unter Bedingungen verarbeitet, die sich der Einflussnahme von Jotun entziehen. Jotun kann für nichts anderes als die Qualität des Produktes selbst garantieren. Geringfügige Produktanpassungen können vorgenommen werden, um den lokalen Anforderungen zu entsprechen. Jotun behält sich das Recht vor, die gegebenen Daten ohne Ankündigung zu ändern.

Verarbeiter sollten Jotun stets zwecks spezifischer Beratung zur generellen Eignung des Produkts für ihre Zwecke und spezifischen Applikationspraktiken konsultieren.

Bei Unstimmigkeiten zwischen verschiedensprachigen Ausgaben dieses Dokumentes ist die englische Version (Eng) ausschlaggebend.

