

Majestic Nature Parquet Satinado

Descripción del producto

Naturaleza

Barniz incoloro para interiores de alta calidad. A base de resinas de poliuretano.

Características y ventajas

Elegante acabado satinado incoloro que no altera el color natural de la madera. Alta protección contra los rayos UV. No amarillea. Alta resistencia a los golpes, rozaduras, arañazos, manchas, limpiadores domésticos y agua. Para superficies interiores como parqueté, escaleras y mampostería que requiere una alta protección y durabilidad. Certificado Europeo Ecolabel y Euroclases de protección contra el fuego Bfl-s1.

Uso recomendado

Ideal para superficies interiores y exteriores donde se precisa un acabado de alta calidad.

Substrato

Madera

Ficha del producto

Invasado	0.75 L y 3 L.
Colores	Transparente
Brillo	A 60°: 2-5. A 85°: 3-6.
Sólidos en volumen	32 ± 2 volumen%
Peso específico	1.04
COV	65 g/l ISO 11890 EU

Datos de aplicación

El producto puede aplicarse mediante

Brocha : Recomendado.

Rodillo : Recomendado.

Limpieza de los utensilios de pintado

Agua.

Espesor de película por capa

Espesor de Película Seca	30 - 40	µm
Espesor de Película Húmeda	106 - 125	µm
	- 8	m ² /l

Disolvente

Agua

Dilución

No es necesario diluir.

Tiempos de secado

Los tiempos de secado dependen generalmente de la ventilación, de la temperatura, de los espesores y del número de capas, y quedarán afectados correspondientemente.

1. Los datos recomendados indicados lo son para repintar con el mismo tipo genérico de pintura.
2. En el caso de aplicaciones multicapa, los tiempos de secado se verán influenciados por el número y la secuencia y por el espesor total de las capas previamente aplicadas.
3. La superficie deberá lijarse para obtener la máxima adherencia si la aplicación se realiza después del tiempo de repintado recomendado.

Humedad relativa (HR)	50%			
Temperatura del aire	23 °C			
Temperatura del sustrato		10 °C	23 °C	40 °C
Secado superficial (al tacto)		2 h	1 h	30 min.
Secado		14 d	7 d	4 d
Seco para repintar, mínimo		8 h	4 h	2 h
Seco/curado para inmersión	2 semanas			

Instrucciones de uso

Preparación de superficie

El soporte debe estar saneado, limpio, seco y exento de polvo, aceites, grasas, lechadas, etc. Cualquier traza de antiespumante debe ser eliminada. Se recomienda un lijado suave con un material abrasivo adecuado antes de aplicar. Eliminar cualquier resto de polvo y/o partículas sueltas.

Sistema de pintado recomendado

Imprimación

Rehabilit Fondo Penetrante : 1 Capa

Acabado

Majestic Nature Parquet Satinado : 2 Capas

Almacenaje

El producto debe almacenarse de acuerdo con la legislación vigente. Las condiciones por defecto son mantener los envases en un espacio seco, fresco y bien ventilado y alejados de toda fuente de ignición y calor. Los envases deben mantenerse perfectamente cerrados y estancos.

Tiempo de vida de almacenaje a 23 °C

Majestic Nature Parquet Satinado 48 meses

En algunos mercados el tiempo de vida de almacenaje puede ser inferior debido a la legislación local. El dato indicado es el tiempo de vida de almacenaje mínimo, tras el cual la calidad de la pintura estará sujeta a re-inspección.

Salud y Seguridad

Observar las indicaciones ambientales y de seguridad contenidas en la etiqueta.

Existe disponible una Ficha de Datos de Seguridad para este producto.

En la Ficha de Datos de Seguridad se indica la información detallada relativa a los riesgos para la salud y la seguridad y las medidas de protección para el uso de este producto.

Medidas de primeros auxilios, consultar la sección 4.

Manipulación y almacenaje, consultar la sección 7.

Transporte, consultar la sección 14.

Información reglamentaria, consultar la sección 15.

Varios

Nota de descargo

La información contenida en este documento se ofrece en base a nuestro conocimiento y en ensayos de laboratorio así como en nuestra experiencia práctica. Los productos de Jotun se consideran como mercancías semielaboradas y como tal, los productos se utilizan a menudo bajo condiciones ajenas a Jotun. Jotun solo puede garantizar la calidad del producto en sí. Es posible que se deban realizar ajustes menores en caso de necesidad de cumplir con exigencias legales locales. Jotun reserva el derecho de modificar los datos sin previo aviso.

Los usuarios deben consultar siempre Jotun para una orientación específica sobre la idoneidad de este producto para sus necesidades y prácticas específicas de aplicación general.

Si hay discrepancias de texto entre distintas ediciones idiomáticas, prevalecerá la versión en lengua inglesa (UK).