

Jotun Thinner No. 63

Descripción del producto

Disolvente para pintura para uso como aditivo en un amplio rango de pinturas de poliuretano de Jotun. Se usa para reducir el tiempo de secado, y para mejorar propiedades de nivelación.

Uso recomendado

Especialmente diseñado para acelerar el curado de productos de poliuretano. La dosis máxima recomendada es de 5% sobre la mezcla.

Tenga en cuenta que la vida útil se reducirá.

Una adición excesiva puede causar reducción de la nivelación, brillo y adherencia al sustrato.

Cuando se utilizan diluyentes como disolvente de limpieza, el uso debe realizarse de acuerdo con las normativas locales vigentes.

Colores

incoloro

Ficha del producto

| Propiedad | Prueba/Norma | Descripción |
|----------------------|-------------------|-------------|
| Sólidos en volumen | ISO 3233 | 0 % |
| Punto de inflamación | ISO 3679 Method 1 | 27 °C |
| Densidad | calculado | 0.9 kg/l |

| Región | Regulación | Prueba Norma | COV Valor |
|-----------|---|---------------------|-----------|
| US | CARB(SCM)2020 / SCAQMD rule 1113 | Calculado | 864 g/l |
| Hong Kong | Air Pollution Control (VOC) Regulation | Calculado | 864 g/l |
| EU | European Paint Directive 2004/42/CE | Calculado | 864 g/l |
| EU IED | Industrial Emission Directive 2010/75/EU | Calculado | 864 g/l |
| Korea | Korea Clean Air Conservation Act | Calculado | 864 g/l |
| China | GB 30981-2020 Limit of harmful substances of industrial protective coatings | GB/T 23985-2009 8.3 | 868 g/l |

Los datos facilitados son los valores esperados para una fabricación típica, sujetos a ligeras variaciones en función del color final.

Mezcla del producto

Un componente

Envasado (más usual)

| | Volumen (litros) | Tamaño de envases (litros) |
|----------------------|---------------------|-------------------------------|
| Jotun Thinner No. 63 | 5 / 20 | 5 / 20 |

El volumen indicado es para colores producidos en fábrica. Pueden encontrarse variaciones de tamaño y volumen de envasado en otros países debido a regulaciones locales.

Almacenaje

El producto debe almacenarse de acuerdo con la normativa nacional. Mantener los envases en un espacio seco, sombreado, fresco, bien ventilado y alejado de fuentes de calor e ignición. Los envases deberán permanecer herméticamente cerrados. Manipular con cuidado.

Tiempo de vida de almacenaje a 23 °C

Jotun Thinner No. 63 48 meses

En algunos mercados el tiempo de vida de almacenaje puede ser inferior debido a la legislación local. El dato indicado es el tiempo de vida de almacenaje mínimo, tras el cual la calidad de la pintura estará sujeta a re-inspección.

Precaución

Este producto es sólo para uso profesional. Los aplicadores y operarios deberán ser formados, experimentados y tener la capacidad y equipo para mezclar/agitr y aplicar las pinturas correctamente y de acuerdo con la documentación técnica de Jotun. Los aplicadores y operarios deberán utilizar equipos de protección personal adecuados al usar este producto. Esta guía se proporciona en base al conocimiento actual del producto. Cualquier requerimiento para una modificación que se adapte a las condiciones de la obra deberá remitirse a un representante de Jotun responsable para su aprobación antes de comenzar el trabajo.

Salud y Seguridad

Por favor, sigan las indicaciones de precaución que se muestran en el envase. Utilizar en condiciones de buena ventilación. No inhalar las pulverizaciones. Evitar el contacto con la piel. Las salpicaduras sobre la piel deben limpiarse inmediatamente con un limpiador adecuado, agua y jabón. Sobre los ojos, enjuagar con agua abundante y requerir inmediata atención médica.

Variación del color

Cuando corresponda, los productos destinados principalmente a su uso como imprimaciones o antiincrustantes pueden tener ligeras variaciones de color de un lote a otro. Dichos productos y los productos a base de epoxi utilizados como capa de acabado pueden calentar cuando se exponen a la luz solar y la intemperie.

La retención de color y brillo en las capas de acabado puede variar según el tipo de color, el entorno de exposición, como la temperatura, la intensidad de los rayos UV, etc., la calidad de la aplicación y el tipo genérico de pintura. Póngase en contacto con su oficina local de Jotun para obtener más información.

Nota de descargo

La información contenida en este documento se ofrece en base a nuestro conocimiento y en ensayos de laboratorio así como en nuestra experiencia práctica. Los productos de Jotun se consideran como mercancías semielaboradas y como tal, los productos se utilizan a menudo bajo condiciones ajenas a Jotun. Jotun solo puede garantizar la calidad del producto en sí. Es posible que se deban realizar ajustes menores en caso de necesidad de cumplir con exigencias legales locales. Jotun reserva el derecho de modificar los datos sin previo aviso.

Los usuarios deben consultar siempre Jotun para una orientación específica sobre la idoneidad de este producto para sus necesidades y prácticas específicas de aplicación general.

Si hay discrepancias de texto entre distintas ediciones idiomáticas, prevalecerá la versión en lengua inglesa (UK).
